



I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS

din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 358 din 23.09.2019

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată «LBV CONSTRUCT» .**

Denumirea prescurtată: **S.R.L. «LBV CONSTRUCT» .**

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1013605000839.**

Data înregistrării de stat: **14.03.2013.**

Sediul: **MD-3401, str. Mihalcea Hâncu, 146, mun. Hîncești, r-l Hîncești, Republica Moldova. tel. 26921559.**

Modul de constituire: **nou creată.**

Obiectul principal de activitate:

- 1 Lucrări de terasament;**
- 2 Demolarea clădirilor; lucrări de terasament;**
- 3 Construcții de autostrăzi, drumuri, aeroporturi și construcții destinate sportului;**
- 4 Transporturi rutiere de mărfuri;**
- 5 Comerțul cu ridicata al altor materiale de construcție;**
- 6 Recuperarea deșeurilor și resturilor metalice reciclabile;**
- 7 Recuperarea deșeurilor și resturilor nemetalice reciclabile;**
- 8 Extracția pietrei pentru construcții;**
- 9 Extracția nisipului și argilei;**
- 10 Extracția nisipului și pietrișului;**
- 11 Extracția materiei prime pentru industria sticlei;**
- 12 Fabricarea betonului;**
- 13 Fabricarea elementelor din beton, ipsos și ciment;**
- 14 Eliminarea deșeurilor și a apelor uzate, asanare, salubritate și activități similare.**

Capitalul social: **10200 lei.**

Administrator: VÎRLAN ALEXANDRU, IDNP 0982506205775.

Asociați:

- 1. BURGSTALLER HEINRICH <, AUSTRIA**
cota 3400.00 lei, ce constituie 33,33 %
- 2. LANZ ROBERT JOSEF <, AUSTRIA**
cota 3400.00 lei, ce constituie 33,33 %
- 3. VÎRLAN ALEXANDRU, IDNP 0982506205775**
cota 3400.00 lei, ce constituie 33,34 %.

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 23.09.2019.

Registrator
tel. 0269-22445





I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS

din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 358 din 23.09.2019

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată «LBV CONSTRUCT» .**

Denumirea prescurtată: **S.R.L. «LBV CONSTRUCT» .**

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1013605000839.**

Data înregistrării de stat: **14.03.2013.**

Sediul: **MD-3401, str. Mihalcea Hâncu, 146, mun. Hîncești, r-l Hîncești, Republica Moldova. tel. 26921559.**

Modul de constituire: **nou creată.**

Obiectul principal de activitate:

- 1 **Lucrări de terasament;**
- 2 **Demolarea clădirilor; lucrări de terasament;**
- 3 **Construcții de autostrăzi, drumuri, aeroporturi și construcții destinate sportului;**
- 4 **Transporturi rutiere de mărfuri;**
- 5 **Comerțul cu ridicata al altor materiale de construcție;**
- 6 **Recuperarea deșeurilor și resturilor metalice reciclabile;**
- 7 **Recuperarea deșeurilor și resturilor nemetalice reciclabile;**
- 8 **Extracția pietrei pentru construcții;**
- 9 **Extracția nisipului și argilei;**
- 10 **Extracția nisipului și pietrișului;**
- 11 **Extracția materiei prime pentru industria sticlei;**
- 12 **Fabricarea betonului;**
- 13 **Fabricarea elementelor din beton, ipsos și ciment;**
- 14 **Eliminarea deșeurilor și a apelor uzate, asanare, salubritate și activități similare.**

Capitalul social: **10200 lei.**

Administrator: VÍRLAN ALEXANDRU, IDNP 0982506205775.

Asociați:

1. **BURGSTALLER HEINRICH <, AUSTRIA**
cota 3400.00 lei, ce constituie 33,33 %
2. **LANZ ROBERT JOSEF <, AUSTRIA**
cota 3400.00 lei, ce constituie 33,33 %
3. **VÍRLAN ALEXANDRU, IDNP 0982506205775**
cota 3400.00 lei, ce constituie 33,34 %.

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 23.09.2019.

Registrator
tel. 0269-22445



CÎ SRL "INMACOMPROIECT" or. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15, tel 52-20-25	RAPORT DE ÎNCERCĂRI № 174-1 Data 17.10.2019	Cod: ПИ -5.10-1
		Ediția: 5
		Data: 25.08.16
		Foi: 1/4



RAPORT DE ÎNCERCĂRI privind încercările pietriș

Pentru încercare a fost selectată proba de piatră spartă de calcar fr. 5-20 mm, fr. 20-40 mm, 40-70 mm F.P.C. "AGROINDSERVICE-M" SRL r-l Florești, s. Prodanești în corespundere cu cerințele GOST 8267-93.

Data primire mostrelor: 07.08.2018

Data începerii încercărilor: 07.08.2019

Data terminării încercărilor: 24.09.2019

Locul executării încercărilor: CÎ "Inmacomproiect"

Scopul –certificarea

Proba a fost prezentată în baza actului de prelevare a probelor nr. /44-02 din 06.08.2019. Probele sunt prelevate de către expertul OCpr „CVALIMETRITOT” SRL – S. Vizitiu.

Aparatele și utilaj pentru încercări:

Balanța electronică BS-15/30D1/3 CE. № 8.3-155/2019 din 22.08.19; Dulap SUP-4 CE 3.2.1-163/2018 din 16.05.18, Balanța de laborator АД2000 CE № 8.3-152/2019 din 21.08.19, set de sită CE №№ 3.4-426,425,429,475/2017 din 11.08.17, 3.4-421,422,424-427/2017 or 14,11.08.17, sita 0,05mm CE № 6 3.4-464/2018 din 04.10.18, Pres hidr. П-125 cert. etal. MD 10 3.2-963/2018 din 18.10.2018, cilindre de concasare ПВП № 22 din 18.04.19, colandru cu rafturi ПВП № 30 din 25.04.19, set de cilindre ПВП № 24 din 22.04.19, congelator BD/BC -279 BVM CE nr. 3.2.1-310/2018 din 02.10.18; termometru TL-4 CE nr. 3.2.1-224/2015 din 21.10.2017, pres hidraulic MC-1000 cepr. этал. № MD 10 3.2-924/2018 din 18.10.2018.

Rezultatele încercărilor se referă numai la proba încercată.

Prezentul proces verbal poate fi multiplicat cu permisiunea Centrului de Încercări.



1 Caracteristica probei supuse încercării:
 Proba este selectată: piatră spartă de calcar fr. 5-20 mm, fr. 20-40 mm, 40-70 mm

2 Condiții de încercare: temperatura aerului 22±2°C, umiditatea relativă a aerului 64±3%.

3 Rezultatele încercărilor:

Nr. probei	Denumirea materialului	Caracteristici măsurate	DN pentru prevederi tehnice, nr. punctului	DN pentru metode de încercări, nr. punctului	Unitate de măsură	Norma prevederilor DN	Rezultatele încercărilor	Incertitu dinea de măsurare, U	Notă
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
174-1/1	Piatră spartă de calcar fr. 5-20 mm	1 Determinarea granulozității 1,25 D -25 mm D - 20 mm 0,5 (d+D) -12,5 mm d - 5 mm	GOST 8267-93 pct. 4.2.2 tab. 1	GOST 8269-0-97 pct. 4.3	% % %	max. 0,5 max. 10,0 30-60(80) 90-100	0 9,70 38,5 97,1	±0,0 ±0,02 ±0,1 ±1,0	Metoda nu sunt acreditată
		2 Determinarea conținutului de argilă în bulgări	GOST 8367-93 pct. 4.7.2 tab. 10	GOST 8269-0-97 pct. 4.6	%	max. 0,5	0	±0,02	
		3 Determinarea conținutului de particule prăfoase și argiloase	GOST 8267-93 pct. 4.7 tab. 9	GOST 8269-0-97 pct. 4.5	%	max. 3,0	0,6	±0,01	
		4 Determinarea conținutului de granule sfărâmate și forma lor	GOST 8267-93 pct. 4.3.2 tab. 2	GOST 8269-0-97 pct. 4.7	%	De la 25 pînă la 35	31,6	±1,1	
		Grupa				4	4		
		5 Determinarea durității Determinarea marcii după rezistență la sfărîmare	GOST 8267-93 pct. 4.4.2 tab. 3	GOST 8269-0-97 pct. 4.8	%	de la 19 pînă la 24 marca 400	21,1	±0,4	
		6 Rezistența la uzură Pierderea masei după încercări	GOST 8267-93 pct. 4.4.3 tab. 6	GOST 8269-0-97 pct. 4.10	%	M2 De la 25 pînă la 35 încl.	M2 28,5	±0,4	
		7 Determinarea conținutului de granule de roca slabă	GOST 8267-93 pct. 4.5 tab. 7	GOST 8269-0-97 pct. 4.9	%	max. 10	2,70	±0,09	

Cî SRL "INMACOMPROIECT"
or. Chişinău, str. Sarmizegetusa, 15,
tel 52-20-25

RAPORT DE ÎNCERCĂRI
№ 174-1 Data 17.10.2019

Cod: IIN-5-10-1
Ediția: 5
Data: 25.08.16
Foi: 3/4



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
174-1/2	Piatră spartă de calcar fr. 20-40 mm	8 Determinarea rezistenței la îngheț -dezgheț Pierderea masei 9 Densitatea în vrac în starea uscată	GOST 8267-93 pct. 4.6 - -	GOST 8269.0-97 pct. 4.12.2 GOST 8269.0-97 pct. 4.17	Cicluri % kg/m ³	F25 Max. 10 -	F25 6,8 1222,0	±0,1 ±7,0	
		1 Determinarea granulozității 1,25 D-50 mm D-40 mm 0,5 (d+D)-30 mm d-20mm	GOST 8267-93 pct. 4.2.2 tab. 1	GOST 8269.0-97 pct. 4.3	% % %	max. 0,5 max. 10,0 30-60(80) 90-100	0 9,6 79,0 99,0		
		2 Rezistența la uzură Pierderea masei după încercări	GOST 8267-93 pct. 4.4.3 tab. 6	GOST 8269.0-97 pct. 4.10	%	M2 De la 25 pînă la 35 incl.	M2 30,2		Metoda nu sunt acreditat
		3 Determinarea conținutului de argilă în bulgări	GOST 8267-93 pct. 4.7.2 tab. 10	GOST 8269.0-97 pct. 4.6	%	max. 0,5	0		
		4 Determinarea conținutului de particule prăfoase și argiloase	GOST 8267-93 pct. 4.7 tab. 9	GOST 8269.0-97 pct. 4.5	%	max. 3,0	0,5		
		5 Determinarea conținutului de granule sfărâmițate și forma lor	GOST 8267-93 pct. 4.3.2 tab. 2	GOST 8269.0-97 pct. 4.7	%	De la 15 pînă la 25	21,0		
		Grupă				3	3		
		6 Determinarea durității Determinarea marcii după rezistență la sfărîmare	GOST 8267-93 pct. 4.4.2 tab. 3	GOST 8269.0-97 pct. 4.8	%	de la 19 pînă la 24 marca 400	23,2 marca 400		
		7 Determinarea rezistenței la îngheț	GOST 8267-93 pct. 4.6	GOST 8269.0-97 pct. 4.12.2	Cicluri	F25	F25		
		Pierderea masei			%	Max.10	7,1		
		8 Determinarea conținutului de granule de roca slabă	GOST 8267-93 pct. 4.5 tab. 7	GOST 8269.0-97 pct. 4.9	%	max. 10	2,8		

Cl SRL "INMACOMPROIECT"
 or. Chişinău, str. Sarmizegetusa, 15,
 tel 52-20-25

RAPORT DE ÎNCERCĂRI
 № 174-1 Data 17.10.2019

Cod: TIH -5.10-1
 Ediția: 5
 Data: 25.08.16
 Foi: 4/4



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
174-1/2	Piatră spartă de calcar fr. 20-40 mm	9 Densitatea în vrac în starea uscată	-	GOST 8269.0-97 pct. 4.17	kg/m ³	-	1147,0		
		1 Determinarea granulozității 1,25 D-87,5 mm D-70 mm 0,5 (d+D)-55 mm d-40mm	GOST 8267-93pct. 4.2.2 tab. 1	GOST 8269.0-97 pct. 4.3	%	max. 0,5 max. 10,0 30-60(80) 90-100	0 6,3 64,8 96,4		
		2 Determinarea conținutului de argilă în bulgări	GOST 8267-93 pct. 4.7.2 tab. 10	GOST 8269.0-97 pct. 4.6	%	max. 0,5	0		Metoda nu sunt acreditată
		3 Determinarea conținutului de particule prăfoase și argiloase	GOST 8267-93 pct. 4.7 tab. 9	GOST 8269.0-97 pct. 4.5	%	max. 3,0	0,3		
		4 Determinarea conținutului de granule sfărâmate și forma lor	GOST 8267-93 pct. 4.3.2 tab. 2	GOST 8269.0-97 pct. 4.7	%	De la 15 pînă la 25	19,1		
		5 Determinarea durității	GOST 8267-93 pct. 4.4.2 tab. 3	GOST 8269.0-97 pct. 4.8	%	3	3		
		6 Determinarea conținutului de granule de roca slabă	GOST 8267-93 pct. 4.5 tab. 7	GOST 8269.0-97 pct. 4.9	%	de la 19 pînă la 24 marca 400 max. 10	23,2 marca 400 3,4		

Concluzie: Mostrele de piatră spartă de calcar fr. 5-20 mm, fr. 20-40 mm, 40-70 mm corespund cerințelor GOST 8267-93 pct. 4.2.2 tab.1, 4.5, 4.7.2, 4.7, 4.3.2, 4.4.2, 4.4.3, 4.5, 4.6.

Nota: Incertitudinea extinsă, P = 95%, cu coeficientul acoperire k = 2.

Adresele de expediere:
 1 ex. - Cl ICSP "INMACOMPROIECT" SRL
 1 ex. - Beneficiarului
 1 ex. - Organismului de certificare

Conducătorul Centrului
 Șef laborator DE ÎNCERCĂRI
 Inginer coordonator

A. Belousova
 A. Pesterean
 S. Pogrebnicenco

raport 09.24.2019

