

"BARBARA FASHION" SRL mun. Chisinau str. Alexandru Puskin 41 bbarbaracollection@gmail.com tel:+373(79)777122	RAPORT DE INCERCARI Nr. 12-24B «20» Ianuarie 2024	Cod: B006
		Editia:3
		Data: 14.02.2024
		Pag 1


Rezultatul incercarilor mostrelor Material tricotat vopisit (culoarea albastru inchis)

Compozitie: 92% bumbac, 8% elastan, utilizat la fabricarea imbracamintei(tricou).

Exemplar unic cu sigiliu nr. B- 006

Nr incerc.	Denumirea indicilor, unitati de masura.	Indicativul DN la produsele incercate	Indicativul DN metodelor de incercari	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Rezistenta vopisirii, baluri, min. la actiunea:	GOST 28554-90 pct. 1.1.5 GOST2351-88 pct.1.3 Tab. 5	Grupa vopisirii-durabila GOST 9733.0-83		
	spalarii 1 -schimbarea culorii initiale -vopisirea tesaturii albe de bbc		GOST 9733.4-83	4 4	4 4
	apei distilata -schimbarea culorii initiale -vopisirea tesaturii albe de bbc		GOST 9733.5 -83	5 4	5 4
	"transpiratiei" -schimbarea culorii initiale -vopisirea tesaturii albe de bbc		GOST 9733.6-83 Metoda II	4 4	4 4
	calcare cu aburi -schimbarea culorii initiale		GOST 9733.7-83	4	4
	solventilor organici -schimbarea culorii initiale		GOST 9733.13-83	4	4
	frecarii uscate -vopisirea tesaturii albe de bbc		GOST 9733.27-83	4	4
2	Permeabilitatea la aer, dm ³ /m ² · s, min.	GOST 30814-2002 pct.4.1	GOST 12088-77 pct.4.3.3	100	420
3	Compozitia fibroasa, % masice (din masa generala a mostrei): -bumbac -elastan	RT Denumirea marcarea.. art.20	RT „Stabilirea metodelor...” pct.6	+3% din marcare	95 5
4	Densitatea superficiala, g/m ²	De facto	SM SR EN 12127:2013	De facto	200

Rezultatul incercarilor se refera numai la mostrele incercate
Reproducerea raportului e posibila numai in intregime si cu permiterea in scris L.I
Incertitudinea se indica la solicitarea clientului.

Funcția	Numele, prenumele	Semnatura
tehnolog	Orbu Olga	
designer	Socolov Valeriu	
designer	Schiopu Olga	



"BARBARA FASHION" SRL mun. Chisinau str. Alexandru Puskin 41 bbarbaracollection@gmail.com tel:+373(79)777122	RAPORT DE INCERCARI Nr. 12-24B «20» ianuarie 2024	Cod: B002
		Editia: 3
		Data: 14.02.2024
		Pag 1



Rezultatul incercarilor mostrelor Material textil vopisit(culoarea albastru inchis)

Compozitie: 60% bumbac, 37% poliester, 3% spandex, utilizat la fabricarea

imbracamintei(camasi). Exemplar unic cu sigiliu nr. B-002

Nr incerc.	Denumirea indicilor, unitati de masura.	Indicativul DN la produsele incercate	Indicativul DN metodelor de incercari	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Rezistenta vopisirii, baluri, min. la actiunea:	GOST 28554-90 pct. 1.1.5	Grupa vopisirii-durabila GOST 9733.0-83		
	spalarii 1	GOST2351-88 pct.1.3 Tab. 5	GOST 9733.4-83	4 4	4 4
	-schimbarea culorii initiale				
	-vopisirea tesaturii albe de bbc				
	apei distilata		GOST 9733.5 -83	5 4	5 4
	-schimbarea culorii initiale				
	-vopisirea tesaturii albe de bbc		GOST 9733.6-83 Metoda II	4 4	4 4
	"transpiratiei"				
2	-schimbarea culorii initiale		GOST 9733.7-83	4	4
	-vopisirea tesaturii albe de bbc				
	calcare cu aburi		GOST 9733.13-83	4	4
	-schimbarea culorii initiale				
3	solventilor organici		GOST 9733.27-83	4	4
	-schimbarea culorii initiale				
	frecarii uscate				
	-vopisirea tesaturii albe de bbc				
2	Permeabilitatea la aer, dm ³ /m ² ·s, min.	GOST 30814-2002 pct.4.1	GOST 12088-77 pct.4.3.3	100	400
3	Compozitia fibroasa, % masice (din masa generala a mostrei): -bumbac -PES -spandex	RT Denumirea marcarea... art.20	RT „Stabilirea metodelor...” pct.6	-+3% din marcare	60 37 3
4	Densitatea superficiala, g/m ²	De facto	SM SR EN 12127:2013	De facto	200

Rezultatu incercarilor se refera numai mostrelor incercate
Reproducerea raportului e posibila numai in intregime si cu permiterea in scris LJ
Incertitudinea se indica la solicitarea clientului.

Funcția	Numele, prenumele	Semnatura
tehnolog	Orbu Olga	
designer	Socolov Valeriu	
designer	Schiopu Olga	



"BARBARA FASHION" SRL mun. Chisinau str. Alexandru Puskin 41 bbarbaracollection@gmail.com tel:+373(79)777122	RAPORT DE INCERCARI Nr. 12-24B «20» ianuarie 2024	Cod: B005
		Editia: 3
		Data: 14.02.2024
		Pag 1




Rezultatul incercarilor mostrelor Material tricotat vopisit (culoarea albastru inchis)

Compozitie: 100% poliester, utilizat la fabricarea imbracamintei(tricou cu guler).

Exemplar unic cu sigiliu nr. B 005

Nr incerc.	Denumirea indicilor, unitati de masura.	Indicativul DN la produsele incercate	Indicativul DN metodelor de incercari	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Rezistenta vopisirii, baluri, min. la actiunea:	GOST 28554-90 pct. 1.1.5 GOST2351-88 pct.1.3 Tab. 5	Grupa vopisirii-durabila GOST 9733.0-83		
	<u>spalarii 1</u> -schimbarea culorii initiale -vopisirea tesaturii albe de bbc		GOST 9733.4-83	4 4	4 4
	<u>apei distilata</u> -schimbarea culorii initiale -vopisirea tesaturii albe de bbc		GOST 9733.5 -83	4 4	4 4
	<u>"transpiratiei"</u> -schimbarea culorii initiale -vopisirea tesaturii albe de bbc		GOST 9733.6-83 Metoda II	4 4	4 4
	<u>calcare cu aburi</u> -schimbarea culorii initiale		GOST 9733.7-83	5	5
	<u>solventilor organici</u> -schimbarea culorii initiale		GOST 9733.13-83	4	4
	<u>frecarii uscate</u> -vopisirea tesaturii albe de bbc		GOST 9733.27-83	4	4
2	Permeabilitatea la aer, dm ³ /m ² · s, min.	GOST 30814-2002 pct.4.1	GOST 12088-77 pct.4.3.3	100	100
3	Compozitia fibroasa, % masice (din masa generala a mostrei): -PES	RT Denumirea marcarea... art.20	RT „Stabilirea metodelor...” pct.6	++3% din marcarea	100
4	Densitatea superficiala, g/m ²	De facto	SM SR EN 12127:2013	De facto	190

Rezultatu incercarilor se refera numai mostrelor incercate
Reproducerea raportului e posibila numai in intregime si cu permiterea in scris L.I
Incertitudinea se indica la solicitarea clientului.

Funcția	Numele, prenumele	Semnatura
tehnolog	Orbu Olga	
designer	Socolov Valeriu	
designer	Schiopu Olga	






"BARBARA FASHION" SRL mun. Chisinau str. Alexandru Puskin 41 bbarbaracollection@gmail.com tel:+373(79)777122	RAPORT DE INCERCARI Nr. 12-24B «20» ianuarie 2024	Cod: B004
		Editia: 3
		Data: 14.02.2024
		Pag 1

Rezultatul incercarilor mostrelor Material textil vopisit(culoarea albastru inchis)

Compozitie: 60% bumbac, 38% poliester, 2% spandex, utilizat la fabricarea
imbracamintei(pantaloni tactici). Exemplar unic cu sigiliu nr. B 004

Nr incerc.	Denumirea indicilor, unitati de masura.	Indicativul DN la produsele incercate	Indicativul DN metodelor de incercari	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Rezistenta vopisirii, baluri, min. la actiunea:	GOST 28554-90 pct. 1.1.5 GOST2351-88 pct.1.3 Tab. 5	Grupa vopisirii-durabila GOST 9733.0-83		
	spalarii 1 -schimbarea culorii initiale -vopisirea tesaturii albe de bbc		GOST 9733.4-83	4 4	4 4
	apei distilata -schimbarea culorii initiale -vopisirea tesaturii albe de bbc		GOST 9733.5 -83	4 4	4 4
	"transpiratiei" -schimbarea culorii initiale -vopisirea tesaturii albe de bbc		GOST 9733.6-83 Metoda II	4 4	4 4
	calcare cu aburi -schimbarea culorii initiale		GOST 9733.7-83	4	4
	solventilor organici -schimbarea culorii initiale		GOST 9733.13-83	4	4
	frecarii uscate -vopisirea tesaturii albe de bbc		GOST 9733.27-83	4	4
2	Permeabilitatea la aer, dm ³ /m ² · s, min.	GOST 30814-2002 pct.4.1	GOST 12088-77 pct.4.3.3	100	400
3	Compozitia fibroasa, % masice (din masa generala a mostrei): -PES -bumbac -spandex	RT Denumirea marcare... art.20	RT „Stabilirea metodelor...” pct.6	+3% din marcare	38 60 2
4	Densitatea superficiala, g/m ²	De facto	SM SR EN 12127:2013	De facto	210

Rezultatu incercarilor se refera numai mostrelor incercate
Reproducerea raportului e posibila numai in intregime si cu permiterea in scris L.I
Incertitudinea se indica la solicitarea clientului.

Funcția	Numele, prenumele	Semnatura
tehnolog	Orbu Olga	
designer	Socolov Valeriu	
designer	Schiopu Olga	






"BARBARA FASHION" SRL mun. Chisinau str. Alexandru Puskin 41 bbarbaracollection@gmail.com tel:+373(79)777122	RAPORT DE INCERCARI Nr. 12-24B «20» ianuarie 2024	Cod: B003
		Editia:3
		Data: 14.02.2024
		Pag 1

Rezultatul incercarilor mostrelor Material textil vopisit(culoarea albastru inchis)

Compozitie: 35% bumbac, 62% poliester, 3% elastan, utilizat la fabricarea imbracamintei(costum). Exemplar unic cu sigiliu nr. B-003

Nr incerc.	Denumirea indicilor, unitati de masura.	Indicativul DN la produsele incercate	Indicativul DN metodelor de incercari	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Rezistenta vopisirii, baluri, min. la actiunea:	GOST 28554-90 pct. 1.1.5 GOST2351-88 pct.1.3 Tab. 5	Grupa vopisirii-durabila GOST 9733.0-83		
	spalarii 1 -schimbarea culorii initiale -vopisirea tesaturii albe de bbc		GOST 9733.4-83	4 4	4 4
	apei distilata -schimbarea culorii initiale -vopisirea tesaturii albe de bbc		GOST 9733.5 -83	4 4	4 4
	"transpiratiei" -schimbarea culorii initiale -vopisirea tesaturii albe de bbc		GOST 9733.6-83 Metoda II	4 5	4 5
	calcare cu aburi -schimbarea culorii initiale		GOST 9733.7-83	4	4
	solventilor organici -schimbarea culorii initiale		GOST 9733.13-83	4	4
	frecarii uscate -vopisirea tesaturii albe de bbc		GOST 9733.27-83	4	4
2	Permeabilitatea la aer, dm ³ /m ² · s, min.	GOST 30814-2002 pct.4.1	GOST 12088-77 pct.4.3.3	100	400
3	Compozitia fibroasa, % masice (din masa generala a mostrei): -PES -bumbac -elastan	RT Denumirea marcarea... art.20	RT „Stabilirea metodelor...” pct.6	+3% din marcare	47 40 3
4	Densitatea superficiala, g/m ²	De facto	SM SR EN 12127:2013	De facto	230

Rezultatu incercarilor se refera numai mostrelor incercate
Reproducerea raportului e posibila numai in intregime si cu permiterea in scris L.I
Incertitudinea se indica la solicitarea clientului.

Funcția	Numele, prenumele	Semnatura
tehnolog	Orbu Olga	
designer	Socolov Valeriu	
designer	Schiopu Olga	





"BARBARA FASHION" SRL mun. Chisinau str. Alexandru Puskin 41 bbarbaracollection@gmail.com tel:+373(79)777122	RAPORT DE INCERCARI Nr. 12-24B «20» ianuarie 2024	Cod: B001
		Editia: 3
		Data: 14.02.2024
		Pag 1

Rezultatul incercarilor mostrelor Material tricotat vopisit(culoarea albastru inchis)

Compozitie fibroasa 47% bumbac, 48% poliester, 5% elastan, utilizat la fabricarea imbracamintei(tricou). Exemplar unic cu sigiliu nr. B-001

Nr incerc.	Denumirea indicilor, unitati de masura.	Indicativul DN la produsele incercate	Indicativul DN metodelor de incercari	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Rezistenta vopisirii, baluri, min. la actiunea:	GOST 28554-90 pct. 1.1.5 GOST2351-88 pct.1.3 Tab. 5	Grupa vopisirii-durabila GOST 9733.0-83		
	<u>spalarii 1</u> -schimbarea culorii initiale -vopisirea tesaturii albe de bbc		GOST 9733.4-83	4 4	4 4
	<u>apei distilata</u> -schimbarea culorii initiale -vopisirea tesaturii albe de bbc		GOST 9733.5 -83	4 4	4 4
	<u>"transpiratiei"</u> -schimbarea culorii initiale -vopisirea tesaturii albe de bbc		GOST 9733.6-83 Metoda II	4 4	4 4
	<u>calcare cu aburi</u> -schimbarea culorii initiale		GOST 9733.7-83	4	4
	<u>solventilor organici</u> -schimbarea culorii initiale		GOST 9733.13-83	4	4
	<u>frecarii uscate</u> -vopisirea tesaturii albe de bbc		GOST 9733.27-83	4	4
2	Permeabilitatea la aer, dm ³ /m ² -s, min.	GOST 30814-2002 pct.4.1	GOST 12088-77 pct.4.3.3	100	415
3	Compozitia fibroasa, % masice (din masa generala a mostrei): -PES -bumbac -elastan	RT Denumirea marcarea... art.20	RT „Stabilirea metodelor...” pct.6	+3% din marcarea	39 55 6
4	Densitatea superficiala, g/m ²	De facto	SM SR EN 12127:2013	De facto	220

Rezultatu incercarilor se refera numai mostrelor incercate
Reproducerea raportului e posibila numai in intregime si cu permiterea in scris L.I
Incertitudinea se indica la solicitarea clientului.

Funcția	Numele, prenumele	Semnatura
tehnolog	Orbu Olga	
designer	Socolov Valeriu	
designer	Schiopu Olga	