

**Raport de încercări**  
Nr. 145/2 din 27.09.2022

Agententul economic

Solicitant

Denumirea produsului

Producător

Documente de însoțire

Prezentat de către

Cantitatea/masa probei

Numărul de laborator al probei

Data receptiei

Data încercărilor

Documente normative

Scopul încercărilor

Condițiile de încercare

Echipamentul folosit pentru  
încercări

**"GOIANA PETRCO" S.R.L., sat. Goianul Nou,  
mun. Chișinău, Republica Moldova**  
**OC "CertMatCon" SRL**  
*Agregat de nisip - prundiș, cariera "Riculești"*  
*Zăcămint de nisip- prundiș "Răculești", sat. Rdculești, r-1 Criuleni*  
**Cererea Nr. 145 din 26.09.2022, act de eșantionare Nr.226 -01 din  
08.09.2022 de la OC CertMatCon SRL**  
**Natalia Melnicova - expert OC CertMatCon SRL**  
**1,0 kg**  
**145-2**  
**26.09.2022**  
**27.09.2022**  
**GOST 30108-94 pct. 4.2**  
**Asigurarea controlului**  
**U=73%, T= 23.4 C°**  
**Complex spectrometric MKC AT 1315 (CE-nr. BY 01 502-48 din 27.08.2021)**  
**Cântar de laborator BSN-1.5D1.3 (CE- nr. MD 10 3.2-141/2022 din 02.03.2022)**

**REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR**

Radionuclizii	Documentul Normativ	Normele conform DN	Valoarea reală	Incertitudinea extinsă
RA-226 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	14.7	17.4
TH-232 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	14.5	16.8
K-40 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	39.9	14.8
A <sub>eff</sub> Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	≤300	27.1	30.9

**Declarație de conformitate:**

Notă: 1. Raportul de încercări e valabil numai pentru proba efectuată.

2. Reproducerea raportului de încercări nu se permite fără acordul laboratorului.

3. Rezultatele se eliberează cu incertitudinea extinsă: k=2; P=95%.

Executor încercări



Șef CIEC

**Chirilov Aliona**

/nume, prenume/

/semnătura/

**Rotari Anatolie**

/nume, prenume/

/semnătura/