



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

№ 5659 от 16.05.2021

Код: ПКЦ-8.2.4

Ред: 2

Дата: 09.08.2019

CIMENT PORTLAND CEM I 42,5 N

SM SR EN 197-1:2014

Certificat de constanță a performanței 11 A1441-19

CEM I 42,5 N SR EN 197-1

Certificat de constanță a performanței 1870-CPR – 1080/1

ЦЕМ I 42,5 Н ГОСТ 31108-2016

Сертификат соответствия № ГОСТ ПМР.АО.41.27 10 57. 56104



Партия №	<u>59</u>	Сплос №	<u>3</u>
№ з/м	<u>ACI 149 - 0 455 FC</u>		

Показатели	Стандарт на методы испытаний	Требования стандарта EN 197-1 / ГОСТ 31108	Значение параметра
Гарантированная марка	—	42,5 N / 42,5 H	42,5N / 42,5 H
Содержание добавки: известняк, %	SM GOST R 51795	0-5	4,2
Предел прочности на сжатие в возрасте 2 сут, МПа	SM SR EN 196-1, ГОСТ 30744	≥ 10	25,0
Предел прочности на сжатие в возрасте 28 сут, МПа	SM SR EN 196-1, ГОСТ 30744	≥ 42,5 ≤ 62,5	61,2
Нормальная пустота цементного теста	SM SR EN 196-3, ГОСТ 30744		28,20
Начало схватывания, мин	SM SR EN 196-3, ГОСТ 30744	≥ 60	160
Конец схватывания, мин	SM SR EN 196-3, ГОСТ 30744		200
Стибильность (расширение), не более, мм	SM SR EN 196-3, ГОСТ 30744	≤ 10	1,0
Потери при прокаливании, %	SM SR EN 196-2, GOST 5382	≤ 5,0	4,02
Нерастворимый остаток, %	SM SR EN 196-2, GOST 5382	≤ 5,0	0,56
Содержание SO ₃ , %	SM SR EN 196-2, GOST 5332	≤ 3,5	2,50
Содержание хлорид-иона, %	SM SR EN 196-2, GOST 5382	≤ 0,10	0,0057
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг	GOST 30108	≤ 300	101 ± 11,0

Область применения: подготовка бетона, раствора, пасты и других смесей для строительства и для изготовления строительных изделий.

Изготовитель гарантирует соответствие цемента требованиям стандарта на этот цемент при соблюдении правил его транспортирования и хранения. Гарантийный срок после отгрузки 120 дней.

Начальник испытательной лаборатории

Испытательная лаборатория ЗАО «РЦК» аккредитована на соответствие стандарту ISO/IEC 17025:2018 в Национальном центре по аккредитации MOLDAC.

Сертификат аккредитации №. Lf-018 Срок действия: 24 января 2022 г. Рыбница Молдова, 5500, г.Рыбница, ул. Запорожца, 1

