

ООО "Газпромнефть-СМ" Россия, 117218, город Москва, улица Кржижановского, дом 14, корпус 3, кабинет 40



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №990
Масло моторное универсальное М-8В,
ГОСТ 10541 с изм.1-11 Код ОКПД2 19.20.29.114
Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д- RU.HX10.B.02667
по 29.03.2021 г.



Система менеджмента компании сертифицирована на соответствие требованиям стандартов
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007

Резервуар: Е-5

Тара: бочка, 205л

Количество, т: 58.10

Партия № 2020003501

Дата фасовки: 24.02.20

Кол-во, шт: 321

Дата изготовления: 06.02.20

Дата отбора пробы: 24.02.20

Наименование показателя	Метод испытаний	Норма ТР ТС	Норма НД	Факт. значение*
Вязкость кинематическая, мм ² /с: при 100 °С, в пределах при 0 °С, не более	ГОСТ 33	-	7,5 - 8,5 1200	8,1 792
Индекс вязкости, не менее	ГОСТ 25371	-	93	93
Массовая доля механических примесей, %, не более	ГОСТ 6370	0,03	0,015	0,007
Массовая доля воды, %, не более	ГОСТ 2477	-	следы	следы
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	ГОСТ 4333	135	207	232
Температура застывания, °С, не выше	ГОСТ 20287	-	минус 25	-25
Коррозионность на пластинках из свинца, г/м ²	ГОСТ 20302	-	10,0	3,1
Щелочное число, мг КОН на 1г масла, не менее	ГОСТ 11362	-	4,2	4,9
Зольность сульфатная, %, не более	ГОСТ 12417	-	0,95	0,92
Стабильность по индукционному периоду оседлообразования (ИПО), 30ч	ГОСТ 11063	-	выдерживает	выдерживает
Цвет на колориметре ЦНТ с разбавлением 15:85, единицы ЦНТ, не более	ГОСТ 20284	-	3,5	1,5
Плотность при 20 °С, г/см ³ , не более	ГОСТ 3900	-	0,905	0,877
Массовая доля активных элементов, %:				
кальций, не менее	ГОСТ 13538	-	0,16	0,186
цинк, не менее	ГОСТ 13538	-	0,09	0,104
фосфор, в пределах	ГОСТ 9827	-	0,09-0,12**	0,090
Температура самовоспламенения, °С, не ниже	ГОСТ 12.1.044	165	-	338

* - по паспорту изготовителя 5 дата выдачи 10.02.2020

- согласно примечания 12 таблицы 1 ГОСТ 10541-78 с изменениями 1-11.

** Показатель: температура самовоспламенения - протокол испытаний № 324 серт/д от 28.03.18г. в ИЛ ООО "ГЛОБАЛ РЕСБЧ".

Заключение: Масло моторное универсальное М-8В соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» приложение №1 и ГОСТ 10541-78 с изм. 1-11.

Срок годности (срок хранения) - 5 лет с даты изготовления.

Условия отбора пробы - по ГОСТ 2517-2012.

Условия хранения продукции - в крытых складских помещениях или на спланированной площадке, защищенной от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков (по ГОСТ 1510-84).

Изготовитель: ОАО "Славнефть-ЯНОС". Российская Федерация, 150023, г. Ярославль, Московский проспект, дом 130; по заказу ООО "Газпромнефть-СМ".

Представитель по доверенности (доверенность № Д-107)

Паспорт выдан: 25.02.2020



КОПИЯ ВЕРНА

КОПИЯ ВЕРНА



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 1523
 Масло моторное для автотракторных дизелей М-10ДМ,
 ГОСТ 8581 с изм.1-11 Код ОКПД2 19.20.29.110
 Декларация о соответствии
 ЕАЭС № RU Д-РУ.НХ10.В.02666 по 29.03.2021г.



Система менеджмента компании сертифицирована на соответствие требованиям стандартов
 ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007

Резервуар: Е-5

Тара: бочка, 205л

Количество, т: 52.26

Партия № 2020004705

Кол-во, шт: 284

Дата изготовления: 16.02.20

Дата фасовки: 23.03.20

Дата отбора пробы: 23.03.20

Наименование показателя	Метод испытаний	Норма ТР ТС	Норма НД	Факт. значение*
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с, не менее	ГОСТ 33	-	11,4	13,8
Индекс вязкости, не менее	ГОСТ 25371	-	90	90
Массовая доля механических примесей, %, не более	ГОСТ 6370 ГОСТ 8581	0,03	0,025	0,006
Массовая доля воды, %, не более	ГОСТ 2477	-	следы	следы
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	ASTM D 92	135	220	238
Температура застывания, °С, не выше	ГОСТ 20287	-	минус 18	-18
Коррозионность на пластинках из свинца, г/м ²	ГОСТ 20502	-	отсутствие	отсутствие
Щелочное число, мг КОН на 1г масла, не менее	ГОСТ 11362	-	8,2	8,5
Зольность сульфатная, %, не более	ГОСТ 12417	-	1,5	1,3
Стабильность по индукционному периоду осадкообразования (ИПО) в течение 60 ч	ГОСТ 11063	-	выдерживает	выдерживает
Цвет на колориметре ЦНТ с разбавлением 15:85, единицы ЦНТ, не более	ASTM D 1500	-	3,5	2,5
Плотность при 20 °С, г/см ³ , не более	ASTM D 4052	-	0,905	0,891
Массовая доля активных элементов, %:				
кальций, не менее	ASTM D 6481	-	0,30	0,311
цинк, не менее	ГОСТ 13538 ГОСТ 9827	-	0,09	0,103
фосфор, не более	-	-	0,12**	0,081
Температура самовоспламенения, °С, не ниже	ГОСТ 12.1.044	165	-	368

* - по паспорту изготовителя 9 дата выдачи 20.02.2020

** - согласно примечания 13 таблицы 1 ГОСТ 8581-78 с изменениями 1-11.

- показатель по п. 14 - протокол испытаний № 323- серт/д от 28.03.2018г.

ИЛ ООО "ГЛОБАЛ РЕСЕЧ"

Вывод: Масло моторное для автотракторных дизелей М-10ДМ соответствует Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» приложение №1 и ГОСТ 8581 с изм. 1-11.

Срок годности (срок хранения) - 5 лет с даты изготовления.

Условия отбора пробы - по ГОСТ 2517-2012.

Условия хранения продукции - в крытых складских помещениях или на спланированной площадке, защищенной от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков (по ГОСТ 1510-84).

Изготовитель: ПАО "Славнефть-ЯНАО", Российская Федерация, 150023, г. Ярославль, Московский проспект, дом 130; по заказу ООО "Газпромнефть - СМ".

Представитель по доверенности (доверенность № Д-112) Байбатурова С.Н.

Паспорт выдан: 24.03.2020



Продолжение паспорта см. на стр.2
 стр.1 из 2

ООО "Газпромнефть-СМ" Россия, 117218, город Москва, улица Кржижановского, дом 14, корпус 3, кабинет 40



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 596

Масло моторное для автотракторных дизелей М-10Г2к. Высший сорт,
ГОСТ 8581 с изм.1-11 Код ОКПД2 19.20.29.110

Декларация о соответствии
ЕАЭС № RU Д-РУ.НХ10.В.02665 по 29.03.2021 г.



Система менеджмента компании сертифицирована на соответствие требованиям стандартов
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007

Резервуар: Е-5

Тара: бочка, 205л

Количество, т: 44,59

Партия № 2020002003

Кол-во, шт: 245

Дата изготовления: 11.01.20

Дата фасовки: 04.02.20

Дата отбора пробы: 04.02.20

Наименование показателя	Метод испытаний	Норма ТР ТС	Норма НД	Факт. значение*
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с, в пределах	ГОСТ 33	-	10,5 - 11,5	10,9
Индекс вязкости, не менее	ГОСТ 25371	-	95	95
Массовая доля механических примесей, %, не более	ГОСТ 6370 п. 4.2 ГОСТ 8581	0,03	0,015	0,008
Содержание воды, %, не более	ГОСТ 2477	-	следы	следы
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	ГОСТ 4333	135	220	240
Температура застывания, °С, не выше	ГОСТ 20287 метод Б	-	минус 18	минус 18
Коррозионность на пластинках из свинца, г/м ²	ГОСТ 20502 метод А вариант 2	-	отсутствует	отсутствует
Моющие свойства по ПЗВ, баллы	ГОСТ 5726	-	0,5	0,5
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, не менее	ГОСТ 11362	-	6,0	7,0
Зольность сульфатная, %, не более	ГОСТ 12417	-	1,15	1,06
Стабильность по индукционному периоду осадкообразования (ИПО) в течение 50 ч	ГОСТ 11063	-	выдерживает	выдерживает
Цвет на колориметре ЦНТ с разбавлением 15:85, единицы ЦНТ, не более	ГОСТ 20284	-	3,0	2,0
Плотность при 20 °С, г/см ³ , не более	ГОСТ 3900	-	0,900	0,881
Массовая доля активных элементов, %:				
кальций, не менее	ГОСТ 13538	-	0,19	0,275
цинк, не менее	ГОСТ 13538	-	0,05	0,060
фосфор, в пределах	ГОСТ 9827	-	0,05-0,12	0,056
Степень чистоты, мг на 100 г масла, не более	ГОСТ 12275 п. 4.5 ГОСТ 8581	-	450	203
Температура самовоспламенения, °С, не ниже **	ГОСТ 12.1.044	165	-	360

* - по паспорту изготовителя № 3 дата выдачи 16.01.2020

** - показатель по п. 16 - протокол испытаний №322-серт/д от 28.03.2018г.
ИЛ ООО "ГЛОБАЛ РЕСЕЧ"

Заключение: Масло моторное для автотракторных дизелей М-10Г2к. Высший сорт соответствует Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» приложения М1 и ГОСТ 8581-78 с изм. 1-11.

Срок годности (срок хранения) - 5 лет с даты изготовления.

Условия отбора пробы - по ГОСТ 2517-2012.

Условия хранения продукции - в крытых складских помещениях или на спланированной площадке, защищенной от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков (по ГОСТ 1510-84).

Изготовитель: ПАО "Славнефть-ЯНОС". Российская Федерация, 150023, г. Ярославль, Московский проспект, дом 130; по заказу ООО "Газпромнефть - СМ".

Представитель по доверенности (доверенность № Д-254/001) Краснова Т.В.

Паспорт выдан: 05.02.2020

Продолжение паспорта см. на стр.2

стр. 1 из 2



Место производства - ООО «Полиэфир»



Сертификат соответствия № РОСС RU АБ57.К00141
действителен до 23.12.2022



Декларация соответствия ЕАЭС N RU Д-РУ МБ32.В.07005
действительна до 14.08.2020

№ 001650

ПАСПОРТ № 354/1
от 22 апреля 2020 года
Масло МТ-16П
ГОСТ 6360-83 с изм. 1-6

Код ОКПД 2 19.20.29.110 Дата изготовления 20.04.2020 Номер партии 2020042005 слита из М-4
Дата отбора пробы 21.04.2020 Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 2517-2012 Место отбора Бочки
Количество мест 76 Масса нетто 13 984 кг Дата окончания испытаний 21.04.2020

№	Наименование показателя	Методы испытания	Норма ТР ТС	Норма по документу	Фактическое значение
1	Кинематическая вязкость при 100° С, мм²/с	ГОСТ 33-2016	-	В пределах 15,5 – 16,5	15,79
2	Индекс вязкости	ГОСТ 25371-2018	-	Не менее 85	94
3	Зольность, %	ГОСТ 1461-75	-	В пределах 0,6 – 1,0	0,75
4	Щелочное число, мг КОН на г масла	ГОСТ 11362-96	-	Не менее 4,0	5,17
5	Массовая доля механических примесей, %	ГОСТ 6370-83 и ГОСТ 6360 п.4.2	Не более 0,03	Не более 0,015	0,0068
6	Массовая доля воды, %	ГОСТ 2477-2014	-	Не более следы	Следы
7	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333-2014	Не менее 135	Не ниже 210	246
8	Температура застывания, °С	ГОСТ 20287-91	-	Не выше минус 25	Минус 25
9	Коррозионность на пластинках из свинца, г/м²	ГОСТ 20502-75 Метод А Вариант 2	-	Не более 5,0	0,4
10	Моющие свойства по ПЗВ, баллы	ГОСТ 5726-2013	-	Не более 1,0	0,5
11	Степень чистоты, мг на 100 г масла	ГОСТ 12275-66 с дополнением по ГОСТ 6360 п.4.4	-	Не более 600	163
12	Цвет масла на колориметре ЦНТ, разбавлением 15:85, единицы ЦНТ	ГОСТ 20284-74	-	Не более 7,0	1,5
13	Плотность при 20° С, г/см³	ГОСТ 3900-85	-	Не более 0,905	0,8870
14	Показатель износа (Ди) при нагрузке 196 Н	ГОСТ 9490-75 и ГОСТ 6360 п.4.3	-	Не более 0,45	0,34
15	Температура самовоспламенения, °С	ГОСТ 12.1044-89	Не менее 165	-	394

Заключение: Масло МТ-16П соответствует:

-Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям»

- ГОСТ 6360-83 с изменением 1-6

Лаборатория «ЛАСММА», аттестат аккредитации № RA.RU.516630

Гарантийный срок хранения - пять лет со дня изготовления

Начальник цеха № 2

Начальник ЛАСММА

Начальник ОТК



В.В.Фролов

Н.С.Романова

Т.Н.Брошников

