

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chişinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 219 - 22 « 19 » mai 2022	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 1

APROB
Director «LabTest - Airin» SRL

« *LabTest Airin* » Șveț I.
» *mai* 2022



La încercări s-au prezentat mostrele *Husa pentru saltea*

Solicitant „*Anghel-Lux*” SRL

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări *(0,3 x 0,3) m*

Data primirii mostrelor *18.05.2022*

Data începerii încercării *18.05.2022*

Data sfârşitului încercării *19.05.2022*

Mostrele prelevate și prezentate pe baza cererii Nr. *K-22-22* din *18.05.2022*

Tipurile și scopurile încercărilor *pentru informație*

Condițiile mediului în timpul încercărilor *t = 18 - 22 °C*

Rezultatele încercărilor

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN metodelor de încercări	Valoarea indicilor de facto
1	Compoziția fibroasă: - țesătura - membrana	RT „Stabilirea metodelor de analiză...” pct. 7	100% bumbac 100% PU
2	Impermeabilitatea țesăturii la apă, mm coloanei de apă, min	GOST 3816-81 pct. 6	220
3	Densitatea superficială, g/m ² :	SM SR EN 12127:2013	171,1

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris LÎ.
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	<i>Stolearenco S.</i>	<i>Stolearenco S.</i>
Tehnic - laborant	<i>Moşnoi T.</i>	<i>Moşnoi T.</i>