

**Mipa P90 Easy** — Двухкомпонентная полиэфирная наполнительная шпаклевка **особенно легко шлифуемая**.



Рекомендуется применять при первичной обработке обширных поверхностей и для заделки глубоких неровностей на кузовных панелях.

Характеристики:

- высокая наполняющая способность;
- превосходная стабильность на вертикальных поверхностях;
- устойчивость на изгиб;
- легко шлифуется даже после 24 часовой выдержки.

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цвет                      | Серый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Плотность                 | 1,72-1,74 кг/л                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Упаковка                  | 0,25кг, 1кг, 2кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Поверхность для нанесения | Сталь, алюминий, оцинкованная и гальванизированная сталь, стеклопластики, старое или заводское лакокрасочное покрытие, хорошо просушенный 2К грунт/наполнитель Mipa.                                                                                                                                                   |
| Особые указания           | Не наносить на протравливающие грунтовки, 1К-порозаполнители, термопластичные и вязкоэластичные лакокрасочные покрытия. Не наносить при T° ниже +10° C и влажности воздуха выше 90%.                                                                                                                                   |
| Предварительная обработка | Тщательно обезжирить средством <b>Mipa Silikonentferner</b> . Отшлифовать абразивом: сталь - P60, оригинальное ЛКП-P80, периферийные зоны ремонта - P180. Непосредственно перед нанесением ещё раз обезжирить. Металлическую поверхность рекомендуется загрунтовать эпоксидным грунтом <b>Mipa EP-Grundierfiller</b> . |
| Смешивание                | 2-3% пасты-отвердителя тщательно перемешать со шпатлевкой. Не допускать передозировки, так как это может привести к изменению цвета, последующего лакокрасочного покрытия, возникновению пятен и ореолов.                                                                                                              |
| Нанесение                 | Для создания качественного покрытия рекомендуется наносить несколькими слоями (с полной полимеризацией каждого) в <b>1-1,5 мм</b> . Тщательно вымазывать материал, удаляя воздушные пузырьки, протянуть и выйти на «ноль». Время жизни приготовленной шпатлевки около 4-6 мин. при +20° C                              |
| Воздушная сушка           | При +20° C в помещении - около <b>20-30 мин.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ИК – сушка                | Коротковолновое излучение 3-4 мин. (информация из тех. паспорта источника инфракрасного излучения)                                                                                                                                                                                                                     |
| Шлифование «по-сухому»    | P180 -P240<br>Контролировать процесс шлифования сухой проявкой. После каждого этапа шлифования, обрабатываемую поверхность обдуть воздухом.                                                                                                                                                                            |
| Дальнейшая обработка      | Большие поверхности обработать жидкой шпаклёвкой <b>Mipa P60S</b> . Небольшие участки протянуть шпаклёвкой <b>Mipa P85</b> или <b>Mipa P95</b> .                                                                                                                                                                       |