

CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **OC ICC 13 L0006724-20**

Data emiterii 31 iulie 2020

Valabil până 31 iulie 2021

ORGANISMUL DE CERTIFICARE produse din cadrul SC "Inspecție-Certificare-Calitate" S.R.L.
MD 2032, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 92, tel./fax 022 50-70-75, www.certificare.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Țesătură tip „RipStop” cu desen imprimat (camuflat, în 4 culori) din 65%PES, 35%bumbac,
art. RSTC230, lățimea 150cm, densitatea superficială 230g/m², pentru îmbrăcăminte.
Lot-690,0m.

Facturi fiscale seria nr. EAA002566422 din 19.06.2020.

Codul NCM
5515

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

GOST 29223-91 p.1.3.1 (tab. 1 ind. 1, 2, 7, 8), 1.3.3 (tab.2), 1.3.4 (tab. 3), 1.4, 1.5, 4, Reglementarea
Tehnică ”Denumirea, marcarea compoziției fibroase și etichetarea produselor textile” din 23.04.2007

PRODUCĂTOR

„ZILANT CO.” Ltd, Hong Kong, China

Codul țării
CN

SOLICITANT

Î.S. "RUSSCA", s. Lăpușna, rl. Hîncești, Republica Moldova

Codul IDNO
1003605003817

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de încercări Nr. 403-20C din 30.07.2020, eliberat de CAÎ "PIELART-AIRIN" SRL,
mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10, certificatul de acreditare Nr.LÎ-016 valabil pînă la 13.04.2021;
Raportului de identificare a produselor Nr. M-8799-20 din 27.07.2020, Raportului sumar Nr. M-8799-20
din 30.07.2020, eliberate de OC "ICC".

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Schema certificării produselor Nr.1b. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării fiecărei unități de produs
certificat cu informația amplă în limba de stat în conformitate cu legislația în vigoare

Seria A Nr. 0006724



CONDUCĂTORUL ORGANISMULUI
DE CERTIFICARE

Savoi V.

În atenția antreprenorilor și organelor de control !

Copiile certificatelor se legalizează prin specimenul de ștampilă și semnătura deținătorului certificatului

Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 403 - 20 C « 30 » iulie 2020	Cod: ПИ 5.10 - 1
		Ediția: 4
		Data: 05.07.2018
		Pag. 2/2

Rezultatele încercărilor mostrelor *Țesătură tip „Rip-Stop” cu desen imprimat (camuflat, în 4 culori),
din 65%PES, 35%bumbac, art. RSTC230, lățimea 150cm, densitatea superficială 230 g/m², pentru îmbrăcăminte.*

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:	GOST 29223 pct. 1.3.3 Tab. 2	Grupa vopsirii- durabilă GOST 9733.0		
	• <u>spălării 1</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe		GOST 9733.4	4 4	4 4
	• <u>„transpirației”</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe		GOST 9733.6 Metodă II	4 4	4 4
	• <u>călcării</u> - schimbarea culorii inițiale		GOST 9733.7	4	4
	• <u>solvenților organici</u> - schimbarea culorii inițiale		GOST 9733.13	4	4
	• <u>frecării uscate</u> - vopsirea țesăturii albe		GOST 9733.27	3	4
2	Modificarea dimensiunilor după înmuiere, %, max: - pe urzeală - pe bățatură	GOST 29223 pct. 1.3.1 Tab. 1 ind. 3	GOST 30157.1 GOST 30157.0 Regim 3 ₂ O ₅ B ₅	-2,0 ±1,5	-0,8 -0,3
3	Sarcina de rupere mostrei 50 × 200 mm, N, min: - pe urzeală - pe bățatură	GOST 29223 pct. 1.3.1 Tab. 1 ind. 2	SM EN ISO 13934-1	343 343	1430,2 958,4
2	Alungire la rupere mostrei 50 × 200 mm, N, min: - pe urzeală - pe bățatură		SM EN ISO 13934-1	20 20	26 23
4	Permeabilitate la aer, dm ³ /m ² ·s, min	GOST 29223 pct. 1.3.1 Tab. 1 ind. 7, 8	GOST 12088 pct. 4.3.3	50	50
5	Higroscopicitatea, %, min		GOST 3816 pct. 3	4,0	5,8
6	Densitatea superficială, g/m ²	GOST 29223 pct. 1.3.4 Tab. 3	SM SR EN 12127	Min. 223,3	229,3
7	Compoziția fibroasă, % masice: - bumbac - PES	RT „Denumirea, marcarea compoziției fibroase și etichetarea produselor textile” art. 20	RT „Stabilirea metodelor de analiză utilizate pentru determinarea și verificarea compoziției fibroase a produselor textile” pct. 7	± 3% din marcarea	33,5 66,5

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAI.
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Șveț E.	<i>Șveț E.</i>