

ПАСПОРТ

Набивка сальникова ТУ 5728-001 від 3 - 50 мм

Складова: *Набивки виготовляються з терморозширеного графіту ТРГ, експандованого фторопласту (PTFE пряжі), високотемпературного та низькотемпературного вуглецевого волокна та з арамідної (кевларової пряжі). Набивки виготовляються як із перерахованих вище матеріалів, так і з різних комбінацій цих волокон із різноманітними добавками та просоченнями. Плетені набивки виготовляються як гнучкий джгут квадратний переріз діагональним (скрізним) плетінням.*

*Переріз від 3*3 мм. до 50*50 мм.*

| | |
|---------------------------------|--|
| Температура (т., °С) | -100...+280 на повітрі |
| Тиск (Р, кгс/ см ²) | технічна вода 30, повітря 3, лужне середовище 40 |
| Швидкість ковзання (V, м/с) | технічна вода 2, повітря 20, лужне середовище 2 |
| Хімічна стійкість рН | Для всіх робочих середовищ, включаючи органічні речовини, агресивні та абразивні середовища, за винятком сильних окислювачів, таких як олеум, азотна кислота, що димить, "царська горілка" і фтор. |
| Щільність, г/см ³ | 1,3 |

Гарантийний термін 3 роки

Рік виготовлення 2024



ШТАМП ВТК

ВТК 2