

CLEI PVA-MB UNIVERS

1. DESCRIERE	Produsul clei PVA-MB Univers, reprezintă dispersie PVA, DMF, adaosuri speciale. Elementele caracteristice principale sunt: ▪ Formează un strat transparent, elastic ▪ Captează rapid materialele ▪ Posedă proprietăți adezive excelente ▪ Se aplică ușor pe suprafața de încheiat ▪ După uscare formează o peliculă transparentă ▪ Ecologic		
2. UTILIZARE	Produsul clei PVA-MB Univers este destinat la înclierea articole din carton, piele, țesături. Poate fi folosit la aplicarea linoleumului, mochetei, materialelor sintecece în baza de hîrtie pentru acoperirea pereților, tapetelor din fibra de sticlă, vinilice și de hîrtie, plutei, benzilor adezive pentru construcții. Poate fi folosite pentru înclierea foilor laminate de plasticde PAL, PVC, MDF. Se utilizează pentru creșterea gradului de rezistență față de apă și durității de beton, tencuială sau șpaclu.		
3. CARACTERISTICI TEHNICE	TIP		
	CARACTERISTICĂ		
	ASPECTUL EXTERIOR	Lichid viscos fără conglomerări și incluzeuni mecanice straine	
	VASCOZITATE	MIN. 5000 sP	
	FRAȚIA MASICĂ DE REZIDIU USCAT	MIN. 12 %	
	VALOAREA pH	6,0 - 9,0	
4. CONDIȚII DE APLICARE	Curățați suprafețile care trebuie de încheiat de praf, grăsimi și alte impurități. Uscăți suprafața, umeditatea suprafeței înainte de încheiere nu trebuie să depășească 4%. Temperatura aierului în timpul aplicării nu trebuie să fie mai mica de +5 °C.		
5. DILUANT RECOMANDAT	Nu necesită		
6. METODE DE APLICARE	Pîna la aplicarea, cleiul PVA se va amestica minuțios. Se aplica cu instrumentul ales: pensula sau rola. Se va aplica într-un strat subțire pe una din suprafețele de încheiat, se va lipi cu cealaltă supraftă, după care se va presa ele și se va netezi sau se apasă cu o greutate (minim o oră). În funcții de grosimea stratului de aplicare, timpul de uscare poate varia. Suprafețele lipite pot fi exploatate după 24 de ore.		
7. AMBALARE	Recipient de: 0,22kg, 0,9kg, 2,2kg, 5,0kg, 10,0kg		
8. DEPOZITARE	Depozitarea se face în spații închise, uscate, curate, acoperite, aerisite, ferite de acțiunea directă a radiațiilor solare. cleiul se va pastra în ambalaj original închis etanș la temperatura de minim 5°C până la +35°C. Sub această temperatură produsele riscă să înghețe, se depreciază și devin neaplicabile.		
9. MĂSURI DE PROTECȚIE	Toate operațiile de manipulare, depozitare, utilizare se vor realiza respectând normele de protecție a muncii și igienă sanitară. Dacă nimerește în ochi se va spăla cu apă din abundență. Se va asigura ventilarea eficientă a încăperii în care se aplică și se usucă stratul de acoperire. Ambalajele goale și resturile de vopsea uscată se vor utiliza ca deșeuri menajere. Produsul nu este inflamabil sau exploziv. A nu se lăsa la îndemîna copiilor!		

10. VALABILITATE

Produsul este garantat 18 luni de la data fabricației, cu respectarea condițiilor de ambalare, depozitare, transport și manipulare corespunzătoare

NOTĂ:

Producătorul garantează obținerea caracteristicilor prezentate în această specificație tehnică, numai în cazul respectării detaliilor de aplicare!