

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chişinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 296 - 22 « 27 » iulie 2022	Cod: III 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 1



La încercări s-au prezentat mostrele *Prosop gofrat, 100 x 45 cm, densitatea superficială 254 g/m²*

Solicitant *SRL „Triomac”*

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări *1 buc.*

Data primirii mostrelor *26.07.2022*

Data începerii încercării *26.07.2022*

Data sfârșitului încercării *27.07.2022*

Mostrele prelevate și prezentate pe baza cererii Nr. *K-50-22* din *26.07.2022*

Tipurile și scopurile încercărilor *pentru informație*

Condițiile mediului în timpul încercărilor *t = 18 - 22 ° C*

Rezultatele încercărilor

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN metodelor de încercări	Valoarea indicilor de facto
1	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - bumbac	RT „Stabilirea metodelor de analiză...” pct. 7	100
2	Densitatea superficială, g/m ²	SM SR EN 12127:2013	263,7
3	Sarcina de rupere mostrei 50×100 mm, N, min: - pe urzeală - pe bătătură	SM EN ISO 13934-1:2016	723 580

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris LÎ.
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	<i>Stolareenco S.</i>	<i>Stolareenco S.</i>