

Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: pielartairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 599 - 20 C « 28 » octombrie 2020	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 1
		Data: 07.10.2020
		Pag. 1



APROB
 Director CAI «Pielart - AIRIN» SRL
 Șveț I.
 « 28 » octombrie 2020

La încercări s-au prezentat mostrele *Pantofi pentru copii, model 335, culoare albastră, mărime 30, cu fețe din piele naturală, talpa material polimeric, metoda de confecționare- prin lipirea tălpii.*

Solicitant/Producător *F.P.C. „TIRAS” SRL or. Soroca, str. Cosăușilor, 15*

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări *1 per.*

Data primirii mostrelor *26.10.2020*

Data începerii încercării *26.10.2020*

Mostrele prelevate *de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» și prezentate pe*

baza raportului Nr. M-8865-20 din 19.10.2020, și programului Nr. M-8865/2-20 din 20.10.2020

Tipurile și scopurile încercărilor *pentru certificarea*

DN la produse *GOST 26165-2005 «Обувь детская. ОТУ», GOST 21463-87 «Обувь. Нормы*

прочности», GOST 14226-93 «Обувь. Нормы гибкости»

DN metodelor de încercări *GOST 9292-82 «Обувь. Метод определения прочности крепления подошв*

в обуви химических методов крепления», GOST 9290-76 «Метод определения прочности ниточных

швов соединения деталей верха», GOST 9718-88 «Метод определения гибкости»

Condițiile mediului în timpul încercărilor *t = 18 - 22 ° C*

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Rezistența cusăturilor a fețelor, N/cm, min (cusătură de 1 rând)	GOST 26165 pct. 4.5 (GOST 21463 pct. 2 Tab. 1)	GOST 9292	90	st-108 dr-105
2	Rezistența de fixare a tălpii prin metoda chimică, N/cm, min	GOST 26165 pct. 4.5 (GOST 21463 pct. 4 Tab. 2)	GOST 9292	32	st-40 dr-39
3	Flexibilitatea încălțăminteii, N, max	GOST 26165 pct. 4.7 (GOST 14226 pct. 4 Tab. 1)		De facto	st-57 dr-45

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAI.

Incertitudinea se indică la solicitarea clientului

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Șveț E.	<i>E. Șveț</i>