


Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 49 - 20 C « 04 » februarie 2020	Cod: ПИ 5.10 - 1
		Ediția: 4
		Data: 05.07.2018
		Pag. 2/2

Rezultatele încercărilor mostrelor *Tesătură albă, din 100% bumbac, legătura pînză,*
art. 5C49/51/220, lățimea 220 cm, densitatea superficială 165 g/m², pentru lenjerie

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Modificarea dimensiunilor după înmuiere, %, max: - pe urzeală - pe bătătură	GOST 29298 pct. 4.2.7 Tab. 2	GOST 30157.1 GOST 30157.0 Regim C ₁₁ Π ₉ O ₁ Γ ₈	- 5,0 ± 2,0	- 3,0 - 1,8
2	Sarcina de rupere mostrei 50 × 200 mm, N, min: - pe urzeală - pe bătătură	GOST 29298 pct. 4.2.11 Tab. 4	SM EN ISO 13934-1	294 196	605 483
3	Permeabilitate la aer, dm ³ /m ² ·s, min	GOST 29298 pct. 4.2.12 Tab. 5 ind. 1	GOST 12088	100	256,9
4	Higroscopicitatea, %, min	GOST 29298 pct. 4.2.12 Tab. 5 ind. 2	GOST 3816 pct. 3	15,0	15,1
5	Conținutul de aldehydă formică, mcg/g, max:	GOST 29298 pct. 4.2.12 Tab. 5	GOST 25617 pct. 17	75	17,6
6	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - bumbac	RT „Denumirea, marcarea ...” art. 20	RT „Stabilirea metodelor ...” pct. 7	± 3% din marcarea	100
7	Densitatea superficială, g/m ² , min	GOST 29298 pct. 4.2.14	SM SR EN 12127	156,8	170,0

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAI.
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	Stolearenco S.	
Tehnic - laborant	Moșnoi T.	

Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 49 - 20 C « 04 » februarie 2020	Cod: ПИ 5.10 - 1
		Ediția: 4
		Data: 05.07.2018
		Pag. 1/2



APROB

Director CAI «Pielart - AIRIN» SRL

Șveț I.

« 04 » februarie 2020

La încercări s-au prezentat mostrele *Țesătură albă, din 100% bumbac, legătura pînză,*
art. 5C49/51/220, lățimea 220 cm, densitatea superficială 165 g/m², pentru lenjerie

Solicitant „*POPOZOGLO R.A.*” Î.I. *UTA Găgăuzia, mun. Comrat, str. Dubinin, 16, ap. 13*

Producător *3AO „Тупомекс”, Republica Moldova*

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări *(0,5 x 1,5) m*

Data primirii mostrelor *31.01.2020*

Data începerii încercării *03.02.2020*

Mostrele prelevate *de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» și prezentate pe*
baza raportului Nr. M-8555-20 din 31.01.2020, și programului Nr. M-8555-20/1 din 31.01.2020

Tipurile și scopurile încercărilor *pentru certificarea*

DN la produse *GOST 29298 - 2005 „Ткани хлопчатобумажные и смешанные бытовые. ОТУ”,*
RT „Denumirea, marcarea compoziției fibroase și etichetarea produselor textile” (din 23.04.2007)

DN la metode de încercări *SM EN ISO 13934-1:2016 „Materiale textile. Proprietăți de tracțiune*
ale țesăturilor. Partea 1: Determinarea forței maxime și a alungirii la forța maximă prin metoda de
bandă”, GOST 3816-81 «Ткани текстильные. Методы определения гигроскопических и водоот-
тапливающих свойств», GOST 25617-83 „Ткани и изделия льняные, полульняные, хлопчатобу-
мажные и смешанные. Методы химических испытаний”, SM SR EN 12127:2013 «Materiale
textile. Țesături/Tricoturi. Determinarea masei pe unitatea de suprafață pe eșantioane mici», Regle-
mentare tehnică „Stabilirea metodelor de analiză utilizate pentru determinarea și verificarea compo-
ziției fibroase a produselor textile” (Ordin nr. 154 din 20.11.07), GOST 12088-77 „Материалы текс-
тильные и изделия из них. Метод определения воздухопроницаемости”, GOST 30157.0-95
«Полотна текстильные. Методы определения изменения размеров после мокрых обработок
или химической чистки. Общие положения», GOST 30157.1-95 «Полотна текстильные. Мето-
ды определения изменения размеров после мокрых обработок или химической чистки. Режимы
обработки»

Condițiile mediului în timpul încercărilor *t = 18 - 22 °C*

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.