

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 142 - 25 «16» iunie 2025	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 1



APROB

Director «LabTest - Airin» SRL

_____ Șveț I.
« _____ » _____ 2025

La încercări s-au prezentat mostrele *Ghete de primăvară-toamna, mod.1525, cu fețe din material textil (CORDURA) în combinație cu piele, material interior p/u, căptușeală din material textil cu membrană, tălpi din TEP.*

Solicitant *F.P.C „TABITA COM” S.R.L mun. Chișinău, str. Trifan Baltă, 41/1*

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări *0,5 per.*

Data primirii mostrelor *05.06.2025*

Data începerii încercării *05.06.2025* **Data sfârșitului încercării** *09.06.2025*

Mostrele prelevate și prezentate pe baza cererii Nr. K-45-25 din 05.06.2025

Tipurile și scopurile încercărilor *pentru informație*

Condițiile mediului în timpul încercărilor *t = 18 - 22 ° C*

Rezultatele încercărilor

Nr încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN metodelor de încercări	Valoarea indicilor de facto
1	Flexibilitatea încălțămintei, N	GOST 9718-88	dt-128
2*	Deformarea a bombeului, mm - remanentă	GOST 9135-2004	dt-0,6
	Deformarea a ștaifului, mm - remanentă		dr-1,2
3	Rezistența de fixare tălpilor prin metoda lipire/coasere, N/cm	GOST 9134-78	dt-138
4*	Rezistența cusăturilor a fețelor, N/cm (cusătură de 2 rânduri)	GOST 9290-76	dr-186
3*	Grosimea tălpii, mm	-	12
4*	Grosimea pielii feței exterioară, mm	-	1,9

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

* Metoda de încercare nu este în domeniu de acreditare.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris LI.
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Șvet E.	