



ЛУКОЙЛ
НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ

ООО «ЛУК-ИНТЕРНЕШНЛ»

119180, Россия, Москва, ул. Малая Якиманка, д. 6.

тел.: (495) 627-40-20 (круглосуточно), www.lukoil-masla.ru.

Адрес производства: 400029, г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 55.

Система менеджмента качества изготовителя сертифицирована на соответствие требованиям ISO 9001:2015 (сертификат № 31100515 OM15, срок действия до 08.04.2021), IATF 16949:2016 (сертификат № 31100515 IATF16, срок действия до 08.04.2021)

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № ЛЛК1810121

Масло моторное универсальное М-8В

ГОСТ 10541-78

Предназначено для смазывания как автомобильных карбюраторных двигателей, так и автотракторных дизелей.

ОКПД2: 19.20.29.114
Номер емкости: 26
Номер партии: 7
Масса партии нетто, кг: 32400
Количество бочек: 180
Масса нетто, кг: 180
Масса брутто, кг: 196
Дата изготовления: 06.2018
Дата отбора проб по ГОСТ 2517: 07.2018
Дата проведения испытаний: 07.2018
Дата фасовки: 07.2018
Дата выдачи паспорта: 09.07.2018



ЕАЭС № RU Д-РУ.Н002.В.01090

срок действия с 03.02.2018 по 02.02.2021

Наименование показателя	Норма по ТР ТС 030/2012	Норма по ГОСТ 10541-78	Фактическое значение	Метод испытания
1 Вязкость кинематическая, мм ² /с: - при 100 °С - при 0 °С		7,5 - 8,5 не более 1200	7,707 795,2	ГОСТ 33
2 Индекс вязкости		не менее 93	104	ГОСТ 25371
3 Массовая доля механических примесей, %	не более 0,03	не более 0,015	0,013	ГОСТ 6370 и п.4.2 наст. ГОСТ
4 Массовая доля воды, %		следы	следы	ГОСТ 2477
5 Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С	не ниже 135	не ниже 207	237	ГОСТ 4333
6 Температура застывания, °С		не выше минус 25	минус 33	ГОСТ 20287
7 Коррозионность на пластинках из свинца, г/м ²		не более 10,0	6,2	ГОСТ 20502 и п.4.9 наст. ГОСТ
8 Щелочное число, мг КОН на 1г масла		не менее 4,2	5,0	ГОСТ 11362 и п.4.7 наст. ГОСТ
9 Зольность сульфатная, %		не более 0,95	0,81	ГОСТ 12417
10 Стабильность по индукционному периоду осадкообразования (ИПО) в течение 25 ч.		выдерживает	выдерживает	ГОСТ 11063
11 Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ, с разбавлением 15:85		не более 3,5	1,0	ГОСТ 20284
12 Плотность при 20 °С, г/см ³		не более 0,905	0,8804	ГОСТ 3900
13 Массовая доля активных элементов, %:				ГОСТ 13538
- кальция		не менее 0,16	0,18	
- цинка		не менее 0,09	0,11	
- фосфора		не менее 0,09	0,10	ГОСТ 9827
14 Температура самовоспламенения, °С	не менее 165		351	ГОСТ 12.1.044

Примечания: 1. В механических примесях не допускается песок и другие абразивные вещества.

2. Значение по показателю 14 "Температура самовоспламенения", определено при декларировании в испытательной лаборатории Научно-технического фонда Сертификационный Центр "КОНСТАНТ".

Испытания проводились в испытательной лаборатории ООО "ЛУКОЙЛ-Волгоградскаспереработка".

Заключение: Качество продукции соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 030/2012 "О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям". Приложение № 1 к ГОСТ 10541-78 с изм. 1-11.

2. Гарантийный срок хранения 12 лет с даты изготовления в таре производителя при соблюдении условий транспортирования и хранения. Транспортирование и хранение по ГОСТ 1510-84. ТП в г. Волгоград

3. Тип масла - минеральное

М.П.

Начальник смены испытательной лаборатории

подписанности № 18021676 от 16.02.2018

