

«LabTest - Airin» S.R.L.
mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124
email: labtestairin@mail.ru
tel. 068-00-55-35

RAPORT DE ÎNCERCĂRI
Nr. **316-21C**
« 23 » iunie 2021

Cod: ПИ 7.8 - 1
Ediția: 3
Data: 01.03.2021
Pag. 1/2



APROB

Director «LabTest - Airin» SRL

Șveț I.

2021

La încercări s-au prezentat mostrele

Pătură țesută din fire vopsite(culoarea albastru-închis)

din 55%lână, 17%bumbac, 28%fibre chimice, „Салдатська” art.1-19, dimensiuni 150x205cm,

exemplar unic cu sigiliu nr. ICC000356

Solicitant „Universcom” SA, mun. Chișinău, str. Petricani, 21/3

Producător ТОВ «Тканини Поділля», Ucraina

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări 1 buc.

Data primirii mostrelor 21.06.2021

Data începerii încercării 21.06.2021

Data sfârșitului încercării 23.06.2021

Mostrele prelevate de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» și prezentate pe baza
raportului Nr. V-9064-21 din 21.06.2021 și programului Nr. V-9064-21 din 21.06.2021

Tipurile și scopurile încercărilor pentru certificare

DN la produse GOST 9382 - 78 «Одеяла чистошерстяные и полушерстяные. ОТУ»,

RT „Denumirea, marcarea compoziției fibroase și etichetarea produselor textile” (din 23.04.2007)

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22^{\circ}C$

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chişinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 316- 21C « 23 » iunie 2021	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 2/2

Rezultatele încercărilor mostrelor *Pătură țesută din fire vopsite (culoarea albastru-închis)*

din 55%lână, 17%bumbac, 28%fibre chimice, „Салдатська” art.1-19, dimensiuni 150x205cm,


exemplar unic cu sigiliu nr. ICC000356

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Densitatea superficială, g/m ² , max	GOST 9382-78 pct. 1.4 Tab. 1 ind. 1	SM SR EN 12127:2013	880	752,2
2	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:	GOST 9382-78 pct. 1.9 Tab. 2	Grupa vopsirii - durabilă GOST 9733.0-83		
	• <u>frecării uscate</u> - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.27-83	3	4
	• <u>solvenților organici</u> - schimbarea culorii inițiale		GOST 9733.13-83	5	5
3	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - lână - acril - bumbac	RT „Denumirea, marcarea...” art. 20	GOST 4659-79 RT „Stabilirea metodelor ...” pct. 7, 8	± 3% din marcarea	56,5 27,1 16,4
4	Sarcina de rupere mostrei 50 × 100 mm, N, min: - pe urzeală - pe bățatură	GOST 9382-78 pct. 1.4 Tab. 1 ind. 2	SM EN ISO 13934-1:2016	245 147	976 234
5	Alungire la rupere mostrei 50 × 100 mm, %, min: - pe urzeală - pe bățatură	GOST 9382-78 pct. 1.4 Tab. 1 ind. 3		7 10	33 30

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris L.I.

Incertitudinea se indică la solicitarea clientului

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	Stolearenco S.	
Tehnic - laborant	Moșnoi T.	