

Centrul de Analiză și Încercări
«Pielart - AIRIN» S.R.L.
2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10
tel.: 508 - 269, 508 - 270

RAPORT DE ÎNCERCĂRI
Nr. **295 - 17 C**
« 11 » august 2017

Cod: ПИ 5.10 - 1
Ediția: 3
Data: 09.01.2017
Pag. 1/2



APROB

Director CAI «Pielart - AIRIN» SRL

Șveț I.

august 2017

La încercări s-au prezentat mostrele *Încălțăminte cu fețe din piele de iuști, cu tălpi exterioare din material polimeric, metoda de confecționare-prin lipirea tălpii, pentru militari: bocanci cu carîmbi înalți, model 0801, măr. 270, mostră unică cu sigiliu ICC nr. 000049.*

Solicitant SA „ZILANT”, mun. Chișinău, bd. Moscova, 21

Producător ИУП «АКТИВ ШИЗ», or. Minsk, Republica Belarus

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări 1 per.

Data primirii mostrelor 09.08.2017

Data începerii încercării 09.08.2017

Mostrele prelevate de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» și prezentate pe baza raportului Nr. M-7239-17 din 09.08.2017, și programului Nr. M-7239-17 din 08.08.2017

Tipurile și scopurile încercărilor pentru certificarea

DN la produse GOST 19137-89 „Обувь из юфти для военнослужащих. ТУ», GOST 14226-93 „Обувь. Нормы гибкости”

DN metodelor de încercări GOST 9292-82 «Обувь. Метод определения прочности крепления подошв в обуви химических методов крепления», GOST 9290-76 «Метод определения прочности ниточных швов соединения деталей верха», GOST 9718-88 «Метод определения гибкости», GOST 9135-2004 «Метод определения общей и остаточной деформации подноска и задника»

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22 \text{ } ^\circ\text{C}$

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

| | | |
|--|---|------------------|
| Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10 tel.: 508 - 269, 508 - 270 | RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 295 - 17 C <i>« 11 » august 2017</i> | Cod: ПИ 5.10 - 1 |
| | | Ediția: 3 |
| | | Data: 09.01.2017 |
| | | Pag. 2/2 |

Rezultatele încercărilor mostrelor *Încălțăminte cu fețe din piele de iufti, cu tălpi exterioare din*

material polimeric, metoda de confecționare-prin lipirea tălpii, pentru militari: bocanci cu carîmbi


înalți, model 0801, măr. 270, mostră unică cu sigiliu ICC nr. 000049.

| Nr încerc. | Denumirea indicilor, unități de măsură | Indicativul DN la produsele încercate | Indicativul DN metodelor de încercări | Norma indicilor conform DN | Valoarea indicilor de facto |
|------------|---|---|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Flexibilitatea încălțăminteii, N, max | GOST 19137 pct. 1.4.23 GOST 14226 | GOST 9718 | 180 | st - 103 dr - 116 |
| 2 | Deformarea a bombeului, mm, max - remanentă | GOST 19137 pct. 1.4.24 | GOST 9135 | Rezistent | Corespunde |
| | Deformarea a ștaifului, mm, max - remanentă | GOST 19137 pct. 1.4.25 | | Rezistent | Corespunde |
| 3 | Rezistența de fixare a pieselor de jos, N/cm, min | GOST 19137 pct. 1.4.20 Tab. 7 | GOST 9292 | 25 | st-26 dr-28 |
| 4 | Rezistența cusăturilor a fețelor, N/cm, min (cusătură de 4 rînduri) | GOST 19137 pct. 1.4.19, Tab. 6 | GOST 9290 | 200 | st-349 dr-333 |

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAÎ.

Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

| Funcție | Nume, prenume | Semnătură |
|---------|----------------|---|
| Inginer | <i>Popa E.</i> |  |