

Fabricat în Moldova  
S.R.L. „Rocaprund” r-nul. Rîșcani, s. Zăicani  
s. Zăicani, r-nul Rîșcani, Republica Moldova

Pașaport de calitate Nr. \_\_\_\_\_

Materiale de construcție nemetalifere din savură  
rezultată din concasarea rocilor tari la producerea pietrei sparte  
de calcar conform GOST 31424-2011

Certificat de conformitate OCpr-049 11 A009451-19 din 16.07.2019  
valabil pînă la 31.12.2020

Data fabricării „\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 201\_\_

Nr. Lotului \_\_\_\_\_

Cantitatea \_\_\_\_\_ Obiect \_\_\_\_\_

Caracteristicile materiale de construcție nemetalifere din savura

Nr	Denumirea indicatorilor	u/m	m/site	Indicativul DN ce conține cerințe pentru caracteristicile încercate	Indicativul DN pentru metode de încercări	Cerințe documentul normativ p/caracteristicile încercate	Indicatorii reali
1	Densitatea în vrac	Kg/m <sup>3</sup>	-	SM GOST 31424:2011	GOST 8735-88 pct. 9.1	-	1188
2.	Compoziție granulometrică Reziduu pe sită Parțial-numărător Total-numitorul	%	№10	SM GOST 31424:2011 pct.4.1.6	GOST 8736-93 pct.4.3	Max 2	1,8
		%	№5			Max 12	11,5
		%	№2,5			-	26,5
		%	№1,25			-	47,5
		%	№0,63			65-75	72,5
		%	№0,315			-	97,5
		%	№0,16			-	99,5
		%	≤0,16				100
3	Conținutul de particule prăfoase și argiloase	%	-	SM GOST 31424:2011 pct.4.2.1.1	GOST 8735-88 pct.5.3	Max. 10	2,4
4	Conținutul de argilă în bulgări	%	-	SM GOST 31424:2011 pct.4.2.1.1	GOST 8735-88 pct.4	Max.2	0

Modul granular cu granulozitatea mărită – M<sub>gr</sub> „3,43”.

Responsabil de calitate  
L.Ș.

Semnătura