

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chişinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 84 - 25 C « 27 » martie 2025	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 1/2



La încercări s-au prezentat mostrele *Lenjerie de toaletă și de bucătărie, din țesături*

buclată tip „eponge” 100% bumbac:

*1.1 prosop din țesătură albită, dim. 50*80cm, densitatea superficială 400 g/m²;*

*1.2 prosop din țesătură vopsită (culoarea ivory), dim. 40*70cm, densitatea superficială 450 g/m²;*

*1.3 prosop din țesătură vopsită (culoarea bej), dim. 40*70cm, densitatea superficială 450 g/m²*

Solicitant *„POPOZOGLO R.A.” ÎI, UTA Gagauzia, mun. Comrat, str. Dubinin, 16, ap. 13*

Producător *LLC «TERRY JAR TEXTILE», Uzbekistan*

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări *câte 1 buc.*

Data primirii mostrelor *25.03.2025*

Data începerii încercării *26.03.2025*

Data sfârșitului încercării *27.03.2025*

Mostrele prelevate *de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» și prezentate pe baza raportului Nr. 9601-25 din 25.03.2025 și pe baza programului Nr. 9601-25 din 25.03.2025*

Tipurile și scopurile încercărilor *pentru certificarea*

DN la produse *GOST 11027-80 „Ткани и штучные изделия хлопчатобумажные махровые и вафельные. ОТУ”, GOST 7913-76 „Ткани и штучные изделия хлопчатобумажные и смешанные. Нормы устойчивости окраски и методы её определения”, HG nr. 11 din 10.01.2024 „RT privind denumirile fibrelor textile și etichetarea corespunzătoare și marcarea compoziției fibroase a produselor textile”*

Condițiile mediului în timpul încercărilor *t = 18 - 22 °C*

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chişinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 84 - 25 C « 27 » martie 2025	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 2/2

Rezultatele încercărilor mostrelor Lenjerie de toaletă și de bucătărie, din țesături buclată tip

„eponge” 100% bumbac: 1.1 prosop din țesătură albită, dim. 50*80cm, densitatea superficială 400 g/m²;

1.2 prosop din țesătură vopsită (culoarea ivory), dim. 40*70cm, densitatea superficială 450 g/m²;

1.3 prosop din țesătură vopsită (culoarea bej), dim. 40*70cm, densitatea superficială 450 g/m².

Nr. mostr./ încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1.1.1	Sarcina de rupere mostrei 50×200mm N, min: - pe urzeală - pe bătătură	GOST 11027-80 pct. 1.6	SM EN ISO 13934-1:2016	176 235	352 443
1.1.2*	Conținutul de clor liber	GOST 11027-80 pct. 1.9	GOST 25617-83	Trebuie să lipsească	Lipsește
1.1.3*	Absorbția de apă, %, min	GOST 11027-80 pct. 1.11	GOST 11027-80 pct. 3.10	300	522
1.1.4	Densitatea superficială, g/m ²	GOST 11027-80 pct. 1.4	SM SR EN 12127:2013	380,0	442,5
1.2.1	Rezistența fixării a buclelor, sN, min	GOST 11027-80 pct. 1.7	GOST 23351-78	49,05	201
1.2.2	Capilaritatea, mm în 30 min, min	GOST 11027-80 pct. 1.10	GOST 11027-80 pct. 3.8 GOST 3816-81 pct. 5	80	80,5
1.2.3	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - bumbac	HG Nr. 11 din 10.01.2024 „RT privind denumirile fibrelor...” art. 53	RT (ordin ME nr. 154 din 20.11.2007) „Stabilirea metode- lor ...” pct. 7	± 3% din marcarea	100
1.3.1	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:	GOST 11027-80 pct. 1.12 GOST 7913-76 pct. 1.4 Tab. 2	Grupa vopsirii - durabilă GOST 9733.0-83		
	• <u>spălării 4</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe		GOST 9733.4-83	3 4	4 4
	• <u>frecării uscate</u> - vopsirea țesăturii albe		GOST 9733.27-83	3	4
1.3.2	Densitatea superficială, g/m ²	GOST 11027-80 pct. 1.4	SM SR EN 12127:2013	427,5	450,7

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris LÎ.
Încertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	Stolearenco S.	
Tehnic - laborant	Moșnoi T.	

* Metoda de încercare nu este în domeniul de acreditare.