

Оргахим®

Основана 1901

Техническо описание

ТС-ОРГ-0136

Строителни решения

Бои

Интериор

DEKO professional® Високопокривна износоустойчива боя



DEKO professional® Високопокривна износоустойчива боя представлява добре хомогенизирана суспензия от фино диспергирани пигменти, пълнители, водоразтворимо свързващо вещество и специфични добавки.

Употребява се за вътрешно боядисване на стени и тавани, на помещения с интензивно движение на хора и замърсяване. Покритието е с висока покривност и е устойчиво на сухо бърсане. Устойчива на мокро миене и триене интериорна боя - клас 2 по стандарт EN 13300.

Практически свойства

- Висока степен на белота;
- Много добра покривност;
- Бързо съхнене;
- Добра адхезия с основата;
- Издръжливост на механични въздействия, износване;
- Добро поведение при нанасяне;
- Добро поведение при съхранение

Цветовете

Бял цвят с възможност за тониране

Технически показатели

| | |
|--|------------------------------------|
| Външен вид (след разбъркване) визуално | Хомогенна, гъста и течлива маса |
| Съдържание на летливи органични вещества (VOC) на готов за употреба продукт, g/l, max | 30 |
| Плътност, kg/L | 1.62 ± 0.05 |
| Разход, m ² / kg/ слой: | 5 - 6 |
| Изсъхване на допир (23°C, 65% H.R.) | 30 |
| Пълно изсъхване (23°C, 65% H.R.) | 24 |

Подходящи основи

Повърхности от бетон и зидария

Мазилки

Гипсо-картонени плоскости

Гипс-фазерни плочи

Неподходящи основи

Пресни варови мазилки

Лакови покрития, маслени филми, постни бои и пластмасови покрития

Подготовка на основата

Нови повърхности

Повърхността трябва да бъде напълно суха. Повърхности, по които има ефлоресценция, трябва да бъдат почистени с твърд парцал или чрез изчеткване. Повърхността трябва да се изчисти от механичните остатъци, прах и мръсотия. Повърхности от мазилки трябва да почистят чрез леко остъргване

Боядисвани/обработвани повърхности

Елиминирайте повредените части от основата. Премахнете мръсотията и праха. Ако има гъбична инфекция повърхността, трябва да третирате с подходящ препарат

| Нанасяне | | Средства за нанасяне | |
|---------------------|---|----------------------|-----------------|
| Препоръка | Преди употреба разбъркайте добре | Четка | Да (Стандартна) |
| Условия на нанасяне | Повърхностите трябва да бъдат здрави, сухи и чисти от прах и масла. Почистете кофата добре, така че в боята да не попаднат онечиствания. Не смесвайте продукта с продукти на базата на варова основа и органични разтворители | Валяк | Да (Стандартен) |
| Разреждане | Вода | Машинно полагане | Да |
| Начин на работа | Продуктът се нанася в 2 слоя: • Първи слой: разреждане с до 10 % вода, според вида на боядисваната повърхност и попивачата ѝ способност; • Втори слой: неразреден или разреден с max 10 об.% вода. | | |

| Системи за нанасяне | | | | |
|-------------------------|---|--------|--|--------|
| Небоядисани повърхности | | | Боядисани повърхности | |
| Етап | Продукт | Слоеве | Продукт | Слоеве |
| Грундиране | ДЕКО professional Нано грунд, ДЕКО professional Строителен грунд водоразредим | I | ДЕКО professional® Високопокривна износоустойчива боя разредена с 10% вода | I |
| Междинен слой | ДЕКО professional® Високопокривна износоустойчива боя разредена с 10% вода | I | - | - |
| Финишен слой | ДЕКО professional® Високопокривна износоустойчива боя | I | ДЕКО professional® Високопокривна износоустойчива боя | I - II |

| Почистване |
|---|
| Използваното оборудване се почиства с вода преди и веднага след употреба. |

| Разфасовки: |
|-------------|
| 5 kg; 25 kg |

| Съхранение |
|--|
| Съхранявайте в закрити, сухи и проветриви помещения, защитени от преки атмосферни влияния, при температури между 5°C - 35°C. Да се пази от достъп на деца! |

| Мерки за безопасност |
|--|
| Продуктът не се класифицира като опасен. При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност |

| Срок на годност |
|---|
| 18 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка |

„Настоящото техническо описание има за цел да информира потребителите за съответния продукт. „Оргхим“ АД приканва потребителите преди работа да проверяват качеството на продукта и да извършат пробно нанасяне, да използват продукта правилно, да спазват апликационните условия, в съответствие с указанията на етикета и техническите параметри. С оглед липсата на контрол върху условията и начина на полагане, производителят не предоставя гаранция за неговата устойчивост, както и за каквито и да било преки или косвени последващи щети, предизвикани или свързани с начина на използване или полагане на продукта.

Потребителите трябва да са сигурни, че настоящото описание е последно и не е заменено с по-нова редакция.“