


CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **OC ICC 13 C0005677-19**

Data emiterii 20 februarie 2019

Valabil până 20 februarie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE produse din cadrul SC "Inspecție-Certificare-Calitate" S.R.L.
MD 2032, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 92, tel./fax 022 50-70-75, www.certificare.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Țesătură albă, tip "vafelă", din 100% bumbac, art. 2-95/5-4,
densitatea superficială 240 g/m², lățime - 45 cm.

Livrarea produselor contractului nr. 092 din 06.10.2014 cu ООО «ТДЛ Текстиль»,
or. Ivanovo, Federația Rusă

Codul NCM
5209 29 000

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

GOST 11027-80 p.1.4, 1.6, 1.9, 1.10, 4, Reglementarea Tehnică "Denumirea, marcarea compoziției fibroase
și etichetarea produselor textile" din 23.04.2007

PRODUCĂTOR

ООО "Приволжская коммуна", or. Navoloki, Federația Rusă

SOLICITANT

"ZILANT" SA, bd. Moscova, 21, mun. Chișinău, Republica Moldova

Codul țării
RU

Codul IDNO
1003600031589


CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de încercări Nr.40-19C din 19.02.2019, eliberat de CAÎ "PIELART-AIRIN" SRL,
mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10, certificatul de acreditare nr. LÎ-016 valabil până la 13.04.2021; Raportului
de identificare a produselor Nr. M-8103-19 din 14.02.2019, Raportului sumar Nr. M-8103-19 din
19.02.2019, eliberate de OC "ICC".

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Schema certificării produselor Nr. 2. Evaluarea periodică se va efectua o dată pe an de OC "ICC" conform
contractului de evaluare periodică a produselor certificate Nr. 19.22.8103-EPPC din 20.02.2019. Certificatul este
valabil doar în cazul asigurării fiecărei unități de produs certificat cu informația amplă în limba de stat în
conformitate cu legislația în vigoare.

Seria A Nr. 0005677



CONDUCĂTORUL ORGANISMULUI
DE CERTIFICARE


Savoi V.



În atenția antreprenorilor și organelor de control !

Copiile certificatelor se legalizează prin specimenul de stampilă și semnătura deținătorului certificatului

Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10 tel.: 508 - 269, 508 - 270	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 40 - 19 C « 19 » februarie 2019	Cod: ПИ 5.10 - 1
		Ediția: 4
		Data: 05.07.2018
		Pag. 1/2



APROB

Director CAI «Pielart - AIRIN» SRL

Șveț I.

2019

La încercări s-au prezentat mostrele Țesătură albă din 100% bumbac, tip „vafela”, art.2-95/5-4, densitatea superficială-240g/m², lățimea 45cm

Solicitant „Zilant” S.A., mun. Chișinău, bd. Moscova, 21

Producător ООО „Приволжская коммуна”, or.Navoloki, Federația Rusă

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări (45 x 100) cm

Data primirii mostrelor 14.02.2019

Data începerii încercării 18.02.2019

Mostrele prelevate de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» și prezentate pe baza raportului Nr. M-8103-19 din 14.02.2019 și pe baza programului Nr. M-8103-19 din 14.02.2019

Tipurile și scopurile încercărilor pentru certificarea

DN la produse GOST 11027 – 80 «Ткани и штучные изделия хлопчатобумажные махровые и вафельные. ОТУ»

DN la metode de încercări SM EN ISO 13934-1:2016 "Materiale textile. Proprietăți de tracțiune ale țesăturilor: Determinarea forței maxime și a alungirii la forța maximă prin metoda de bandă", GOST 3816-81 «Полотна текстильные. Методы определения гигроскопических и водоотталкивающих свойств», GOST 25617-83 „Ткани и изделия льняные, полульняные, хлопчатобумажные и смешанные. Методы химических испытаний”, SM SR EN 12127:2013 «Materiale textile.

Țesături/Tricoturi. Determinarea masei pe unitatea de suprafață pe eșantioane mici», Reglementare tehnică „Stabilirea metodelor de analiză utilizate pentru determinarea și verificarea compoziției fibroase a produselor textile” (Ordin nr. 154 din 20.11.07)

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22^{\circ}C$

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.



Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10 tel.: 508 - 269, 508 - 270	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 40 - 19 C « 19 » februarie 2018	Cod: ПИ 5.10 - 1
		Ediția: 4
		Data: 05.07.2018
		Pag. 2/2

Rezultatele încercărilor mostrelor *Țesătură albită din 100% bumbac, tip „vafela”, art.2-95/5-4,*
densitatea superficială-240g/m², lățimea 45cm

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Sarcina de rupere mostrei 50 × 200 mm, N, min: - pe urzeală - pe bătătură	GOST 11027 pct. 1.6	SM EN ISO 13934-1	559 294	562,7 511,7
2	Conținutul de clor liber	GOST 11027 pct. 1.9	GOST 25617 p. 10	Trebuie să lipsească	Lipsește
3	Capilaritatea, mm în 30 min, min	GOST 11027 pct. 1.10	GOST 11027 p. 3.8 GOST 3816 p. 5	100	113
4	Densitatea superficială, g/m ² , min	GOST 11027 pct. 1.4 GOST 10641	SM SR EN 12127	228	241,8
6	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - bumbac	RT „Denumirea, marcarea...” art. 20	RT „Stabilirea metodelor de analiză...” pct. 7	± 3% din marcarea	100

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAI.
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	<i>Șveț E.</i>	<i>E. Șveț</i>
Tehnic-laborant	<i>Moșnoi T.</i>	<i>T. Moșnoi</i>

