



“УТВЕРЖДАЮ”

Начальник ОКК

ООО «FAZO-LUXE»

И.С. Онарбоев

10 августа 2024 г.

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА №03

от 10.08.2024 г.


Испытательная лаборатория: ООО «FAZO-LUXE»**Адрес:** 111103 Ташкентская область, Ташкентский район, ССГ «Гулистан», ул. Оханграбо, 21.**Объект испытаний:** «МАРЛЯ МЕДИЦИНСКАЯ ХЛОПЧАТОБУМАЖНАЯ ОТБЕЛЕННАЯ В РУЛОНАХ». ТИП 24а**Размер:** 1000 m x 90 cm**Дата изготовления:** 08.2024**Партия:** 001**Количество:** 1 200 штук.**Срок годности:** 5 лет.**Изготовитель:** ООО «FAZO-LUXE»**Заявитель:** ООО «FAZO-LUXE»**Акт отбора:** №02 от 09.08.2024 г.**Дата проведения испытаний:** 09.08.2024 г.- 10.08.2024 г.**Цель испытаний:** Лабораторные испытания.**Сведения о НД:** EN14079:2003 Неактивные медицинские изделия – Требования и методы испытаний гигроскопической хлопковой марли и гигроскопической хлопковой и вискозной марли.**НД на методы испытаний:** ГОСТ 3816; ГОСТ 3813, ГОСТ 25617**Маркировка:** Соответствует**Упаковка:** Соответствует**Условия проведения испытаний:** при температуре 22°C, относительной влажности воздуха 64 %.**РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ**

№ п/п	Наименование требований	Значение требований		Соответствие требований
		По НД	Факт.	
1	Размеры: Длина, m Ширина, cm	1000,0 90,0	1000,0 90,0	соответствует соответствует
2	Идентификация волокон п.4.1.1 Испытание А	Хлопковое волокно должно быть плоским, подобным ленте, от 10 μm до 40 μm шириной, с утолщенными и просветом неправильной формы	соответствует	соответствует
	Испытание В	При обработке йодированным раствором хлорид цинка волокна должны стать фиолетовыми	Фиолетовый	соответствует

	Испытание С	Не растворяются	Не раств.	соответствует
3	Кислотность и щёлочность п.4.2	Растворы не должны быть розовыми	Не розовые	соответствует
4	Посторонние волокна п.4.3	Несколько случайных посторонних волокон	отсутствуют	соответствует
5	Флюоресценция п.4.4	Отсутствие насыщенной синей флюоресценции	отсутствуют	соответствует
6	Плотность нитей на 100 mm в шт. п.4.4. табл. 1 Нити в основе Нити в утке	120±6 120±6	123 116	соответствует соответствует
7	Масса на квадратный метр п.4.6. Минимальная масса в г/м ² , табл. 1	32	32,0	соответствует
8	Минимальная разрывная нагрузка (п.4.4. табл.1.) в Ньютон на 50 мм основы на 50 мм утка	60,0 50,0	90,96 53,17	соответствует соответствует
9	Время погружения, не должно превышать, сек., п.4.8	10	7	соответствует
10	Эфирорастворимые вещества, не должно составлять более чем %, п.4.9	0,50	0,30	соответствует
11	Поверхностно-активные вещества, не должно превышать, мм, п.4.10	2	< 2	соответствует
12	Водорастворимые вещества, не должно составлять более чем %, п.4.11	0,50	0,26	соответствует
13	Содержание крахмала и декстрина п. 4.12	отсутствие синего, фиолетового, красного или коричневого цветов	отсутствуют	соответствует
14	Содержание экстрагированного красителя п. 4.13	в сравнении-слабоокрашено	Бесцветные	соответствует
15	Потери при высушивании, не должна составлять более чем %, п.4.14	8,0	6,51	соответствует
16	Сульфатированная (сульфатная) зола, не должно чем, %, п.4.15, табл.3	0,40	0,20	соответствует
17	Гидрофильность, сек, не более	10	6	соответствует
18	Состав	100 % хлопок	100 % хлопок	соответствует

Закключение: Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная в рулонах. Тип 24а размером: 1000 m x 90 cm; партия: 001, дата изготовления: 08.2024 г., производства ООО «FAZO-LUXE» соответствует EN14079:2003 Неактивные медицинские изделия – Требования и методы испытаний гигроскопической хлопковой марли и гигроскопической хлопковой и вискозной марли.

Исполнитель:



З. Акбарова