

ORGANISM DE CERTIFICARE PRODUSE DIN CADRUL INSTITUȚIEI PUBLICE  
OFICIUL AMENAJAREA TERITORIULUI, URBANISM, CONSTRUCȚII ȘI LOCUINȚE

## CERTIFICAT DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ



Nr. de înregistrare OCpr - 053 00031



mun. Chișinău, str. Independenței 6/1, MD-2043  
tel.: 022 776907; mob.: 068 330059; e-mail: org.certificare@oatocl.md; www.oatocl.md

În conformitate cu Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, aprobată prin H.G. nr. 913/2016, acest certificat se aplică produsului/produselor pentru construcții:

### Mixturi asfaltice

Produse de: VICOLIV GRUP SRL

Adresa juridică: MD-6526, sat. Mereni, r-l Anenii Noi, Republica Moldova

Locația de producere: mun. Chișinău, str. Calea Ghidighici 15

Produsele sunt supuse de către producător evaluării performanței produsului de construcții, pe baza testării eşantioanelor prelevate în unitatea de producție și unui control al procesului de producție în fabrică, care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentele de referință.

OCpr din cadrul I.P. OATUCL a efectuat inspecția inițială a procesului de producție, a evaluat rapoartele privind încercările și va efectua supravegherea continuă a procesului de producție.

Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în anexa ZA a standardului:

**SM SR EN 13108-1:2010; SM SR EN 13108-1/AC:2010;  
SM SR EN 13108-5:2010; SM SR EN 13108-5:2010/AC:2010**

Sistem aplicabil: 2+

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 11.03.2026 și va rămâne valabil până la data de 10.03.2031, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial.

Valabilitatea certificatului este condiționată de efectuarea anuală a supravegherii și a evaluării continue a controlului producției în fabrică, confirmată prin rapoartele rezultate.

Prezentul certificat este valabil numai însoțit de Anexa, care face parte integrantă din acesta.

Certificatul poate fi suspendat sau retras, dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

Prezentul certificat conține 1 anexă, expusă pe 04 pagini

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat.

Conducător OCpr



Dr. ing. Croitoru Gheorghe

VIZA  
SUPRAVEGHERE  
\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

VIZA  
SUPRAVEGHERE  
\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

VIZA  
SUPRAVEGHERE  
\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

VIZA  
SUPRAVEGHERE  
\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

Seria A Nr. 000031

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copiile certificatelor de conformitate a controlului producției în fabrică se legalizează în modul stabilit de

Organismul de certificare produse din cadrul I.P. OATUCL.

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației Republicii Moldova

**ORGANISM DE CERTIFICARE PRODUSE DIN CADRUL INSTITUȚIEI PUBLICE  
OFICIUL AMENAJAREA TERITORIULUI, URBANISM, CONSTRUCȚII ȘI LOCUINȚE**

mun. Chișinău, str. Independenței 6/1, MD-2043  
tel.: 022 776907; e-mail: org.certificare@oatuci; www.oatuci.md

## ANEXĂ

Pag. 01

la Certificatul de conformitate a controlului      din 11.03.2026  
producției în fabrică  
Nr. OCpr – 053 00031

Parametrii produselor asupra cărora se extinde valabilitatea  
Certificatului de conformitate a controlului producției în fabrică

**Beton asfaltic de tip BA 8**

| Indicii fizico-mecanici                | UM                | Încercări conform DN                       | Cerințe conform CP.D.02.25 | Valori obținute |
|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| Densitate aparentă                     | Mg/m <sup>3</sup> | SM EN 12697-6                              | valoare declarată          | 2,449           |
| Densitate maximă                       | Mg/m <sup>3</sup> | SM EN 12697-5                              | valoare declarată          | 2,527           |
| Volumul de goluri pe cil. Marshall, V  | %                 | SM EN 12697-8                              | -                          | 3,1             |
| Volumul de goluri în agregate, VMA     | %                 | SM EN 12697-8                              | -                          | 17,5            |
| Volumul de goluri umplut cu bitum, VFB | Mg/m <sup>3</sup> | SM EN 12697-8                              | -                          | 82              |
| Stabilitate la 60 °C, S                | kN                | SM EN 12697-34                             | 6,5...13,0                 | 11,6            |
| Indice de curgere, fluaj, I            | mm                | SM EN 12697-34                             | 1,5...4,0                  | 2,0             |
| Raport, S/I                            | kN/mm             | SM EN 12697-34                             | min. 1,2                   | 5,8             |
| Absorbția de apă, vol. A               | %                 | CP.D.02.25, anexa B                        | 1,5...5,0                  | 2,1             |
| Sensibilitate la apă, ITSR             | %                 | SM EN 12697-12, metoda A<br>SM EN 12697-23 | min. 80                    | 91              |
| Conținutul de bitum, B                 | %                 | SM EN 12697-1                              | Studiu preliminar          | 5,9             |

**Beton asfaltic de tip BA 16**

| Indicii fizico-mecanici                | UM                | Încercări conform DN                       | Cerințe conform CP.D.02.25 | Valori obținute |
|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| Densitate aparentă                     | Mg/m <sup>3</sup> | SM EN 12697-6                              | valoare declarată          | 2,460           |
| Densitate maximă                       | Mg/m <sup>3</sup> | SM EN 12697-5                              | valoare declarată          | 2,536           |
| Volumul de goluri pe cil. Marshall, V  | %                 | SM EN 12697-8                              | -                          | 3,0             |
| Volumul de goluri în agregate, VMA     | %                 | SM EN 12697-8                              | -                          | 16,0            |
| Volumul de goluri umplut cu bitum, VFB | Mg/m <sup>3</sup> | SM EN 12697-8                              | -                          | 81              |
| Stabilitate la 60 °C, S                | kN                | SM EN 12697-34                             | 6,5...13,0                 | 12,6            |
| Indice de curgere, fluaj, I            | mm                | SM EN 12697-34                             | 1,5...4,0                  | 2,4             |
| Raport, S/I                            | kN/mm             | SM EN 12697-34                             | min. 1,2                   | 2,3             |
| Absorbția de apă, vol. A               | %                 | CP.D.02.25, anexa B                        | 1,5...5,0                  | 2,5             |
| Sensibilitate la apă, ITSR             | %                 | SM EN 12697-12, metoda A<br>SM EN 12697-23 | min. 80                    | 92              |
| Conținutul de bitum, B                 | %                 | SM EN 12697-1                              | Studiu preliminar          | 5,3             |



**Beton asfaltic deschis de tip BAD 22,4**

| Indicii fizico-mecanici                | UM                | Încercări conform DN                       | Cerințe conform CP.D.02.25 | Valori obținute |
|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| Densitate aparentă                     | Mg/m <sup>3</sup> | SM EN 12697-6                              | valoare declarată          | 2,435           |
| Densitate maximă                       | Mg/m <sup>3</sup> | SM EN 12697-5                              | valoare declarată          | 2,577           |
| Volumul de goluri pe cil. Marshall, V  | %                 | SM EN 12697-8                              | -                          | 5,5             |
| Volumul de goluri în agregate, VMA     | %                 | SM EN 12697-8                              | -                          | 15,3            |
| Volumul de goluri umplut cu bitum, VFB | Mg/m <sup>3</sup> | SM EN 12697-8                              | -                          | 64              |
| Stabilitate la 60 °C, S                | kN                | SM EN 12697-34                             | 5,0...13,0                 | 12,0            |
| Indice de curgere, fluaj, I            | mm                | SM EN 12697-34                             | 1,5...4,0                  | 1,9             |
| Raport, S/I                            | kN/mm             | SM EN 12697-34                             | min. 1,2                   | 6,5             |
| Absorbția de apă, vol. A               | %                 | CP.D.02.25, anexa B                        | 1,5...6,0                  | 3,5             |
| Sensibilitate la apă, ITR              | %                 | SM EN 12697-12, metoda A<br>SM EN 12697-23 | min. 80                    | 91              |
| Conținutul de bitum, B                 | %                 | SM EN 12697-1                              | Studiu preliminar          | 4,0             |

**Mixtură asfaltică stabilizată MAS 16**

| Indicii fizico-mecanici                | UM                | Încercări conform DN                                 | Cerințe conform CP.D.02.25 | Valori obținute |
|----------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| Densitate aparentă                     | Mg/m <sup>3</sup> | SM EN 12697-6:2020                                   | valoare declarată          | 2,429           |
| Densitate maximă                       | Mg/m <sup>3</sup> | SM EN 12697-5:2019                                   | valoare declarată          | 2,522           |
| Volumul de goluri pe cil. Marshall, V  | %                 | SM EN 12697-8:2019                                   | 3-4                        | 3,7             |
| Volumul de goluri în agregate, VMA     | %                 | SM EN 12697-8:2019                                   | -                          | 16,6            |
| Volumul de goluri umplut cu bitum, VFB | %                 | SM EN 12697-8:2019                                   | 77-83                      | 78              |
| Sensibilitate la apă, ITR              | %                 | SM EN 12697-12:2018, metoda A<br>SM EN 12697-23:2018 | min. 80                    | 88              |
| Scurgerea liantului, BD                | %                 | SM EN 12697-18:2019                                  | max.0,2                    | 0,11            |
| Conținutul de bitum, B                 | %                 | SM EN 12697-1:2020                                   | Studiu preliminar          | 5,3             |

**Beton asfaltic de tip BA 11,2**

| Indicii fizico-mecanici                | UM                | Încercări conform DN                                 | Cerințe conform CP.D.02.25 | Valori obținute |
|----------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| Densitate aparentă                     | Mg/m <sup>3</sup> | SM EN 12697-6:2020                                   | valoare declarată          | 2,427           |
| Densitate maximă                       | Mg/m <sup>3</sup> | SM EN 12697-5:2019                                   | valoare declarată          | 2,507           |
| Volumul de goluri pe cil. Marshall, V  | %                 | SM EN 12697-8:2019                                   | -                          | 3,3             |
| Volumul de goluri în agregate, VMA     | %                 | SM EN 12697-8:2019                                   | -                          | 16,6            |
| Volumul de goluri umplut cu bitum, VFB | Mg/m <sup>3</sup> | SM EN 12697-8:2019                                   | -                          | 80              |
| Stabilitate la 60 °C, S                | kN                | SM EN 12697-34:2018                                  | 6,5...13,0                 | 11,9            |
| Indice de curgere, fluaj, I            | mm                | SM EN 12697-34:2018                                  | 1,5...4,0                  | 2,0             |
| Raport, S/I                            | kN/mm             | SM EN 12697-34:2018                                  | min. 1,2                   | 5,8             |
| Absorbția de apă, vol. A               | %                 | CP.D.02.25:2021, anexa B                             | 1,5...5,0                  | 2,9             |
| Sensibilitate la apă, ITR              | %                 | SM EN 12697-12:2018, metoda A<br>SM EN 12697-23:2020 | min. 80                    | 89              |
| Conținutul de bitum, B                 | %                 | SM EN 12697-1:2020                                   | Studiu preliminar          | 5,5             |

**Mixtură asfaltică de tip BA 16 rul. 50/70 cu adaos de polimer Superplast**

| Indicii fizico-mecanici                | UM                | Încercări conform DN          | Cerințe conform CP.D.02.25 | Valori obținute |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------|
| Densitate aparentă                     | Mg/m <sup>3</sup> | SM EN 12697-6:2020            | valoare declarată          | 2,456           |
| Densitate maximă                       | Mg/m <sup>3</sup> | SM EN 12697-5:2019            | valoare declarată          | 2,541           |
| Volumul de goluri pe cil. Marshall, V  | %                 | SM EN 12697-8:2019            | -                          | 3,4             |
| Volumul de goluri în agregate, VMA     | %                 | SM EN 12697-8:2019            | -                          | 16,4            |
| Volumul de goluri umplut cu bitum, VFB | Mg/m <sup>3</sup> | SM EN 12697-8:2019            | -                          | 79              |
| Stabilitate la 60 °C, S                | kN                | SM EN 12697-34:2020           | 6,5...13,0                 | 12,9            |
| Indice de curgere, fluaj, I            | mm                | SM EN 12697-34:2020           | 1,5...4,0                  | 2,5             |
| Raport, S/I                            | kN/mm             | SM EN 12697-34:2020           | min. 1,2                   | 5,3             |
| Absorbția de apă, vol. A               | %                 | CP.D.02.25, anexa B           | 1,5...5,0                  | 3,0             |
| Sensibilitate la apă, ITR              | %                 | SM EN 12697-12:2018, metoda A | min. 80                    | 96              |
| Conținutul de bitum, B                 | %                 | SM EN 12697-23:2018           | Studiu preliminar          | 5,3             |
| Conținutul de polimer                  | %                 | SM EN 12697-1:2020            | Studiu preliminar          | 4,0             |

**Mixtură asfaltică de tip BAD 22,4 leg. 50/70 cu adaos de polimer Superplast**

| Indicii fizico-mecanici                | UM                | Încercări conform DN          | Cerințe conform CP.D.02.25 | Valori obținute |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------|
| Densitate aparentă                     | Mg/m <sup>3</sup> | SM EN 12697-6:2020            | valoare declarată          | 2,421           |
| Densitate maximă                       | Mg/m <sup>3</sup> | SM EN 12697-5:2019            | valoare declarată          | 2,562           |
| Volumul de goluri pe cil. Marshall, V  | %                 | SM EN 12697-8:2019            | -                          | 5,5             |
| Volumul de goluri în agregate, VMA     | %                 | SM EN 12697-8:2019            | -                          | 15,2            |
| Volumul de goluri umplut cu bitum, VFB | Mg/m <sup>3</sup> | SM EN 12697-8:2019            | -                          | 64              |
| Stabilitate la 60 °C, S                | kN                | SM EN 12697-34:2020           | 5,0...13,0                 | 12,7            |
| Indice de curgere, fluaj, I            | mm                | SM EN 12697-34:2020           | 1,5...4,0                  | 2,3             |
| Raport, S/I                            | kN/mm             | SM EN 12697-34:2020           | min. 1,2                   | 5,5             |
| Absorbția de apă, vol. A               | %                 | CP.D.02.25, anexa B           | 1,5...6,0                  | 4,3             |
| Sensibilitate la apă, ITR              | %                 | SM EN 12697-12:2018, metoda A | min. 80                    | 96              |
| Conținutul de bitum, B                 | %                 | SM EN 12697-23:2018           | Studiu preliminar          | 4,0             |
| Conținutul de polimer                  | %                 | SM EN 12697-1:2020            | Studiu preliminar          | 4,0             |

**Mixtură asfaltică stabilizată MAS 16 rul. 50/70 cu adaos de polimer Superplast**

| Indicii fizico-mecanici                | UM                | Încercări conform DN          | Cerințe conform CP.D.02.25 | Valori obținute |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------|
| Densitate aparentă                     | Mg/m <sup>3</sup> | SM EN 12697-6:2020            | valoare declarată          | 2,408           |
| Densitate maximă                       | Mg/m <sup>3</sup> | SM EN 12697-5:2019            | valoare declarată          | 2,506           |
| Volumul de goluri pe cil. Marshall, V  | %                 | SM EN 12697-8:2019            | 3-4                        | 3,9             |
| Volumul de goluri în agregate, VMA     | %                 | SM EN 12697-8:2019            | -                          | 16,7            |
| Volumul de goluri umplut cu bitum, VFB | %                 | SM EN 12697-8:2019            | 77-83                      | 77              |
| Sensibilitate la apă, ITR              | %                 | SM EN 12697-12:2018, metoda A | min. 80                    | 94              |
| Scurgerea liantului, BD                | %                 | SM EN 12697-23:2018           | max. 0,2                   | 0,05            |
| Conținutul de bitum, B                 | %                 | SM EN 12697-18:2019           | Studiu preliminar          | 5,3             |
| Conținutul de polimer                  | %                 | SM EN 12697-1:2020            | Studiu preliminar          | 4,5             |



*(Loc liber lăsat intenționat)*

Conducător OC



Dr. ing. Croitoru Gheorghe

Seria A Nr. 000031

Prezenta Anexă nu este valabilă în lipsa Certificatului de conformitate a controlului producției în fabrică

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației Republicii Moldova

# CERTIFICAT

DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ  
Numărul: CPF-204-2021

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

## EMULSIE BITUMINOASĂ

- Emulsie Bituminoasă, conform SM EN 13808:2014

- identificarea și utilizarea produsului – conform Anexei nr.1 la prezentul Certificat;
- parametrii produsului (*niveluri de performanță ale produsului*) așa cum fabricantul intenționează să le includă în declarația de performanță a acestora – conform Anexei nr.2 la prezentul Certificat.

Produs de:

**SADINA S.R.L.**

**MD-2028, șos. Hîncești, 59/1, or. Chișinău, Republica Moldova.**

Loc de producție: **str. Feroviarilor, 2, or. Vatra, mun. Chișinău, Republica Moldova**

Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în anexa ZA a standardului

### SM EN 13808:2014

în sistemul 2+ sunt aplicate și controlul producției în fabrică (CPF) este evaluat ca fiind în conformitate cu cerințele aplicabile.

Acest certificat va rămâne valabil atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial. Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Certificare inițială | 13.08.2021 |
| Modificare           | 20.05.2025 |
| Expirare             | 12.08.2026 |



Certificat valabil doar însoțit de anexele nr.1 și nr.2,  
cu condiția vizării anuale.



# CERTIFICAT

DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

Numărul: CPF-500-2025

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

**AGREGATE PENTRU LUCRĂRI DE INGINERIE CIVILĂ ȘI DRUMURI**

Sort: 0-4 mm; 0-63 mm



VERIFICĂ CERTIFICATUL

Produs de:

**LA HOTAR SRL,**

**Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 5, of. 5**

Loc de producție: sat. Jora de Mijloc, rl Orhei.

Acest certificat atestă că toate prevederile privind evaluarea și verificarea constanței performanței și performanțele descrise în Anexa ZA a standardului

**SM SR EN 13242+A1:2010**

după sistemul 2+, pentru performanțele stabilite în acest certificat sunt aplicate și controlul producției în fabrică îndeplinește toate cerințele specificate pentru aceste performanțe.

Acest certificat va rămâne valabil atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial. Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

Certificare inițială 08.05.2025

Expirare 07.05.2030

de vizat  
până în  
MAI  
2026

de vizat  
până în  
MAI  
2027

de vizat  
până în  
MAI  
2028

de vizat  
până în  
MAI  
2029

**Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.**



Director General

Ion PUHA



# CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Numărul: CC-066-2024

Prin prezentul certificat de conformitate se atestă că produsul

**BETON**

Clase de rezistență: C8/10; C12/15; C16/20; C20/25; C25/30;  
C30/37



VERIFICA CERTIFICATUL

Fabricat în conform cerințelor  
SM EN 206:2013+A2:2021\*, SM 324:2017 și CP H.04.04.2018\*

Produs de:

**CARACON IMOBIL SRL,**

Republica Moldova, mun. Chișinău, Durlești, str-la Toma Alimoș, 6

Loc de fabricare: mun. Chișinău, str. Uzinelor, 90

este supus de către producător unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentul de referință.

CERTMATCON a efectuat inspecția inițială a procesului de producție și a controlului producției în fabrică (CPF), a evaluat rapoartele de încercări și va efectua supravegherea continuă a procesului de producție, a CPF și a produsului prin încercări pe eșantioane prelevate de la locul de producție.

Schemă de certificare aplicabilă: 3, conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014.



Acest certificat va rămâne valabil atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial. Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

Certificatul a fost emis în mod voluntar și la cererea producătorului și poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile inițiale.

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Certificare inițială | <u>26.01.2021</u> |
| Recertificare        | <u>25.01.2024</u> |
| *Modificare          | <u>15.01.2025</u> |
| Expirare             | <u>24.01.2029</u> |

Director General

Ion PUHA



Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.



# CERTIFICAT

## DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

Numărul: CPF-373-2024

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

**AGREGATE CONCASATE DIN CALCAR  
PENTRU LUCRĂRI DE INGINERIE CIVILĂ ȘI DRUMURI**

*Agregat fin, sort: 0-4 mm*

*Agregat grosier, sort: 4-8 mm, 8-16 mm, 16-32 mm, 32-63 mm;*

*Amestec de agregate de balastieră, sort: 0-8 mm, 0-16 mm, 0-32 mm, 0-63 mm.*



VERIFICA CERTIFICATUL

**IZVORUL DIN PIATRĂ**

Fabricate de:

**IZVORUL DIN PIATRĂ SRL,**

**Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Lev Tolstoi, 74, Chișinău, MD-2001**

Loc de producție: s. Japca, raionul Florești.

Acest certificat atestă că toate prevederile privind evaluarea și verificarea constanței performanței și performanțele descrise în Anexa ZA a standardului

**SM SR EN 13242+A1:2010 / SM SR EN 13242+A1:2010/C91:2022**

după sistemul 2+ pentru performanțele stabilite în acest certificat sunt aplicate și controlul producției în fabrică îndeplinește toate cerințele specificate pentru aceste performanțe.

Acest certificat va rămâne valabil atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial. Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Certificare inițială | <u>06.03.2024</u> |
| Modificare           | <u>19.05.2026</u> |
| Expirare             | <u>05.03.2029</u> |

de vizat  
până în  
martie  
2027

de vizat  
până în  
martie  
2028

Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.



Director General  
**POP PUHA**