«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chişinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 242 - 24 « 27 » mai 2024	Cod: ПИ 7.8 - 1 Ediţia: 3 Data: 01.03.2021 Pag. 1/2

MOLDAC
REPUBLICA MOLDOVA

Digitally signed by Gonța Oleg
Date: 2024.05.28 13:18:06 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

APROB
Director «LabTest - Airin» SRL
_____ Şveţ I.
« 27 » mai 2024

La încercări s-au prezintat mostrele *№1 - Ciorapi semilînă;*
№2 - Ciorapi de culoare albastru-închis, 90% bumbac, 8% elastan, 2% poliamid;
№3 - Ciorapi de culoare negru, 90% bumbac, 8% elastan, 2% poliamid;

Solicitant *„Quadrotech" SRL , mun. Chişinău*

Producător *Uzbekistan*

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări *cîte 1 per.*

Data primirii mostrelor *22.05.2024*

Data începerii încercării *22.05.2024* **Data sfîrşitului încercării** *27.05.2024*

Mostrele prelevate şi prezentate pe baza cererii Nr. *K-60-24* **din** *22.05.2024*

Tipurile şi scopurile încercărilor *pentru informaţie*

Condiţiile mediului în timpul încercărilor *t = 18 - 22 ° C*

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chişinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 242 - 24 « 27 » mai 2024	Cod: ПИ 7.8 - 1 Ediţia: 3 Data: 01.03.2021 Pag. 2/2

Rezultatele încercărilor mostrelor *№1 - Ciorapi semilînă;*

№2 - Ciorapi de culoare albastru-închis, 90% bumbac, 8% elastan, 2% poliamid;

№3 - Ciorapi de culoare negru, 90% bumbac, 8% elastan, 2% poliamid;

Nr. mostr./ încerc.	Denumirea indicilor, unităţi de măsură	Indicativul DN metodelor de încercări	Valoarea indicilor de facto
1.1	Compoziţia fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - lînă - fibre sintetice	GOST 4659-79 RT (ordin ME nr. 154 din 20.11.2007) „Stabilirea metodelor ...” pct. 4, 7, 8	 9,6 90,4
1.2	Densitatea superficială, g/m²:	SM SR EN 12127:2013	514,8
1.3*	Înălţimea ciorapilor, cm	GOST 8541-94	21,5
2.1	Compoziţia fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - bumbac - fibre sintetice	RT (ordin ME nr. 154 din 20.11.2007) „Stabilirea metodelor ...” pct. 4, 7, 8	 37,8 62,2
2.2	Densitatea superficială, g/m²: - zona de bază - zona călcâiului - zona degetelor	SM SR EN 12127:2013	 266,5 278,7 250,6
2.3*	Înălţimea ciorapilor, cm	GOST 8541-94	20,0
3.1	Compoziţia fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - bumbac - fibre sintetice	RT (ordin ME nr. 154 din 20.11.2007) „Stabilirea metodelor ...” pct. 4, 7, 8	 18,8 81,2
3.2	Densitatea superficială, g/m²: - zona de bază - zona călcâiului - zona degetelor	SM SR EN 12127:2013	 261,0 458,7 389,9
3.3*	Înălţimea ciorapilor, cm	GOST 8541-94	22,0

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime şi cu permiterea în scris LÎ.
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcţie	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	***Stolearenco S.***	

* Metoda de încercare nu este în domeniu de acreditare.