



Украина
Ukraine

ЧАО "ТЗ «Трубоасталь»
PJSC "Trubostal pipe plant"
11500, Украина, Житомирская обл.,
Zhitomirskaya region, 11500, Ukraine.
г. Коростень, ул. Шарипанская, 65.
65, Sharipanskaya street, Korosten,
тел. 8(04142) 3-22-22, 3-22-38

Документ о качестве №
Document about quality №

20/0017

ООО «Металика-Зуев» МД-2028, Молдова, Кишинёв, ул. Г. Асяки, 62 – 22.

Трубоизготовитель

Consignee

№ вагона (машины)

Carriage №

Наименование продукции

Description of goods

ИД

AB6269CX / AB0630XK

Дата

29.01.2020

date

Труба стальная профильная электросварная

Electrowelded profile steel pipe

ГОСТ 8639-82, ГОСТ 8645-68

Лист (Sheet) 1

Листов (Sheets) 1

№ п/п	№ пачки # Heat	№ пачки # packet	Марка стали Steel grade	Размеры труб Dimensions tube			Кол-во, штук Quantity, psc	Общая длина, м General length	Вес нетто, кг Net weight	Механические свойства трубы Mechanical properties of a pipe	
				Размер, мм Diameter, mm	Толщина стенок, мм Thickness wall, mm	Длина, м Length, m				Время сопротивле- ния разрыву, (кгс/см²) Resistance time of break	Относитель- ное удлинение, % Relative lengthening
1	829150	04-25	Ст2пс	50x25	3,0	6,00	120,00	720,00	2224	38,0	32,0
2	4800519	04-35	Ст3пс	50x25	3,0	6,00	120,00	720,00	2112	45,0	28,0
Всего							240,00	1440,00	4336		
3	4901037	09-287	Ст3пс	80x40	3,0	6,00	96,00	576,00	2810	44,0	29,0
4	4901037	09-283	Ст3пс	80x40	3,0	6,00	96,00	576,00	2795	44,0	29,0
5	4901037	09-277	Ст3пс	80x40	3,0	6,00	96,00	576,00	2830	44,0	29,0
6	4901037	09-276	Ст3пс	80x40	3,0	6,00	96,00	576,00	2835	44,0	29,0
7	4901037	09-274	Ст3пс	80x40	3,0	6,00	96,00	576,00	2870	44,0	29,0
Всего							480,00	2880,00	14140		
8	529500	09-74	Ст3пс	80x60	2,0	6,00	64,00	384,00	1715	45,0	28,0
9	529500	09-71	Ст3пс	80x60	2,0	6,00	64,00	384,00	1690	45,0	28,0
Всего							128,00	768,00	3405		
Всего:							1808,00	5088,00	21881		



Показатели качества товара завода-поставщика. Goods quality parameters of factory-supplier.

Номер сертификата завода поставщика (Certificate number of the factory supplier)	Номер поставки #Порт	Химический состав стали. (Chemical compound of steel.)								Механические испытания (Mechanical tests)	
		Массовая доля элементов, %. (Mass fraction of elements, %.)								Врем. сопротив- ление (Time resistance)	Относитель- ное удлине- ние (Relative lengthening)
		C x 100	Mn x 100	Si x 100	S x 1000	P x 1000	Cr x 100	Ni x 100	Cu x 100		
829150	829150	10	39	1	28	26	4	1	1	39,5	28
509434	4800519	16	34	1,4	21	32	4	1	2	47	28
630113	4901037	19	36	2,3	21	32	5	1	1	48	28
538338	529500	14	34	1,8	29	21	3	1	1	43,5	31

Указанный в настоящем документе о качестве товар соответствует по качеству действующим в Украине стандартам, техническим условиям. (The goods specified in the present quality certificate corresponds to quality standards operating in Ukraine, specifications.)

Показатели качества товара. (Parameters of goods quality.)

1. Технические требования по ГОСТ 13663-86 (Technical requirements on GOST 13663-86)

2. Трубы поставляются без термической обработки. (Pipes are delivered without thermal processing.)

3. Маркировка по ГОСТ 10692-80. (Marks on GOST 10692-80.)

Начальник отдела технического контроля
The chief of checking department

