

| | | |
|---|---|------------------|
| «LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chişinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35 | RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 73 - 23C « 13 » februarie 2023 | Cod: ПИ 7.8 - 1 |
| | | Ediția: 3 |
| | | Data: 01.03.2021 |
| | | Pag. 1 |



La încercări s-au prezentat mostrele *Încălțăminte de uz curent: ghete „factice”, model de primăvară/toamnă, confecționate din piele naturală în combinație cu material textil (nylon balistic), culoare neagră, talpă exterioară-monolit (neagră) turnată din cauciuc termoplastic, pentru bărbați/femei, marca CHEVRON, mărime 42. Exemplar unic cu sigiliu nr. ICC 000412.*

Solicitant SRL „Zilant”, Republica Moldova, mun. Chişinău, bd. Moscova, 21

Producător SRL „Zilant”, Republica Moldova, țara de origine China.

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări 0,5 per.

Data primirii mostrelor 09.02.2023

Data începerii încercării 09.02.2023

Data sfârșitului încercării 13.02.2023

Mostrele prelevate de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» și prezentate pe baza raportului Nr. 9233-23 din 06.02.2023 și pe baza programului Nr. 9233-23 din 06.02.2023

Tipurile și scopurile încercărilor pentru certificare

DN la produse GOST 26167-2005 «Обувь повседневная. ОТУ», GOST 21463-87 «Обувь. Нормы прочности»

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22 \text{ } ^\circ\text{C}$

Rezultatele încercărilor

| Nr. încerc. | Denumirea indicilor, unități de măsură | Indicativul DN la produsele încercate | Indicativul DN metodelor de încercări | Norma indicilor conform DN | Valoarea indicilor de facto |
|-------------|--|---|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Rezistența cusăturilor a fețelor, N/cm, min, (cusătură de 2 rânduri) | GOST 26167-2005 p. 4.5.3 (GOST 21463-87 pct.2 Tab.1) | GOST 9290-76 | 115 | dr-195 |
| 2 | Rezistența de fixare a tălpilor prin metoda chimică, N/cm, min | GOST 26167-2005 p. 4.5.3 | GOST 9292-82 | 150 | dr-220 |
| 3 | Deformația a bombeiului, mm, max - remanentă | GOST 26167-2005 p. 4.5.4 (GOST 21463-87 pct. 8 Tab.6) | GOST 9135-2004 | 1,0 | dr-0,8 |
| 4 | Flexibilitatea încălțăminteii | GOST 26167-2005 p. 4.5.5 | GOST 9718-88 | 190 | dr-144 |
| 5 | Înălțimea carîmbului din partea laterală, cm | De facto | De facto | - | 14,5 |
| 6 | Înălțimea carîmbului din spate, cm | | | - | 11,5 |

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
 Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris LÎ.
 Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

| | | |
|---------|---------------|-----------|
| Funcție | Nume, prenume | Semnătură |
| Inginer | Ştef E. | |