



Паспорт якості №4

Мастика бітумно-гумова ізоляційна МБГ-90



ДСТУ Б В.2.7-236:2010

Дата виготовлення: 22.12.2022

Номер партії: 4

Вага партії: 5 тонн

№	Назва показника	Норма	Фактично
1.	Температура розм'якшення по методу "кільця і кулі", °С, не менше	90	95
2.	Глибина проникнення голки при 25 °С, 0,1 мм	20	20
3.	Тягучість при 25 °С, см., не менше	3	8
4.	Температура спалаху у відкритому тиглі, °С, не нижче	250	250
5.	Водонасиченість за 24 год. % не більше	0,2	0,2
6.	Однорідність	однорідна	однорідна

Висновок: запропонована проба мастики відповідає основним показникам згідно з ДСТУ Б В.2.7-236:2010.

Виробник: ТОВ «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «СФЕРАІЗОЛ»

Країна походження: Україна

Виготовлено: згідно ДСТУ Б В.2.7-236:2010

Керівник лабораторії:



Дата видачі паспорту: 22.12.2022