

Р.Ф.

Общество с ограниченной
ответственностью «Хлопчатобумажная компания

«Навтекс»

ООО «ХБК «НАВТЕКС»

ИНН 3703047618 / КПП 370301001

155830, г.Наволоки, Ивановской обл.

ул. Промышленная, 1

р/с 4070281061 7000003421

Ивановское отделение №8639

ПАО «Сбербанк России»

БИК 042406608

кор.счет 3010181000000000608

в ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской обл.

телефон

9-79-22

факс

9-77-32



Русский регистр



Бинты марлевые медицинские нестерильные артикул 6498
длина 5 метров, ширина 10 сантиметров и длина 7 метров, ширина 14 сантиметров

Основные параметры и размеры.

Бинты выпускаются 33-х типоразмеров: $2,0 \pm 0,1 \times 3,0 \pm 0,5$; $2,0 \pm 0,1 \times 5,0 \pm 0,5$;
 $2,0 \pm 0,1 \times 7,0 \pm 0,5$; $2,0 \pm 0,1 \times 8,5 \pm 0,5$; $2,0 \pm 0,1 \times 10,0 \pm 0,5$; $3,0 \pm 0,2 \times 3,0 \pm 0,5$; $3,0 \pm 0,2 \times 5,0 \pm 0,5$;
 $3,0 \pm 0,2 \times 7,0 \pm 0,5$; $3,0 \pm 0,2 \times 8,5 \pm 0,5$; $3,0 \pm 0,2 \times 10,0 \pm 0,5$; $4,0 \pm 0,2 \times 3,0 \pm 0,5$; $4,0 \pm 0,2 \times 4,0 \pm 0,5$;
 $4,0 \pm 0,2 \times 5,0 \pm 0,5$; $4,0 \pm 0,2 \times 7,0 \pm 0,5$; $4,0 \pm 0,2 \times 8,5 \pm 0,5$; $4,0 \pm 0,2 \times 10,0 \pm 0,5$; $5,0 \pm 0,2 \times 3,0 \pm 0,5$;
 $5,0 \pm 0,2 \times 4,0 \pm 0,5$; $5,0 \pm 0,2 \times 5,0 \pm 0,5$; $5,0 \pm 0,2 \times 7,0 \pm 0,5$; $5,0 \pm 0,2 \times 8,5 \pm 0,5$; **$5,0 \pm 0,2 \times 10,0 \pm 0,5$** ;
 $7,0 \pm 0,3 \times 5,0 \pm 0,5$; $7,0 \pm 0,3 \times 7,0 \pm 0,5$; $7,0 \pm 0,3 \times 8,5 \pm 0,5$; $7,0 \pm 0,3 \times 10,0 \pm 0,5$; $7,0 \pm 0,3 \times 12,0 \pm 0,5$;
 $7,0 \pm 0,3 \times 14,0 \pm 0,5$; $10,0 \pm 0,4 \times 5,0 \pm 0,5$; $10,0 \pm 0,4 \times 7,0 \pm 0,5$; $10,0 \pm 0,4 \times 8,5 \pm 0,5$; $10,0 \pm 0,4 \times 10,0 \pm 0,5$; $10,0 \pm 0,4 \times 16,0 \pm 1,0$.


Характеристики

Бинты марлевые медицинские предназначены для фиксации, наложения и изготовления операционно-перевязочных средств. Бинты представляют собой полоски марли медицинской (легкой тканью простого полотняного переплетения белого цвета с высокой гигроскопичекой способностью) определенной длины и ширины, скрученные в плотные рулончики и подпресованные для повышения удобства применения. Применяемая для изготовления бинтов марля изготовленная из 100% хлопкового волокна, гипоаллергенна, нетоксична и экологически безопасна (отбеленная без применения хлора и других опасных веществ). Для обеспечения сохранности бинтов от загрязнения при транспортировке и хранении, они упаковываются индивидуально (по одной штуке в пленочный материал с нанесением на упаковку необходимой информации об изделии). Упакованные бинты укладываются в прочные гофрокоробы.

По функциональным свойствам Бинты должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.

Таблица 1

Наименование параметров	Значения параметров	
	5 м x 10 см	7 м x 14 см
1. Состав	хлопок 100 %	хлопок 100 %
2. Поверхностная плотность, г/м'	32,0	32,0
3. Длина	5 м	7 м
4. Ширина	10 см	14 см
5. Отклонение по длине	0,2 м	0,3 м
6. Отклонение по ширине	0,5см	0,5см
7. Разрывная нагрузка	не менее 8,0 кгс*	не менее 8,0 кгс
8. Капиллярность	не менее 7 см/ч	не менее 7 см/ч
9. Белизна	не менее 80,0%	не менее 80,0%



Генеральный директор:



И.В.Столяров