



# CARIERA ȘAPTEBANI

S O C I E T A T E P E A C Ţ I U N I

MD-5638, Raionul Rîșcani, s. Șaptebani, Republica Moldova

Codul fiscal 1003602018096, Cod TVA 7900070

Codul CF întreprinderii: 5503; Codul stației CF: Brătușeni-399004, Glodeni-393101

Vânzări: tel/fax: +373 (256) 93-5-82

Contabilitatea: tel: +373 (256) 94-5-91

mobil: +373 600 200 26

e-mail: carierasaptebani@gmail.com

e-mail: carierasaptebani.cb@gmail.com

carierasaptebani.dr@gmail.com

Fabricat in Moldova

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. 30 din 30 ianuarie '17  
СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА



PIATRA SPARTA DE CALCAR AMESTEC fr. 5-20 mm, GOST 8267-93

Щебень известняковый смесь фр 5-20 мм, ГОСТ 8267-93

Consumator  
Потребитель

S.B.U. Tineomet

Nr lotului  
партии

30

Cantitatea, tone  
Количество, тонн

Nr facturii fiscale

Фискальной накладной

din 30.01.2017

| Caracterisitici masurate<br>Наименование показателей                                                                    | Norma prevederilor<br>DN<br>Норма требования | Rezultatele incercarilor<br>Результаты<br>испытания |           |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|--------|--------|
| 1. Densitatea materialului, kg/m3<br>Насыпная плотность,                                                                | -                                            | 1208,0                                              |           |        |        |
| 2. Duritatea,<br>Прочность (дробимость)                                                                                 | De la 19 pina la 24                          | 23,1                                                |           |        |        |
| 3. Marca după rezistență la sfarimare, kg/cm2<br>Марка по прочности                                                     | 400                                          | 400                                                 |           |        |        |
| 4. Conținutul de granule de rocă slabă,%<br>Содержание зерен слабых пород                                               | max 10                                       | 5,5                                                 |           |        |        |
| 5. Conținutu de granule sfărîmîțate și forma lor/Grupa, %<br>Содержание зерен игловатой и эластичной формы/Группа щебня | De la 25 pina la 35<br>/ 4                   | 26,0 / 4                                            |           |        |        |
| 6. Conținutul de particole prafoase și argiloase,%<br>Содержание илистых и глинистых частиц                             | max 2                                        | 0,85                                                |           |        |        |
| 7. Conținutul de argilă înbulgari,%<br>Содержание глины в комках                                                        | max 0,25                                     | 0                                                   |           |        |        |
| 8. Radiologie (Aef) Bq/kg<br>Удельная эффективная активность естественных радионуклидов,                                | <300                                         | 6                                                   |           |        |        |
| 9. Rezistența la îngheț, cicluri<br>Морозостойкость                                                                     | F25                                          | F25                                                 |           |        |        |
| 10. Pierdere de masei, %<br>Потеря массы                                                                                | max 10                                       | 6,5                                                 |           |        |        |
| 11. Stabilitatea structurii de pietriș, %<br>Устойчивость структуры щебня                                               | max 5                                        | 0.8                                                 |           |        |        |
| 12. Granulozitatea, %<br>Гранулометрический состав, %                                                                   |                                              |                                                     |           |        |        |
|                                                                                                                         | 25 mm                                        | 20mm                                                | 12.5 mm   | 5 mm   | 2,5 mm |
| Norma prevederilor, %<br>Норма требования                                                                               | Pina la 0,5                                  | 10,00                                               | 30-60(80) | 90-100 | 95-100 |
| Rezultatele încercărilor, %<br>Результат испытания                                                                      | 0                                            | 1,8                                                 | 44,4      | 98,1   | 98,3   |

Piatra sparta de calcar amestec fr. 5-20 mm, corespunde cerintelor GOST 8267-93

Щебень известняковый смесь фр 5-20 мм, соответствует требованиям ГОСТ 8267-93

Responsabil de calitate: dl Gavreliuc G.

Ответственный за качество

Tel: +373 (256) 94591, 21075

e-mail: carierasaptebani.cb@gmail.com

