

CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **OC ICC 13 E0005690-19**



Data emiterii 20 februarie 2019

Valabil până 20 februarie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 003

ORGANISMUL DE CERTIFICARE produse din cadrul SC "Inspecție-Certificare-Calitate" S.R.L.
MD 2032, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 92, tel./fax 022 50-70-75, www.certificare.md
Certificat de acreditare nr. OCpr - 003 valabil până la 28.11.2022.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Bocanci cu carîmbi înalți, contra acțiunilor mecanice, cu fețe din piele naturală,
tălpi din material polimeric, metoda de confecționare-prin lipirea tălpii.
Exemplar unic, art.68T, măr.41, cu sigiliu ICC nr.000132.

Codul NCM
6403

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

GOST 28507-99 p.4.1, p.4.2, p.5.3, p.5.6, p.5.16 tab.5, p.5.24 tab.7, p.5.27, p.5.28, p.5.29, p. 5.31,
p.5.32.

PRODUCĂTOR

ООО "ЭлитСпецОбувь", Federația Rusă.

Codul țării
RU

SOLICITANT

„SOLING” S.A, MD-2071, str.Alba-Iulia 77/16-ap.59, mun.Chișinău
Republica Moldova.

Codul IDNO
1003600087058

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de încercări Nr. 47-19C din 19.02.2019, eliberat de CAÎ "PIELART-AIRIN" S.R.L.,
mun.Chișinău, str.Calea Ieșilor, 10, certificatul de acreditare nr. LÎ-016 valabil până la 13.04.2021;
Raportului de identificare a produselor Nr. M-8109-19 din 13.02.2019, Raportului de control tehnic
al produselor supuse certificării Nr. M-8109-19 din 13.02.2019, Raportului sumar Nr. M-8109-19
din 20.02.2019, eliberate de OC "ICC".

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Schema certificării produselor Nr.1b.

Certificatul este valabil pentru exemplar unic cu sigiliu nr.ICC 000132.

Seria A Nr. 0005690

Pentru participarea in licitatie 21006421



CONDUCĂTORUL ORGANISMULUI
DE CERTIFICARE

Savoi V.

În atenția antreprenorilor și organelor de control !
Copiile certificatelor se legalizează prin specimenul de ștampilă și semnătura deținătorului certificatului



B. Shuy.

Centrul de Analiză și Încercări
«Pielart - AIRIN» S.R.L.
2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10
tel.: 508 - 269, 508 - 270

RAPORT DE ÎNCERCĂRI
Nr. **47-19C**
«19» februarie 2019

Cod: ПИ 5.10 - 1
Ediția: 4
Data: 05.07.2018
Pag. 1



APROB

Director CAÎ «Pielart - AIRIN» SRL

Șveț I.

19 » februarie 2019

Pentru participarea în licitație 21006421

La încercări s-au prezentat mostrele *Încălțăminte de protecție contra acțiunilor mecanice, cu fețe din piele naturală, talpi din material polimeric, metoda de confecționare-prin lipirea tălpii, bocanci cu carîmbi înalți, art. 68T, măr. 41, exemplar unic cu sugiliu ICC nr. 000132*

Solicitant „SOLING” SA, str. Alba-Iulia 77/16-ap.59, Republica Moldova

Producător ООО «ЭлитСнегОбувь», Federația Rusă

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări 0,5 per.

Data primirii mostrelor 14.02.2019

Data începerii încercării 14.02.2019

Mostrele prelevate de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» și prezentate pe baza raportului Nr. M-8109-19 din 13.02.2019, și programului Nr. M-8109-19 din 13.02.2019

Tipurile și scopurile încercărilor pentru certificare

DN la produse GOST 28507 – 99 „Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий. ОТУ”,

DN metodelor de încercări GOST 9292-82 «Обувь. Метод определения прочности крепления подошв в обуви химических методов крепления», GOST 9135-2004 «Обувь. Метод определения общей и остаточной деформации подноски и задника», GOST 9290-76 «Метод определения прочности ниточных швов соединения деталей верха», GOST 9135-2004 „Обувь. Методы определения общей и остаточной деформации подноски и задника”

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22^{\circ}C$

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

Nr. mostr.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Rezistența de fixare a tălpii prin metoda chimică, N/cm, min	GOST 28507 p. 5.24 Tab. 7	GOST 9292	45	st-71
2	Rezistența cusăturilor a fețelor, N/cm, min (cusătură de 2 rânduri)	GOST 28507 p. 5.16 Tab. 5	GOST 9290	150	st- 291
3	Deformarea a ștaifului, mm, max: - generală	GOST 28507 p. 5.27	GOST 9135	3,0	st- 0,9
	Deformarea a bombeului, mm, max - generală	GOST 28507 p. 5.28		2,5	st- 0,3
4	Flexibilitatea încălțăminte, N, max	GOST 28507 p. 5.29	GOST 9718	210	st- 86

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAÎ.

Încertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	E. Șveț	<i>E. Șveț</i>



B. Șveț