

Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: pielartairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	<b>RAPORT DE ÎNCERCĂRI</b> <b>Nr. 600 - 20 C</b> <i>« 28 » octombrie 2020</i>	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 1
		Data: 07.10.2020
		Pag. 1



**La încercări s-au prezentat mostrele** *Pantofi de uz curent pentru bărbați, model 2019 1, culoare neagră, mărime 44, cu fețe din piele naturală, talpa material polimeric, metoda de confecționare- prin lipirea tălpii.*

**Solicitant/Producător** *F.P.C. „TIRAS” SRL or. Soroca, str. Cosăușilor, 15*

**Cantitatea mostrelor prezentate la încercări** *1 per.*

**Data primirii mostrelor** *26.10.2020*

**Data începerii încercării** *26.10.2020*

**Mostrele prelevate de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» și prezentate pe**

**baza raportului Nr. M-8865-20 din 19.10.2020, și programului Nr. M-8865/1-20 din 20.10.2020**

**Tipurile și scopurile încercărilor** *pentru certificarea*

**DN la produse** *GOST 26167-2005 «Обувь повседневная. ОТУ», GOST 14226-93«Обувь. Нормы*

*гибкости», GOST 21463-87 «Обувь. Нормы прочности», GOST 939-94 «Кожа для верха обуви. ТУ»*

**DN metodelor de încercări** *GOST 9292-82 «Обувь. Метод определения прочности крепления подошв в*

*обуви химических методов крепления», GOST 9135-2004«Метод определения общей и остаточной*

*деформации подноска и задника», GOST 9718-88 «Метод определения гибкости», GOST 9290-76 «Метод*

*определения прочности ниточных швов соединения деталей верха»*

**Condițiile mediului în timpul încercărilor** *t = 18 - 22 ° C*

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Rezistența de fixare a tălpilor prin metoda chimică, N/cm, min	GOST 26167 p. 4.5.3 (GOST 21463 pct. 4 Tab. 2)	GOST 9292	44	st-56 dr-61
2	Deformația a ștaifului, - remanentă mm, max	GOST 26167 p. 4.5.4 (GOST 21463 pct. 9 Tab. 7)	GOST 9135	1,0	st-0,6 dr-0,7
	Deformarea a bombeii, mm, max - remanentă	GOST 26167 p. 4.5.4 (GOST 21463 pct. 8 Tab. 6)		1,0	st-0,4 dr-0,7
3	Flexibilitatea încălțăminteii, N, max	GOST 26167 p. 4.5.5 (GOST 14226 pct. 4 Tab. 1)	GOST 9718	145	st-97 dr-97
4	Rezistența cusăturilor a fețelor, N/cm, min, (cusătură de 1 rând)	GOST 26167 p. 4.5.3 (GOST 21463 pct. 2 Tab. 1)	GOST 9290	90	st-120 dr-115

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAI.

Incertitudinea se indică la solicitarea clientului

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Șveț E.	