



ТОВ «ІНТЕРФОМ»

ПАСПОРТ ЯКОСТІ № 12/09-2019

НА ПІНОПОЛІУРЕТАН ЕЛАСТИЧНИЙ

МАРКИ EL2540

ТУ У 22.2- 24593200-003:2014 із зм. №1

НОМЕР ПАРТІЇ: 19-09-12

ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ БЛОКІВ: 06.09.2019

Найменування показників	Вимірювання проводилися згідно з	Вимоги	Фактичні показники
1.Зовнішній вигляд	ТУ У 22.2-24593200-03:2014 із зм. №1	Згідно з п.4.5	Відповідає
2.Уявна щільність, кг/м³, в межах	ДСТУ ISO 845:2007	24,0-26,0	24,8
3.Напруження під час деформування стисканням, кПа, в межах	ДСТУ ISO 3386-1:2007	3,8-4,2	4,2
4.Залишкова деформація у разі стискання, %, не більше	ДСТУ ISO 1856:2008	3,0	2,51
5.Еластичність по відскоку, %, не менше	ДСТУ ISO 8307:2008	40,0	40,0
6. Видовження під час розривання, %, не менше	ДСТУ ISO 1798:2007	200,0	236,0
7. Опір розтягуванню, кПа, не менше	ДСТУ ISO 1798:2007	130,0	136,4

Висновок: пінополіуретан еластичний марки EL2540 відповідає вимогам ТУ У 22.2-24593200-03:2014 із зм. №1.

Сертифікат визнання вимірювальних можливостей № ПТ-479/18 від 10.12.2018р., чинний до 09.12.2020р., виданий ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ».

Стиснений ППУ перед використанням повинен бути розпакований та витриманий при температурі не нижче +18°C протягом 24 годин.

З питань щодо якості продукції звертатись у відділ управління якістю. Тел. 050 419 24 12

Дата видачі паспорту якості: 10.09.2019



№UA 228869

Продукція була виготовлена в контрольованих умовах, встановлених сертифікованою Bureau Veritas Certification Системою Менеджменту Якості.



Цей паспорт отриманий автоматизованою системою ТОВ «Інтерфом» і тому не вимагає підпису

Ф-8.2.4-03

Ред 8

Діє з 20.09.2018