



KARTA TECHNICZNA

Ostatnia aktualizacja: 2024-07-22

FARBY EMULSYJNE WEWNĘTRZNE

ŚNIEŻKA EKO MATOWA AKRYLOWA FARBA DO ŚCIAN I SUFITÓW



ŚNIEŻKA EKO VOPSEA ACRYLICĂ PENTRU PEREȚI ȘI TAVANE

Conținut scăzut de COV

Utilizare ușoară și acoperire excelentă

Performanța optimă 13 m²/l la un strat

Albă ca zăpada

DESCRIERE PRODUS

Śnieżka Eko vopseaua emulsionată este destinată vopsirii decorative a pereților și a tavanelor. Conferă peliculei un aspect mat, alb ca zăpada, care permite pe deplin „respirația” pereților.

UTILIZARE

Śnieżka Eko vopseaua este destinată vopsirii decorative a pereților și a tavanelor din tencuieli uzuale de ciment, var-ciment, var, gips, plăci de gips-carton, lemn și materiale lemnoase din interiorul încăperilor.

CARACTERISTICI TEHNICE

Luciu cnf. PN EN 13300

mat

Vâscozitatea Brookfield RVT . 20°C, min

[mPas]

5000

Rezistent la frecare:

acoperire - Tip III

Timp de uscare la temp. 23±2°C la umiditate relativă aprox. 50±5%, gradul 3, cel mult

[h]

3

MOD DE APLICARE

Pregătirea substratului

- Suprafețele destinate aplicării trebuie să fie durabile, uscate, fără praf și urme de grăsimi.
- Tencuielile proaspete de var-ciment se vopsesc după 3-4 săptămâni de când au fost executate, tencuielile pe bază de ipsos se vopsesc după 2 săptămâni, așa numite „tencuieli uscate” după ce au fost șlefuite și curățate.
- Suprafețele recent tencuite, sau suprafețele acoperite anterior cu o vopsea de culoare intensă – se vor amorsa cu grundul de fond Śnieżka GRUNT.
- Straturile vechi de vopsea neaderente, cleioase, precum și zugrăvelile din humă sau var, se vor spăla cu apă și agenți de spălare corespunzători, până la curățarea completă a tencuielii.
- Straturile vechi de vopsea neaderente sau exfoliate trebuie îndepărtate și curățate. Straturile de vopsea veche emulsionată cu bună aderență pe suport, se spală cu apă și detergenți și se clătesc.
- Suprafețele acoperite cu vopsele vechi, după ce au fost spălate și clătite cu apă, se usuc.
- Suprafețele cu grad mare de absorbție (cu excepția suprafețelor netede realizate cu glet pentru finisaje fine) friabile, nisipoase, sau de cretă (humă), se amorsează cu un strat de grund Śnieżka Grunt Ekspresowy Głęboko Penetrujący. Suprafețele grunduite, vor avea un aspect mat.
- Zonele afectate de ciuperci și mușcari, se curăță prin procedeu mecanic și se dezinfectează cu un preparat fungicid, și tot adată de eliminat cauzele care conduc apariția ciupercilor și mușcariului.
- Denivelările suportului se nivelează cu masa de șpaclu gata preparată ACRYL-PUTZ® FS20 FINISZ, fisurile și golurile se completează cu masa de șpaclu gata preparată ACRYL-PUTZ® FX23 FLEX, ACRYL-PUTZ® LT22LIGHT, sau în cazul golurilor/lipsurilor mai mari cu masa de șpaclu sub formă de pulberi ACRYL-PUTZ® ST10 START și se amorsează cu grundul de fond Śnieżka GRUNT.
- Petele de apă, fum de țigară și uleiul se vopsesc cu Śnieżka ZACIEKI-PLAMY (vopsea pentru pete de apă și nicotină).

Pregătirea produsului

- În cazul „creșterii viscozității în timp” se diluiază vopseaua cu apă de max. 5% și se omogenează.
- Vopseaua se omogenizează înainte de aplicare.
- Pentru prima vopsire a suprafețelor proaspete, neimpregnate, se recomandă diluarea vopselei, în funcție de capacitate de absorbție a substratului, prin adugarea a până la 10% apă.
- Pentru suprafețele vechi, unde peliculele de vopsea au aderență bună sau unde suprafețele au fost grunduite anterior – se aplică vopsea nediluată; sau dacă este cazul se diluează cu apă de 3-5%.

Vopsire

- Aplicați vopseaua în încăperi atunci când temperatura mediului ambiant și a suportului e min. +10°C.
- Se aplică cu pensula, rola sau prin pulverizare în două straturi (pentru suprafețele negrinduite 3 straturi) la intervalul de reaplicare de aprox. 2-4 ore.
- Imediat după utilizare uneltele se spală cu apă.

PARAMETRII DE VOPSIRE PENTRU DIFERITE METODE

METODE DE VOPSIRE	PARAMETRI DE VOPSIRE				
	vâscozitatea	adaos de diluant	diametru duză de pistol	cişnienie natrysku	Nr. de straturi recomandat
	[s]	[%]	[mm]	[MPa]	
Pensulă, rolă	forma co mercială	-	-	-	2
Pulverizare pneumatică	Nu se aplică				
pulveriz hidrodinamică*	forma co mercială	-	0,43÷0,66	20÷21	1-2
* pulverizarea efectuată cu dispozitivele Graco, model 395 ST PRO					

TERMEN DE VALABILITATE

48 de luni de la data producției

AMBALARE

1L, 3L, 5L, 10L, 15L, 10L + 15% gratis

RANDAMENT

Până la 13 m²/L la o singură vopsire.

Randamentul practic depinde de mulți factori cum ar fi: tipul de substrat, putere de absorbție a acestuia, textura, culoare și tipul de instrumentul utilizat, precum și metoda de aplicare.

CULORI

Albă ca zăpada. Vopseaua poate fi, de asemenea, colorată în orice culoare cu pasta colorantă universală COLOREX.

COV

COV valoarea limită, g/l: (cat. A/a/FW): 30g/l (2010). Acest produs conține max. 10g/l.

STANDARDE ȘI ATESTATE

PN-C-81914:2002 Tip III – vopsea rezistență la ștergere uscată

Produs în conformitate cu PN-EN-13300.

*Clasa de emisii de la stratul A+ (foarte scăzut) la C (ridicat). Clasa de emisie din coajă permite determinarea nivelului substanțelor organice volatile care se eliberează în atmosferă după vopsirea unei încăperi.

MĂSURI DE PROTECȚIA MUNCII ȘI P.S.I.

SECURITATE: Conține un amestec 5-clo-2-metil-2H-izotiazol-3-ona [WE 247-500-7] și 2-metil-2H -izotiazol-3-ona [WE220-239-6] (3:1). Poate provoca o reacție alergică.

Conține produse biocide utilizate pentru conservare în timpul depozitării: C(M)IT/MIT (3:1).

Avertizare! Se pot forma picături respirabile periculoase la pulverizare. Nu respirați prin pulverizare sau ceață.

Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Citiți eticheta înainte de utilizare.

Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu sistemul de colectare selectivă aplicat în municipiul dvs.

NOTĂ!

Informațiile cuprinse în Fișa Tehnică au scopul de a asigura utilizarea optimă a produsului, însă nu constituie temeiul răspunderii legale a Producătorului, întrucât condițiile de performanță sunt în afara controlului acestuia. Orice interferență în compoziția produsului este inacceptabilă și poate reduce semnificativ calitatea materialului utilizat. Nu ne asumăm nicio responsabilitate în cazul combinării cu produse ale altor producători. Informațiile prezentate mai sus sunt oferite cu bună-credință, în conformitate cu starea actuală a cunoștințelor și experienței practice. Producatorul își rezervă dreptul de modifica conținutul în edițiile ulterioare fără a informa în prealabil destinatarii despre acest fapt.