

Виробник : ТОВ «ПОЛІКОЛОР», м. Кам'янське

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Емаль алкідна ПФ-115 «Comfort Home»

ТУ У 24.3-30012591-010:2010 зі змін №3

Колір: білий

Дата виготовлення 15.01.2025

Партія №0429

Вид фасування ж/т

Кількість 0,8кг-3360 шт

2,6кг-1296 шт

50кг-20 шт

Найменування показника	Норма	Факт.
1. Колір шлівки емалі	Повинен знаходитися в межах допустимих відхилень, встановлених контрольними зразками кольору.	Відпов.
2. Зовнішній вигляд шлівки	Після висихання емаль повинна утворювати гладку, однорідну, без розшарування осниці, потьоків, зморшок, сторонніх включень, поверхню. Допускається невелика шагрень.	Відпов.
3. Блиск шлівки (кут 60°), не менше	60	82
4. Умовна в'язкість з використанням лійки №6 (діаметр сошла 6мм) при температурі $(23,0 \pm 0,5)^{\circ}\text{C}$, с., не менше	70	96
5. Масова частка нелетких речовин, %	70-85	81,5
6. Ступінь перетирання, мкм, не більше	45	36
7. Покривність у перерахунку на суху шлівку, $\text{г}/\text{м}^2$	140-240	150
8. Час висихання до ступення 3 при температурі $(23 \pm 2)^{\circ}\text{C}$, год, не більше	24	12
9. Випробування на згин (навколо циліндричного стрижня), мм, не більше	2	1
10. Ударна міцність, см, не менше	40	50
11. Адгезія шлівки, бали, не більше	2	1
12. Твердість покриття з використанням маятника Кеніга, с, не менше	25	28
13. Стійкість покриття при температурі $(23 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ до статичної дії води, год., не менше	2	2

Примітка: Допускається збільшення в'язкості емалі при зберіганні. Якщо при розведенні емалі розчинником в кількості 10% від маси емалі в'язкість буде відповідати нормі таблиці, то емаль буде відповідати вимогам даних ТУ.

Граничне значення ЛОС для цієї продукції (кат. Аі (SB)): 500 г/л

Ця продукція містить max 400 г/л ЛОС

Випробування проводив технолог  Погоріла О.О.

Заключення лабораторії Відповідає ТУ У 24.3-30012591-010:2010 зі змін №3

Термін придатності: 24 місяці з дати виготовлення