



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 14



Мастика битумная резиновая МБР-90

Дата изготовления: 10.02.2025 г.

Номер партии: 1

Вес партии: 1.3 тонн

Показатель <i>Indicator</i>	Значение <i>Semnificație</i>
Тип конструкции <i>Tip de construcție</i>	Трубопровод <i>Conducte</i>
Плотность г/мг <i>Densitatea g/mg</i>	0,9 - 1,2
Теплостойкость °С (в течение 5 часов) <i>Rezistență la căldură °C (în termen de 5 ore)</i>	90
Температура размягчения °С, по методу кольца и шара (Килл) <i>Temperatura de înmuiere °C prin metoda inelului și a bilei</i>	90
Мин. Допустимая температура для применения °С <i>Min. Temperatura admisă pentru aplicație °C</i>	- 5
Макс. Допустимая температура для применения °С <i>Max. Temperatura admisă pentru aplicație °C</i>	35-40
Пенетрация (проникновение иглы) мм, (при температуре 25°С, диаметр иглы - 0,1мм, груз - 200 г) <i>Penetrarea (pătrunderea acului) mm, (la o temperatură de 25 °C, diametrul acului-0,1 mm, Greutatea-200 g)</i>	18-20
Растяжимость см (при температуре 25°С) <i>Elasticitate cm, (la o temperatură de 25 °C)</i>	не менее 3 <i>cel puțin 3</i>
Водонасыщение % (за сутки) <i>Saturația de apă % (pe zi)</i>	не более 0,2 <i>nu mai mult de 0,2</i>
Срок службы <i>Durata de viață</i>	не менее 30лет <i>cel puțin 30 de ani</i>

Виробник: ТОВ «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «СФЕРАІЗОЛ»

Страна изготовления: Украина

Руководитель лаборатории:

Дата выдачи паспорта: 10.02.2025 г.

Handwritten signature
подпись

