

BRIO

LAC PIATRĂ ȘI TENCUIELI DECORATIVE



AMBALAJ	1 kg	3 kg	5 kg	10 kg
CANTITATE PE PALET	336	120	72	44

DATE TEHNICE

CONSUM NORMAL	0,12-0,18 KG/M ²
DENSITATE	1,020±0,005 G/CM ³
pH	8,4
TIMPUL DE USCARE DEFINITIVĂ	24 ORE
CONȚINUTUL DE SUBSTANȚĂ NEVOLATILĂ	24,5±2 %
COV LIMITĂ UE (CAT. A/E)	130 G/L (2010)
COV PRODUS	MAX. 20 G/L

DESCRIEREA PRODUSULUI

BRIO — lac de protecție gata de utilizare pentru lăcuirea de protecție și decorare la interior și exterior. Conține latex acrilic, aditivi funcționali, aditivi stabilizatori și rezistenți la radiația UV și factorii atmosferici.

CULOARE

Incolor.

PROPRIETĂȚI

- Aderență sporită la suport;
- Rezistență sporită la intemperii și razele UV;
- Rezistent la lovire și zgâriere;
- Accentuează textura și intensitatea culorii conferite suprafeței prelucrate - efect de "piatră umedă";
- Formează un strat de protecție fin cu luciu mățos;
- Formează o peliculă transparentă, elastică, rezistentă și impermeabilă;
- Suprafața lăcuită este permeabilă la vapori de apă;
- Uscare rapidă;
- Pentru lucrări la interior și exterior.

DOMENIUL DE UTILIZARE

Recomandat pentru utilizare în interior și la exterior, pentru lăcuirea de protecție și decorare suprafețelor suport minerale: cărămidă, piatra decorativă naturală și artificială, clincher, beton, țiglă, calcar, piatră de cosăuți, precum și tencuieli decorative pe bază de granule de marmură.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPORT

Suprafața suport trebuie să fie uscată, solidă, curată și lipsită de substanțe care împiedică aderența (grăsimi, praf, bitum, eflorescențe, murdărie și mușchi). Este necesar de a îndepărta șlefui și curăța de praf învelișul vechi a suprafețelor vopsite și date cu lac. Suprafețele suport cu un nivel sporit de absorbție (calcar, piatră de cosăuți etc.) se amorsează cu TUFFUHGPUHT. Suprafețele afectate de eflorescențe trebuie să fie curățate minuțios în mod mecanic, apoi se amorsează cu SUPRATON LUX BIOCID.

MOD DE APLICARE

Înainte de utilizare, lacul se va amesteca intens până la obținerea unei consistențe omogene. Lacul se va aplica utilizând bidineaua, ruloul sau prin pulverizare în 2-3 straturi. Suprafețele din piatră expuse la acțiuni

atmosferice intense sau la uzură mecanică excesivă, se recomandă a fi prelucrate cu lac anual.

ATENȚIE!

Lucrările se vor efectua la umbră, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C. Nu se aplică înainte de ploaie. Nu se recomandă utilizarea substanțelor abrazive de curățare, și nici bureții sau periile abrazive. Calitatea produsului este garantată în cazul respectării prezentei fișe tehnice.

CONSUM NORMAL

În funcție de tipul suprafeței, consumul în cazul unui strat constituie — 0,12-0,18 kg/m².

USCARE

Timpul de uscare a BRIO depinde de absorbția substratului, temperatură, umiditatea aerului și constituie 60 minute pentru primul strat, 4-6 ore pentru următorul strat și definitivă — maxim 24 ore.

DEPOZITARE

Se depozitează în ambalaj ermetic original, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C, în spații uscate și ferite de razele solare.

TERMEN DE VALABILITATE — 24 luni.

AMBALARE

Găleți din plastic de 1 kg, 3 kg, 5 kg, 10 kg.

PRECAUȚII

H317: Poate provoca o reacție alergică a pielii. P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P103: Citiți eticheta înainte de utilizare. P280: Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței. P302+P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă și săpun. P333+P313: În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: consultați medicul. P501: A se elimina conținutul/recipientul la un centru specializat de colectare. În caz de nerespectare a regulilor de siguranță descrise pe ambalaj, producătorul nu poartă nici o răspundere pentru daunele pricinuite.

Această fișă tehnică stabilește domeniul de aplicare a materialului și modul recomandat de desfășurare a lucrărilor, însă nu poate înlocui pregătirea profesională a executantului. Pe lângă recomandările făcute, lucrările trebuie efectuate în conformitate cu normele de construcții, de siguranță și igiena muncii. Producătorul garantează calitatea produsului, însă nu are nici o influență asupra condițiilor și modului de utilizare. Dacă aveți dubii, efectuați propriile probe de aplicare. Odată cu publicarea acestei fișe tehnice toate edițiile precedente își pierd valabilitatea.

Producătorul își rezervă dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără o înștiințare prealabilă. Garanția se referă exclusiv la calitatea materialelor, componentelor de sistem și a sistemului în ansamblu. Proprietățile fizice, chimice și mecanice ale produselor, respectiv caracteristicile fizico-constructive sunt valabile numai în condiția utilizării conform fișei tehnice sau a produselor recomandate în scris de către "SUPRATEN" S.A.

Cumpărătorul va verifica pe propria răspundere dacă materialul este adecvat domeniului de utilizare, specifice de șantier. Toate drepturile asupra fișei tehnice aparțin producătorului. Modificări, reeditări, fotocopii, precum și extrase din fișele tehnice necesită aprobare scrisă din partea "SUPRATEN" S.A.

Red:1 din 29.03.2019

BRIO

ЛАК ДЛЯ КАМНЯ И ДЕКОРАТИВНЫХ ШТУКАТУРОК



УПАКОВКА	1 кг	3 кг	5 кг	10 кг
КОЛ. НА ПОДДОНЕ	336	120	72	44

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

НОРМА РАСХОДА	0,12-0,18 КГ/М ²
ПЛОТНОСТЬ	1,020±0,005 Г/СМ ³
pH	8,4
ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ	24 ЧАСА
СОДЕРЖАНИЕ НЕЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ	24,5±2 %
ЛОС ПРЕДЕЛ ЕС (КАТ. А/Е)	130 Г/Л (2010)
ЛОС ТОВАРА	МАКС. 20 Г/Л

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

BRIO — готовый к применению защитный лак для декоративного покрытия снаружи и внутри. Содержит акриловый латекс, функциональные добавки, стабилизирующие и стойкие к УФ-излучению и атмосферному влиянию аддитивы.

ЦВЕТ

Бесцветный.

СВОЙСТВА

- Высокой адгезией к основанию;
- Повышенная стойкость к атмосферным воздействиям и УФ-излучению;
- Устойчив к ударам и царапинам;
- Подчеркивает фактуру и насыщенность цвета обработанной поверхности - эффект «мокрого камня»;
- Образует гладкое покрытие с шелковистым глянцем;
- Образует прозрачную, эластичную, прочную и водостойкую плёнку;
- Обработанная поверхность «дышит»;
- Быстрое высыхание;
- Для внутренних и наружных работ.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендован для использования внутри и снаружи для защиты и декоративного покрытия минеральных поверхностей: кирпич, натуральный и искусственный декоративный камень, клинкер, бетон, черепица, известняк, косяцкий камень, а также декоративных штукатурок на основе мраморной крошки.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхность должна быть сухой, прочной, чистой, без веществ, снижающих адгезию (жировые пятна, битум, пыль и т.д.). С лакированных или окрашенных поверхностей удалить прежнее покрытие, отшлифовать и очистить от пыли. Поверхности, сильно впитывающие влагу (известняк, косяцкий камень и т.д.) обработать грунтовкой TUFFUNGPUHT. Поверхности, поражённые высолами, должны быть тщательно очищены механически, затем обрабатываются грунтовкой SUPRATON LUX BIOCID.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед применением, лак тщательно перемешать до получения однородной консистенции. Наносится кистью, валиком или пульверизатором. Наносится в 2-3 слоя. Каменные поверхности, подвергающиеся сильным атмосферным воздействиям или интенсивному механическому износу, рекомендуется обрабатывать лаком ежегодно.

ВНИМАНИЕ!

Работы проводить в тени, при температуре от +5°C до +25°C. Не наносить перед дождём. Не рекомендуется использовать абразивные чистящие средства, губки или щётки. Качество продукта гарантировано в случае соблюдения данного технического описания.

НОРМА РАСХОДА

В зависимости от вида поверхности, расход при однослойном покрытии составляет 0,12-0,18 кг/м².

ВЫСЫХАНИЕ

Время высыхания BRIO зависит от впитываемости основания, температуры, влажности воздуха и составляет 60 минут для первого слоя, 4-6 часов для последующего и полное высыхание — максимум 24 часа.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в герметичной фирменной таре, при температуре от +5°C до +25°C, в сухих и защищенных от солнечных лучей местах.

СРОК ГОДНОСТИ — 24 месяца.

УПАКОВКА

Пластиковые ведра 1 кг, 3 кг, 5 кг, 10 кг.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

H317: Может вызывать аллергическую кожную реакцию. P102: Держать в месте, недоступном для детей. P103: Перед использованием прочитать текст на маркировочном знаке. P280: Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица. P302+P352: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом. P333+P313: Если происходит раздражение кожи или появление сыпи: Обратиться к врачу. P501: Утилизировать содержимое/тару в специально отведенные места для хранения отходов, в соответствии с действующим законодательством. В случае несоблюдения правил безопасности указанных на упаковке, производитель не несет ответственность за причиненный вред.

Данное техническое описание определяет условия применения материала и рекомендуемый метод выполнения работ, и не может заменить профессиональную подготовку исполнителя. Помимо технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными нормами, требованиями безопасности и гигиены труда. Производитель гарантирует качество материала, но никак не может влиять на условия и методы его использования. Если имеются сомнения в применении конкретного материала, следует заранее испытать его. При публикации настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными. Производитель закрепляет за собой право вносить изменения в техническое описание без предварительного уведомления. Гарантия распространяется исключительно на качество материала, а также на компоненты и комплексы систем. Физические, химические и механические свойства товаров, соответственно физико-конструктивные характеристики действительны только при условии соблюдения технического описания или письменной рекомендации от "SUPRATEN" S.A.

Покупатель под собственную ответственность проверяет соответствия области применения материала, в зависимости от выбранного строительного объекта. Все права данного технического описания принадлежат производителю. Изменения, перепечатка, фотокопии, а также выдержки из технических описаний нуждаются в письменном утверждении со стороны "SUPRATEN" S.A.

Ред:1 от 29.03.2019