

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chişinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 221 - 22 « 23 » mai 2022	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 1



APROB

Director «LabTest - Airin» SRL

Șveț I.

« 23 » mai 2022

La încercări s-au prezentat mostrele *Țesătură din bumbac, albită, legătură pînză, art. 16-01/32/150S,*
pentru lenjerie, lățimea 150cm, sigiliu nr. 0002790

Solicitant „Nalad-Ca-Comerț” SRL, or. Rîșcani, str. M. Lermontov, 130

Producător ÎS „Тупомекс», Republica Moldova

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări (0,5x0,5) m

Data primirii mostrelor 20.05.2022

Data începerii încercării 20.05.2022

Data sfîrșitului încercării 23.05.2022

Mostrele prelevate și prezentate pe baza cererii Nr. K-23-22 din 20.05.2022

Tipurile și scopurile încercărilor pentru informație

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22 \text{ } ^\circ\text{C}$

Rezultatele încercărilor

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Numărul de fire de ață pe 10 cm: - pe urzeală - pe bătătură	De facto	GOST 3812-72	De facto	254 235

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris LÎ.
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	Stolearenco S.	<i>Stolearenco S.</i>