

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chişinău, str. Dosoftei, 124 email: <a href="mailto:labtestairin@mail.ru">labtestairin@mail.ru</a> tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI	Cod: ПИ 7.8 - 1
	Nr. <u>114 - 24</u> «13» martie 2024	Ediția: 3
	ÎN LOCUL RAPORTULUI	Data: 01.03.2021
	Nr. <u>41 - 24</u> de la 29.01.2024	Pag. 1



La încercări s-au prezentat mostrele №1- Șervețele menajare uscate,  
marca comercială „Фрекен БОК”;

№2- Șervețele pentru curățane, umede, „Акорд”, marca comercială „Фрекен БОК”;

Solicitant SRL „Deniadi”, mun. Chişinău

Producător „KPD” SRL, Ucraina

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări №1 - 3 buc.; №2 - 5 buc.

Data primirii mostrelor 25.01.2024

Data începerii încercării 25.01.2024

Data sfârșitului încercării 13.03.2024

Mostrele prelevate și prezentate pe baza cererii Nr. K-7-24 din 25.01.2024

Tipurile și scopurile încercărilor pentru informație

Condițiile mediului în timpul încercărilor  $t = 18 - 22 \text{ }^\circ\text{C}$

### Rezultatele încercărilor

Nr. mostr./ încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN metodelor de încercări	Valoarea indicilor de facto
1.1	Compoziția fibroasă, % masice: - viscosa - PES	RT „Stabilirea metodelor ...” pct. 3, 7	67,4 32,6
1.2	Densitatea superficială, g/m <sup>2</sup>	SM SR EN 12127:2013	94,1
1.3*	Dimensiuni, cm: - lungimea - lățimea	Metode instrumentale	38,1 30,0
2.1	Compoziția fibroasă, % masice: - celuloză - viscoza	RT „Stabilirea metodelor ...” pct. 3, 7	73,9 26,1
2.2	Densitatea superficială, g/m <sup>2</sup>	SM SR EN 12127:2013	443
2.3*	Dimensiuni, cm: - lungimea - lățimea	Metode instrumentale	16,0 15,7

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.  
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris LÎ.  
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	Stolareenco S.	
Tehnic - laborant	Moșnoi T.	

\* Metoda de încercare nu este în domeniu de acreditare.