

ТОВ «СП ЮКОЙЛ». Завод технічних олиव.
Україна, 09100, Київська обл., Білоцерківський р-н, місто Біла Церква, вул.Пулюя Івана, будинок 48-А
Телефон приймальні: +38 (0612) 65 46 81
Телефон ВТК: +38 (061) 222 80 25
ЄДРПОУ 31852954



Випробувальна лабораторія ТОВ «СП ЮКОЙЛ» атестована на проведення вимірювань показників якості нафтопродуктів, технічних рідин та мастильних матеріалів. Свідчення про визнання технічної компетентності № АВ 43-22 від 22.11.2022р. видане ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ», чинне до 16.11.2024 р

Паспорт якості фасованої продукції №17199.01.01.1

Мастило YUKO Літол-24

ТУ У 20.5-31852954-122:2023

Виробник: ТОВ «СП ЮКОЙЛ»
Розфасовано: ТОВ «СП ЮКОЙЛ» за ТУ У 23.2-31852954-027:2006
Клас NLGI **NLGI 3**
Клас експлуатаційних властивостей: **K3K-40, ISO-L-XDCEA3**

Дата виготовлення: Квітень 2024р.

Тара: відро 5л ПЕ

Номер партії: 17199.26.04.24.01.

Ф.5 СТП014

Назва показника	Вимоги НД	Фактично	Метод випробувань
Зовнішній вигляд	Однорідна мазь гладкої структури від світло-жовтого до темно-коричневого кольору	Однорідна мазь гладкої структури жовтого кольору	ГСТУ 38.001 або п. 7.3 цих ТУ
Температура крапання, °С, не нижче	140	148	ГОСТ 6793 або ASTM D2265
Пенетрація при 25°С з перемішуванням, 0,1 мм	230-290	250	ГОСТ 5346, метод Б або ASTM D217
В'язкість ефективна при мінус 20°С та середньому градієнті швидкості деформації 10 с-1, Па·с, не більше	1 500	680	ГОСТ 7163 або ASTM D1092
Колоїдна стабільність: масова частка оливи, відпресованої від мастила, %, не більше	15,0	5,60	ГОСТ 7142
Межа міцності на зсув при 50°С, Па, не менше	150	266	ГОСТ 7143 метод Б
Випарність, %, не більше	5,0	0,48	ГОСТ 9566 з доп. за п. 7.4 цих ТУ
Корозійний вплив на пластині зі сталі	Витримує	Витримує	ГОСТ 9.080
Трибологічні характеристики на чотирикульковій машині при температурі (20 ± 5) °С:			ГОСТ 9490 або ASTM D2596
- навантаження зварювання (Рзв), Н, не менше	1 381	1 381	

Паспорт якості дійсний тільки за наявності печатки.

Висновок: якість продукції відповідає вимогам ТУ У 20.5-31852954-122:2023 і ТУ У 23.2-31852954-027:2006

Гарантійний термін зберігання - 5 років
М. П.

Начальник ВТК

Анна ЛАРЧЕНКО



YUKO ЛІТОЛ-24

БАГАТОЦІЛЬОВЕ АНТИФРИКЦІЙНЕ ВОДОСТІЙКЕ МАСТИЛО.

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

NLGI 3

ОПИС:

Літол-24 використовується для змащування вузлів тертя колісних і гусеничних транспортних засобів, промислового обладнання і суднових механізмів таких як підшипники кочення і ковзання всіх типів, шарніри, зубчасті та інші передачі, поверхні тертя індустриальних механізмів, електричних машин і т.п., що працюють за температури від -40°C до + 120°C (короткочасно до +130 °C).

Виробляється з загущеної суміші нафтових олив літієвим милом 12-оксистеаринової кислоти з додаванням модифікатора в`язкості та антифрикційної присадки.

ПЕРЕВАГИ:

- Універсальне багатоцільове мастило для змащення вузлів тертя всіх видів;
- Має гарні консерваційні властивості;
- Забезпечує збільшення періоду між проведенням регламентних мастильних робіт;
- Допускається використання в закритих вузлах (ступицях коліс автомобілів, підшипниках водяних насосів та ін.) замість мастил загального призначення;
- Має високу колоїдну, хімічну та механічну стабільність;
- Різноманіття типів упаковки та форм фасування;
- Відповідає ГОСТ.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Температура краплепадіння, °C	196
Пенетрація при 25°C, x 10 ⁻¹ мм	235
Межа міцності при 20 °C, Па	800
Колоїдна стабільність, %	6.5
Випаровуваність при 120 °C, %	3.0

Фасування	Артикул	Штрихкод
Бочка 200л	005132	482007024137
Відро жєсть 17кг	001280	482007024139
Картуш пластик 0.4л	015935	482007024647
Відро пластик 9кг	004906	482007024138
Відро пластик 4.5кг	005428	482007024197
Банка жєрьсть 800г	008624	482007024247
Дой-пак пластик 0.375л	004352	482007024136
Дой-пак пластик 150г	012291	482007024393