

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 332-21C «30» iunie 2021	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 1



APROB

Director «LabTest - Airin» SRL

Șveț I.

2021

La încercări s-au prezentat mostrele Centură (curea) tactică multifuncțională, țesută din fire 100%PA, culoarea neagră, lungimea 1000mm, lățimea 50mm, inclusiv toc/husă pentru pistol tip Makarov, cablu (curelușă) de siguranță pentru armă (pistol), husă pentru cătușe, husă pentru balonaș/spray cu efect lacrimogen.

Exemplar unic cu sigiliu nr. ICC000357

Solicitant „VALMATEX COMPANY” SRL, mun. Orhei, str. Boris Glavan, 7, ap. 11

Producător „VALMATEX COMPANY” SRL, Republica Moldova

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări 1 buc.

Data primirii mostrelor 29.06.2021

Data începerii încercării 30.06.2021

Data sfârșitului încercării 30.06.2021

Mostrele prelevate de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» și prezentate pe baza raportului Nr. V-9061-21 din 28.06.2021 și programului Nr. V-9066-21 din 28.06.2021

Tipurile și scopurile încercărilor pentru certificarea

DN la produse GOST 28754 - 90 „Ремни поясные и для часов. ОТУ”

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22^{\circ}C$

Rezultatele încercărilor

Nr încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de fapt
1	Rezistența vopsirii la frecare uscată și umedă	GOST 28754-90 pct. 2.2.4	GOST 28754-90 pct. 4.3	Nu se admite vopsirea țesăturii albe și scuturarea colorantului	Suportă încercarea
2	Lățimea centurii, mm	De facto	-	De facto	50
3	Lungimea curelușei de siguranță pentru pistol, cm	De facto	-	De facto	13,5
4	Capacitatea de întindere pînă la 115 cm și revenire la starea inițială a curelușei de siguranță pentru pistol	De facto	-	De facto	Spirilat cablu se întinde nu mai puțin de 115 cm și ușor revine la starea inițială
5	Rezistența la sarcina de 45-90 kg a curelușei de siguranță pentru pistol	De facto	-	De facto	80 Suportă încercarea
6	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - PA	RT „Stabilirea metodelor de analiză...” pct. 4	GOST 4659-79	± 3	100

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris LÎ.

Încertitudinea se indică la solicitarea clientului

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Șveț E.	