

Laborator de încercări chimic-tehnologic  
MD-2028, or. Chișinău, str. Academiei, 3.  
Tel/fax: +(373 22) 73 93 75



## RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 0206 e

22.06.2020

Eșantioanele pentru încercări au fost prezentate de către

OC PGSP din partea clientului F.P.C. NAMS-NA S.R.L., MD-2023, str. la Studenților, 2/4, of. 210, mun. Chișinău

denumirea completă a solicitantului, adresa, telefonul

în baza Cerere nr. 0301 C din 11.06.2020, Raport de prelevare nr. 012 din 11.06.2020

titlul și indicația documentului, data înregistrării

pentru a stabili conformitatea cu cerințele :

SM 259:2005

titlul DN de referință pentru produsul supus încercărilor

Data primirii eșantioanelor: 11.06.2020  
Perioada desfășurării încercărilor: 11.06.2020-22.06.2020  
Data finalizării încercărilor: 22.06.2020

Cantitatea probei/contraprobei: 6,5 kg / ---

Scopul încercărilor: certificare

Produsul: CĂRBUNE

Sortimentul: Antracit, marca „AS” (6-13) mm

Condiții de mediu:

Temperatura: (22 ± 3) °C Presiunea: (99 ± 2,0) kPa

### Rezultate

Nr.	Denumirea caracteristicii	Indicele DN al metodei de încercare	Valori conform DN			Valori efective	Echipamente
			Cărbune concentrat	Cărbune neconcentrat sortat	Cărbune brut, produs intermediar, steril primar, șlam /cărbune brun		
1	Conținutul de cenușă A <sup>d</sup> , %, max. - huiă și antracit - cărbune brun	SM ISO 1171:2014	29,00 34,00	38,00 38,00	45,00 45,00	10,41 ---	Cuptor de calcinare Nabertherm model LT 9/11/B410 N 337032
2	Fracția masică a umidității totale în regimul de lucru al combustibilului W <sup>d</sup> , %, max.	GOST 11014-2001 (ANULAT)	10,5			4,1	Metoda gravimetrică Sobă POL-EKO N SV 5SF161256
3	Norma medie a puterii calorice inferioare a combustibilului de lucru, MJ/kg (kcal/kg)	GOST 147-95 (ANULAT)	20.725 (4950)			28.320 (6830)	Calorimetru B-08 M N 2085
4	Fracția masică de sulf total S <sup>d</sup> , %, max.	SM ISO 334:2014 PSI/AE 11-04 ed. 1/07.03.16	2,80	3,00	4,50	1,12	Calorimetru B-08 M N 2085 Veselă chimică

### Concluzii despre conformitate

Șef laborator:

Nume, prenume Gh. Zaiac

Semnătura

L.S.

1. Rezultatele încercărilor se referă doar la eșantioanele supuse încercărilor.  
2. Prezentul raport nu poate fi reprodus integral sau parțial fără autorizarea scrisă a laboratorului de încercări.  
3. Datele de incertitudine se prezintă la cererea clientului, incertitudinea extinsă cu nivelul de încredere P.  
4. Parametrii necoperți de acreditare se identifică \*.  
5. Subcontractanții utilizați se identifică \*\*.

