



# RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 267 /1 din « 21.05.2018 »

Cod: RÎ-5.10

Ediția: 3

Data:  
23.02.2015

Pagina: 2/2



Data începutului încercării: 18.04.2018

Data finisării încercărilor: 21.05.2018

## REZULTATUL ÎNCERCĂRILOR nr. 267/1

| N r. | Denumirea indicatorilor             | U/M     | Indicativul DN ce conține cerințe pentru caracteristici le încercate | Indicativul DN pentru metode de încercări | Cerințe documentul.nor mativ pentru caracteristici le încercate | Indicatori reali |       |       |                            |
|------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|-------|-------|----------------------------|
|      |                                     |         |                                                                      |                                           |                                                                 | 1                | 2     | 3     | media                      |
| 1    | Limită de rezistența la compresiune | MPa     | GOST 6665-91<br>pct. 1.3.2<br>tab. 1                                 | SM GOST 10180-2014<br>pct 7.2             | min:<br>29,47<br>Cl. B 22,5<br>M „300”                          | 37,5             | 38,62 | 36,61 | 37,6<br>Cl.B 27,5          |
| 2    | Limită de rezistența la încovoiere  | MPa     | GOST 6665-91<br>pct. 1.3.2<br>tab. 1                                 | SM GOST 10180-2014<br>pct 7.3             | min:<br>B <sub>tb</sub> 3,2<br>( 4,19)                          | 6,8              | 6,3   | 6,1   | 6,4<br>B <sub>tb</sub> 4,8 |
| 3    | Rezistența la îngheț-dezghet        | cicluri | GOST 6665-91<br>pct. 1.3.4                                           | GOST 10060.2-95<br>pct. 6.1               | F “150”                                                         | F ”150”          |       |       | F”150”                     |
| 4    | Absorbția de apă                    | %       | GOST 6665-91<br>pct. 1.3.5                                           | GOST 12730.3-78                           | max:<br>5                                                       | 2,1              | 2,0   | 2,1   | 2,1                        |

Concluzie privind rezultatele încercărilor produsului : Mostre - pietre din beton pentru borduri producător de către „Creamobil” SRL mun. Chișinău R. Moldova corespunde cerințelor SM 270:2008 pct 4.2.1.1; pct 4.2.1.2; pct 4.2.1.3; pct 4.2.1.4 la rezistența la compresiune și încovoiere Cl.B-30, B<sub>tb</sub> 4,8 , F150.

Un exemplar a raportului de încercări a fost înminat:

1. OC „CERTMATCON” SRL

2. CÎ ICȘC „INCERCOM” Î.S

3. „Creamobil” SRL

Conducătorul CÎ ICȘC „INCERCOM” Î.S

Executanții : Specialist

Mornealo N  
Gîrlea V.

În atenția producătorilor, utilizatorilor și organelor de control:

- Rezultatele încercărilor se referă la probele testate .
- Copia raportului de încercări nu este valabilă fără originalul semnăturii și a ștampilei Centrului de Încercări al Institutului de Cercetări Științifice în Construcții „Încom” Î.S.
- Retipararea raportului de încercări fără permisiunea Centrului de Încercări al Institutului de Cercetări Științifice în Construcții „Încom” Î.S. este strict interzisă.



# RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 267 /1 din « 21.05.2018»

Cod: RÎ-5.10

Ediția: 3

Data:  
23.02.2015

Pagina: 2/2



Data începutului încercării: 18.04.2018

Data finisării încercărilor: 21.05.2018

## REZULTATUL ÎNCERCĂRILOR nr. 267/1

| N r. | Denumirea indicatorilor             | U/M     | Indicativul DN ce conține cerințe pentru caracteristici le încercate | Indicativul DN pentru metode de încercări | Cerințe documentul.nor mativ pentru caracteristici le încercate | Indicatori reali |       |       |                            |
|------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|-------|-------|----------------------------|
|      |                                     |         |                                                                      |                                           |                                                                 | 1                | 2     | 3     | media                      |
| 1    | Limită de rezistența la compresiune | MPa     | GOST 6665-91<br>pct. 1.3.2<br>tab. 1                                 | SM GOST 10180-2014<br>pct 7.2             | min:<br>29,47<br>Cl. B 22,5<br>M „300”                          | 37,5             | 38,62 | 36,61 | 37,6<br>Cl.B 27,5          |
| 2    | Limită de rezistența la încovoiere  | MPa     | GOST 6665-91<br>pct. 1.3.2<br>tab. 1                                 | SM GOST 10180-2014<br>pct 7.3             | min:<br>B <sub>tb</sub> 3,2<br>( 4,19)                          | 6,8              | 6,3   | 6,1   | 6,4<br>B <sub>tb</sub> 4,8 |
| 3    | Rezistența la îngheț-dezgheț        | cicluri | GOST 6665-91<br>pct. 1.3.4                                           | GOST 10060.2-95<br>pct. 6.1               | F “150”                                                         | F ”150”          |       |       | F”150”                     |
| 4    | Absorbția de apă                    | %       | GOST 6665-91<br>pct. 1.3.5                                           | GOST 12730.3-78                           | max:<br>5                                                       | 2,1              | 2,0   | 2,1   | 2,1                        |

Concluzie privind rezultatele încercărilor produsului : Mostre - pietre din beton pentru borduri producător de către „Creamobil” SRL mun. Chișinău R. Moldova corespunde cerințelor SM 270:2008 pct 4.2.1.1; pct 4.2.1.2; pct 4.2.1.3; pct 4.2.1.4 la rezistența la compresiune și încovoiere Cl.B-30, B<sub>tb</sub> 4,8 , F150.

Un exemplar a raportului de încercări a fost înminat:

1. OC „CERTMATCON” SRL

2. CÎ ICȘC „INCERCOM” Î.S

3. „Creamobil” SRL

Conducătorul CÎ ICȘC „INCERCOM” Î.S

Executanții : Specialist

Mornealo N  
Gîrlea V.

În atenția producătorilor, utilizatorilor și organelor de control:

- Rezultatele încercărilor se referă la probele testate .
- Copia raportului de încercări nu este valabilă fără originalul semnăturii și a ștampilei Centrului de Încercări al Institutului de Cercetări Științifice în Construcții „Încom” Î.S.
- Retipararea raportului de încercări fără permisiunea Centrului de Încercări al Institutului de Cercetări Științifice în Construcții „Încom” Î.S. este strict interzisă.