25.08.2023 г.

Технические характеристики проводов марки
ПЭТ-155 ГОСТ 21428-75

1. Провода медные круглые с эмалевой изоляцией на основе полиэфиров.
   Температурный индекс изоляции провода - ТИ 155.
   Провод предназначен для применения в различных электрических аппаратах и приборах.
2. Минимальная температура окружающей среды при эксплуатации провода – минус 60 ^{0}С.
3. Минимальное значение пробивного напряжения изоляции.

Номинальный диаметр проволоки, мм	Пробивное напряжение, В, не менее
« 0,315-0,400 «	3100
« 0,400-0,500 «	3500
« 0,500-0,710 «	4000
« 0,710-0,850 «	4400
« 0,850-0,950 «	4700
« 0,950-1,120 «	4900
« 1,120-1,320 «	5100
« 1,320-1,600 «	5300
« 1,600-1,900 «	5500
« 1,900-2,500 «	5700

4. Изоляция проводов должна быть эластичной в исходном состоянии.
5. Изоляция проводов при истирании иглой диаметром 0,4 мм должна быть механически прочной. Среднее число возвратно-поступательных ходов должно быть не менее 40, минимальное - 20
6. Изоляция провода должна быть эластичной после воздействия температуры (200±5) ^{0}С в течение 30 мин (тепловой удар).
7. Гарантийный срок хранения провода – 1 год со дня изготовления

Генеральный директор
ЗАО «Молдавкабель» **Ю.Т. Рагимов**

mun. BENDER, str. INDUSTRIALA, 10, SOCIETATEA PE ACTIUNI DE TIP INCHIS «МОЛДАВКАБЕЛЬ» * г. БЕНДЕРЫ, ул. ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, 10, ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МОЛДАВКАБЕЛЬ» * «МОЛДАВКАБЕЛЬ»... «МОЛДАВКАБЕЛЬ»... «МОЛДАВКАБЕЛЬ» * МлКЗ IDNO: 1003615001272