

860 EPOXY PRIMER (БЕЗ РАСТВОРИТЕЛЯ)

Описание	Двухкомпонентный эпоксидный грунт без растворителя для подготовки цементных полов в производственных помещениях, в бассейнах, в промышленных сооружениях и т. д. Обладает свойствами отличной адгезии и высокой степенью пропитки. Проникает в цемент, заполняя его поры, тем самым защищает его в течение длительного времени от водных, кислотных и щелочных растворов, и способствует улучшению его прочности и механическим свойствам. Не содержит растворителей, поэтому его можно применять в помещениях с низкой вентиляцией.	
Техническая информация	Цвет: Прозрачный Сухой остаток: (A+B) 100% по весу Соотношение компонентов: A:B-2,25:1 по весу Работопригодность смеси: 35-45 минимально (25°C) Плотность: 1,03 кг/л Сила сцепления: 4,3 Н/мм² (EN 13892-8) Теоретический расход: 5-10 м²/кг (A+B) Для неабсорбирующих полов 0,100-0,125 л/м² или 8-10 м²/л Для пропитки цемента 0,250-0,300 кг/ м² VOC - ЛОС: Максимальное содержание ЛОС в готовом к применению продукте: 0 г/л Норма ЕС (2010): 750г/л ПОДКАТЕГОРИЯ: h –вяжущие грунтовки, тип ОР	
Время сушки (25°C)	Высыхание: 24 ч. Повторное применение покрытия: Минимально 12 ч. – максимально 36 ч. Время по истечению которого разрешается хождение: 2 д. Полная полимеризация: 5-7 д. <i>(Указанное время является ориентировочным и зависит от количества растворителя, влияния влажности и температурных колебаний).</i>	
Подготовка поверхности	Перед нанесением покрытия поверхность необходимо высушить, оградить от попадания на нее влаги во время работы и сушки, очистить от грязи и пыли, обезжирить. Поверхность должна быть защищена от образования остаточной влажности. Если бетонная поверхность свежая, необходимо подождать один месяц после заливки бетона перед нанесением грунтовки. Возможные дефекты поверхности могут быть исправлены: • Эпоксидной шпаклевкой 800 (A + B) • 860, смешанный с кварцевым песком (размер частиц 0,1-0,4 мм) в весовом соотношении от 1-3 до 1-10. • STANCOFLOOR 950, смешанный с кварцевым песком (размер частиц 0,1-0,4 мм) в весовом соотношении 1: 4.	
Нанесение	Тщательно смешать ингредиенты в соотношении A:B-2,25:1 по весу. Смешивание двух компонентов в течение 2-3 минут, используя механическую мешалку на низкой скорости. Важно, чтобы отвердитель равномерно распределялся в смеси, поэтому перемешивание должно выполняться как на дне, так и на стенках контейнера. Во время смешивания следует использовать небольшую скорость в течении короткого времени, чтобы избежать риска развития высоких температур в смеси, что приведет к сокращению срока годности – резкой полимеризации и разрушению материала. Наносится кистью или валиком без разбавления, хорошо пропитывая подложку, что предотвращает образование подтеков и создания затопленной пленки. Покрашенная поверхность должна иметь вид «мокрого» цемента. Расход 860 (A + B): 100-200 г / м²/ слой. Загрунтованная поверхность готова к повторному	

	применению минимально через 12 часов и максимально через 36 часов. (отверждение 24 часа).	
	В случае превышения временных рамок по перекраске, перед повторной покраской поверхность должна быть надлежащим образом подготовлена наждачной бумагой или другими механическими средствами.	
	Наносить при температуре	10-30°C
	Предлагаемые растворители	1120-1131 Выбор подходящего растворителя зависит от метода нанесения, показателей температуры и влажности. Для оптимального выбора растворителя, просьба связаться с представителем технического отдела нашей компании.
	Относительная влажность	< 70% относительной влажности
	Влажность поверхности	<4%
	Эпоксидная грунтовка должна быть защищена от влаги в течение примерно 12 часов после нанесения. Влага может создать белизну и / или липкую поверхность, что может отрицательно повлиять на адгезию конечного слоя, а также на время сушки. Чистите инструменты сразу после окончания работ рекомендуемыми растворителями.	
Хранение	До 12 месяцев в соответствии с условиями хранения (в прохладном и сухом месте при температуре 5°C-30°C)	
Метра безопасности	См. Паспорт безопасности. Доступно по запросу.	

Для выбора и применения систем промышленного пола наша компания сотрудничает с авторизованными и лицензированными техническими мастерскими.

Для получения дополнительной информации – обращайтесь к нам.

В случае выбора материала и его применение от других лиц, компания не дает гарантии и не несет ответственности за конечный результат.

Настоящий технический паспорт отменяет и заменяет все предыдущие версии.

Вся указанная в данном техническом паспорте информация, рекомендации, инструкции и технические характеристики представляют собой результаты испытаний проведенных под контролем, либо в специально заданных условиях. Их точность, полнота и пригодность в конкретных условиях любого подразумеваемого использования продукции должны определяться исключительно Покупателем и/или лицом, работающим с данным продуктом.