


«LabTest - Airin» S.R.L.
mun. Chişinău, str. Dosoftei, 124
email: labtestairin@mail.ru
tel. 068-00-55-35

RAPORT DE ÎNCERCĂRI
Nr. 50-21
«25» februarie 2021

Cod: ПИ 7.8 - 1
Ediția: 2
Data: 01.02.2021
Pag. 1/2



La încercări s-au prezentat mostrele №1-Bocanci de toate zilele pentru bărbați, mod. 667/98,
mar.42.0, cu fețe fabricate din piele naturală, tălpi din cauciuc;
№2-Tălpi din cauciuc; №3- Piele naturală; №4- Branț.

Solicitant/Producător ICS "Cristina Mold - Rom Simpex" SRL, mun Chişinău, str. Armenească, 51

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări

Data primirii mostrelor 23.02.2021

Data începerii încercării 23.02.2021

Mostrele prelevate de către reprezentantul ICS "Cristina Mold - Rom Simpex" SRL

și prezentate pe baza cererii Nr. K-15-21 din 23.02.2021

Tipurile și scopurile încercărilor încercări informație

DN metodelor de încercări GOST 9134-82 «Обувь. Метод определения прочности крепления деталей низа»
GOST 938.11-96 „Кожа. Метод испытания на растяжение”, SM SR EN ISO 20344 „Echipament individual
de protecție. Metode de încercare pentru încălțăminte”, GOST 9292-82 «Обувь. Метод определения прочнос-
ти крепления подошв в обуви химических методов крепления», GOST 270-75 "Резина. Метод определения
упругопрочностных свойств при растяжении"

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18-22^{\circ}C$

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chişinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 50-21 «25» februarie 2021	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 2
		Data: 01.02.2021
		Pag. 2/2

Rezultatele încercărilor mostrelor №1-Bocanci de toate zilele pentru bărbați, mod. 119 97,
mcr.42.0, cu fețe fabricate din piele naturală, tălpi din cauciuc;



№2-Tălpi din cauciuc; №3- Piele naturală; №4- Branș.

Nr încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN metodelor de încercări	Valoarea indicilor de facto
1.1	Rezistența de fixarea tălpilor prin metoda lipire, N/cm	GOST 9292	st-60
1.2	Rezistența de fixarea tălpilor prin metoda lipire/coasere, N/cm	GOST 9134	dr-169
2.1	Rezistența convențională la alungire, Mpa	GOST 270	10
2.2	Alungire relativă la rupere, %		364
	Alungire remanentă, %		16
2.3	Rezistența la hidrocarburi saturata, %	ISO 20344 pct. 8.6.1	> 50
	Rezistența la hidrocarburi, ulei tehnic, %		> 50
2.4	Grosimea, mm	De facto	12,8
3.1	Limită de rezistență la alungire, 10 MPa,	GOST 938.11	1,5
3.2	Alungire la sfortare 10 MPa, %		55
3.3	Grosimea, mm	De facto	1,5
4.1	Compoziția	Piele naturală	

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAI.


Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Șveț E.	
Tehnic-laborant	Moșnoi T.	

Centrul de Analiză și Încercări
«Pielart - AIRIN» S.R.L.
2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10

RAPORT DE ÎNCERCĂRI
Nr. 296/1 - 20
«18» iunie 2020

Cod: ПИ 5.10 - 1
Ediția: 4
Data: 05.07.2018
Pag. 1



APROB
Director CAI «Pielart - AIRIN» SRL
Șveț I.
iunie 2020

La încercări s-au prezentat mostrele №1-Încălțăminte pentru bărbați, mod. 1103/9, cu fețe din piele naturală, tălpi din TR; №2- Încălțăminte pentru bărbați, mod. 1103/9, cu fețe din piele naturală, tălpi din TR; №4-Cusături 4 tipuri.

Solicitant/ Producător SCR «Cristina Mold - Rom Simpex» SRL, mun Chișinău, str. Armenească, 51
Cantitatea mostrelor prezentate la încercări №1;2- câte 1 per. №3- 3 buc.

Data primirii mostrelor 16.06.2020

Data începerii încercării 16.06.2020

Mostrele prelevate de către reprezentantul întreprinderii SCR «Cristina Mold - Rom Simpex» SRL
și prezentate pe baza contractului Nr. 28-17 din 29.10.2017

Tipurile și scopurile încercărilor pentru informație

DN la produse GOST 21463-87 «Обувь. Нормы прочности»

DN metodelor de încercări GOST 9134-82 «Обувь. Метод определения прочности крепления деталей низа», GOST 9135-2004 «Метод определения общей и остаточной деформации подноска и задника»
GOST 9290-76 «Метод определения прочности ниточных швов соединения деталей верха»

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22 \text{ } ^\circ\text{C}$

Rezultatele încercărilor

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1.1	Rezistența de fixare a tălpilor prin metoda chimică, N/cm, min	GOST 21463 pct. 4 Tab. 2	GOST 9290	44	st-54 dr-56
2.1	Deformația bombeiului, - remanentă mm, max	GOST 21463 pct. 8 Tab. 6	GOST 9135	1,0	st-0,1 dr-0,4
3.1	Rezistența cusăturilor a fețelor, N/cm, min, -cusătură de două paralele de 1 rând -cusătura cu suprapunere marginea	GOST 21463 pct. 3 Tab. 1	GOST 9292	90	132 108
	Rezistența cusăturilor a fețelor, N/cm, min, (cusătură de 2 rânduri)			115	225

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAI.

Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Șveț E.	

Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: pielartairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 649 – 20 C « 02 » decembrie 2020	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 1
		Data: 07.10.2020
		Pag. 1/3



APROB
 «Pielart - AIRIN» SRL
 Șteț I.
 » decembrie 2020

La încercări s-au prezentat mostrele

№1- Pantofi pentru bărbați, mod. 573/95, măr. 40,
 cu fețe și capușeală- din piele naturală, tălpi-din TEP;

№2- Pantofi pentru femei, mod. 74/88, măr. 39, cu fețe și capușeală – din piele naturală, tălpi din – TP;

№3- Ghete pentru copii (unisex), mod. 2016/9, măr. 36, cu fețe din piele naturală,
 capușeală – din blană artificială, tălpi-din TP;

№4-Ghete pentru bărbați, mod. 465/96, măr. 45, cu fețe din iușt, fără capușeală, tălpi -din material polimeric;

№5-Încălțăminte de voiaj (unisex), mod. 36/98, măr. 40, cu fețe din piele de atilopă,
 capușeală-din piele naturală (șpalt), tălpi -din PU;

№6- Pantofi pentru femei, mod. 683/88, măr. 34, cu fețe din piele naturală (lac),
 capușeală -din piele naturală, tălpi- din cojvalon, toc înalt (10 cm)

Solicitant/ Producător Î.C.S. «Cristina Mold - Rom Simpex» SRL, mun Chișinău, str. Armenească, 51

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări câte 1 per.

Data primirii mostrelor 25.11.2020 Data începerii încercării 25.11.2020

Mostrele prelevate de către expertul OCP din cadrul ÎS CMAC

și prezentate pe baza actului Nr. 3493-IP din 25.11.2020

Tipurile și scopurile încercărilor pentru certificarea

DN la produse GOST 26167-2005 «Обувь повседневная. ОТУ», GOST 21463-87 «Обувь. Нормы прочности», GOST 1135-2005 «Обувь домашняя и дорожная. ОТУ», GOST 14226-93 «Обувь. Нормы гибкости», GOST 26165-2003 «Обувь детская. ОТУ», GOST 5394-89 «Обувь из юфты. ОТУ» GOST 19116-2005 „Обувь модельная. ОТУ”

DN metodelor de încercări GOST 9292-82 «Обувь. Метод определения прочности крепления подошв в обуви химических методов крепления», GOST 9290-76 «Метод определения прочности ниточных швов соединения деталей верха», GOST 9135-2004«Метод определения общей и остаточной деформации подноска и задника», GOST 9718-88 «Метод определения , гибкости», GOST 9136-72 «Обувь. Метод определения прочности крепления каблука и набойки»

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22 \text{ } ^\circ\text{C}$

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: pielartairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 649 – 20 C <i>« 02 » decembrie 2020</i>	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 1
		Data: 07.10.2020
		Pag. 2/3

Rezultatele încercărilor mostrelor №1- Pantofi pentru bărbați, mod. 573/95, măr. 40,
 cu fețe și capușeală- din piele naturală, tălpi-din TEP;

№2- Pantofi pentru femei, mod. 74/88, măr. 39, cu fețe și capușeală – din piele naturală, tălpi din – TP;


№3- Ghete pentru copii (unisex), mod. 2016/9, măr. 36, cu fețe din piele naturală,
 capușeală – din blană artificială, tălpi-din TP;

Nr încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1.1	Rezistența de fixare a tălpilor prin metoda chimică, N/cm, min	GOST 26167 p. 4.5.3 (GOST 21463 pct. 4 Tab. 2)	GOST 9292	44	st-59 dr-55
1.2	Deformația a ștaifului, - remanentă mm, max	GOST 26167 p. 4.5.4 (GOST 21463 pct. 9 Tab. 7)	GOST 9135	1,0	st-0,7 dr-0,5
	Deformarea a bombeiului, mm, max - remanentă	GOST 26167 p. 4.5.4 (GOST 21463 pct. 8 Tab. 6)		1,0	st-0,5 dr-0,7
1.3	Flexibilitatea încălțăminteii, N, max	GOST 26167 p. 4.5.5 (GOST 14226 pct. 4 Tab. 1)	GOST 9718	145	st-84 dr-80
1.4	Rezistența cusăturilor a fețelor, N/cm, min, (cusătură de 2 rânduri)	GOST 26167 p. 4.5.3 (GOST 21463 pct. 2 Tab. 1)	GOST 9290	115	st-128 dr-136
2.1	Deformația a ștaifului, - remanentă mm, max	GOST 26167 p. 4.5.4 (GOST 21463 pct. 9 Tab. 7)	GOST 9135	1,0	st-0,9 dr-0,7
	Deformarea a bombeiului, mm, max - remanentă	GOST 26167 p. 4.5.4 (GOST 21463 pct. 8 Tab. 6)		1,0	st-0,7 dr-0,9
2.2	Flexibilitatea încălțăminteii, N, max	GOST 26167 p. 4.5.5 (GOST 14226 pct. 4 Tab. 1)	GOST 9718	100	st-44 dr-41
3.1	Rezistența cusăturilor a fețelor, N/cm, min (cusătură de 2 rânduri)	GOST 26165 pct. 4.5 (GOST 21463 pct. 2 Tab. 1)	GOST 9292	115	st-168 dr-159
3.2	Rezistența de fixare a tălpilor prin metoda chimică, N/cm, min	GOST 26165 pct. 4.5 (GOST 21463 pct. 4 Tab. 2)	GOST 9292	32	st-49 dr-46
3.3	Flexibilitatea încălțăminteii, N, max	GOST 26165 pct. 4.7 (GOST 14226 pct. 4 Tab. 1)	GOST 9718	145	st-101 dr-82
3.4	Deformarea a bombeiului, mm, max - remanentă	GOST 26165 pct. 4.6 (GOST 21463 pct. 8 Tab. 6)	GOST 9135	1,0	st-0,7 dr-0,7
	Deformarea a ștaifului, mm, max - remanentă	GOST 26165 pct. 4.6 (GOST 21463 pct. 9 Tab. 7)		1,0	st-1,0 dr-0,9

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAI.

Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Șveț E.	

Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: pielartairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 649 – 20 C « 02 » decembrie 2020	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 1
		Data: 07.10.2020
		Pag. 3/3

Rezultatele încercărilor mostrelor №4-Ghete pentru bărbați, mod. 465/96, măr. 45, cu fețe din iuft, fără captușeală, tălpi -din TEP;

№5-Încălțăminte de voieaj (unisex), mod. 36/98, măr. 40, cu fețe din piele de antilopă, captușeală-din piele naturală (șpalt), tălpi -din PU;

№6- Pantofi pentru femei, mod. 683/88, măr. 34, cu fețe din piele naturală (lac), captușeală -din piele naturală, tălpi- din cojvalon, toc înalt (10 cm)

Nr încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
4.1	Rezistența cusăturilor a fețelor, N/cm, min (cusătură de 2 rânduri)	GOST 5394 pct. 2.2.3 (GOST 21463 pct. 2 Tab. 1)	GOST 9290	135	st – 138 dr – 145
4.2	Rezistența de fixare a tălpilor prin metoda chimică, N/cm, min	GOST 5394 pct. 2.2.3 (GOST 21463 pct. 4 Tab. 2)	GOST 9292	44	st – 52 dr – 54
4.3	Flexibilitatea încălțăminteii, N, max	GOST 5394 pct. 2.2.4 (GOST 14226 pct. 4 Tab. 1)	GOST 9718	145	st – 132 dr – 142
5.1	Rezistența de fixare a tălpilor prin metoda chimică, N/cm, min	GOST 1135 p. 4.4.3 (GOST 21463 pct. 4 Tab. 2)	GOST 9292	44	st-57 dr-54
5.2	Deformația a ștaifului, mm, max - remanentă	GOST 1135 p. 4.4.4 (GOST 21463 pct. 9 Tab. 7)	GOST 9135	1,0	st-1,0 dr-1,0
	Deformarea a bombeii, mm, max - remanentă	GOST 1135 p. 4.4.4 (GOST 21463 pct. 8 Tab. 6)		1,0	st-0,9 dr-1,0
5.3	Flexibilitatea încălțăminteii, N, max	GOST 1135 p. 4.4.5 (GOST 14226 pct. 4 Tab. 1)	GOST 9718	145	st-91 dr-101
5.4	Rezistența cusăturilor a fețelor, N/cm, min, (cusătură de 2 rânduri)	GOST 1135 p. 4.4.3 (GOST 21463 pct. 2 Tab. 1)	GOST 9290	115	st-158 dr-167
6.1	Rezistența cusăturilor a fețelor, N/cm, min (cusătură de 1 rând)	GOST 19116 pct. 4.5.3 (GOST 21463 pct. 2 Tab. 1)	GOST 9290	90	st – 115 dr – 112
6.2	Rezistența de fixare a tălpilor prin metoda chimică, N/cm, min	GOST 19116 pct. 4.5.3 (GOST 21463 pct. 4 Tab. 2)	GOST 9292	45	st – 50 dr – 47
6.3	Deformarea a bombeii, mm, max - remanentă	GOST 19116 pct. 4.5.4 (GOST 21463 pct. 8 Tab. 6)	GOST 9135	1,0	st – 0,3 dr – 0,3
	Deformarea a ștaifului, mm, max - remanentă	GOST 19116 pct. 4.5.4 (GOST 21463 pct. 9 Tab. 7)		1,0	st – 0,6 dr – 0,5
6.4	Flexibilitatea încălțăminteii, N, max	GOST 19116 pct. 4.5.6 (GOST 14226 pct. 4 Tab. 1)	GOST 9718	70	st – 48 dr – 42
6.5	Rezistența de fixare a tocului, N, min	GOST 19116 pct. 4.5.6 (GOST 21463 pct. 7 Tab. 5)	GOST 9136	850	st-1177 dr-1128

Rezultatele încercărilor se referă numai la mostrele încercate.
 Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permisiunea în scris CAI.
 Incertitudinea se indică la solicitarea clienților.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Șveț E.	