

286

Centrul de Analiză și Încercări  
«Pielart - AIRIN» S.R.L.  
2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10  
tel.: 508 - 269, 508 - 270

RAPORT DE ÎNCERCĂRI  
Nr. **287 - 18C**  
« 11 » iulie 2018

Cod: ПИ 5.10 - 1  
Ediția: 4  
Data: 05.07.2018  
Pag. 1/2



APROB  
Director CAI «Pielart - AIRIN» SRL  
Șveț I.  
2018  
*Șveț I.*

La încercări s-au prezentat mostrele *Țesătură albită, din 100% bumbac, tip. „vafelă”,  
art. 2-95/5-4, densitatea superficială-240 g/m<sup>2</sup>, lățime – 45 cm.*

Solicitant „UNIVERSCOM” SA, mun. Chișinău, str. Petricani, 21/3

Producător ООО „Приволжская коммуна”, Federația Rusă, or. Navoloki

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări (0,5 x 1,5) m

Data primirii mostrelor 10.07.2018

Data începerii încercării 10.07.2018

Mostrele prelevate de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» și prezentate pe baza  
raportului Nr. M-7755-18 din 02.07.2018, și pe baza programului Nr. M-7755-18 din 02.07.2018

Tipurile și scopurile încercărilor pentru certificarea

DN la produse și metode de încercări GOST 11027 – 80 «Ткани и штучные изделия хлопчатобу-  
мажные махровые и вафельные. ОТУ», GOST 25617 – 83 „Ткани и изделия льняные, полульня-  
ные, хлопчатобумажные и смешанные. Методы химических испытаний”, GOST 3816-81  
«Полотна текстильные. Методы определения гигроскопических и водоотталкивающих  
свойств», SM SR EN ISO 13934-1:2013 “Materiale textile. Proprietăți de tracțiune ale țesăturilor:  
Determinarea forței maxime și a alungirii la forța maximă prin metoda de bandă”,  
SM SR EN 12127:2013 „Materiale textile. Țesături/Tricoturi. Determinarea masei pe unitatea de  
suprafață pe eșantioane mici”, Reglementare tehnică „Stabilirea metodelor de analiză utilizate  
pentru determinarea și verificarea compoziției fibroase a produselor textile”, GOST 12088-77  
„Материалы текстильные и изделия из них. Метод определения воздухопроницаемости”

Condițiile mediului în timpul încercărilor  $t = 18 - 22^{\circ}C$

Rezultatele 1






Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10 tel.: 508 - 269, 508 - 270	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. <b>287 - 18C</b> « 11 » iulie 2018	Cod: ПИ 5.10 - 1
		Ediția: 4
		Data: 05.07.2018
		Pag. 2/2

**Rezultatele încercărilor mostrelor** *Țesătură albită, din 100% bumbac, tip. „vafelă”,  
art. 2-95/5-4, densitatea superficială-240 g/m<sup>2</sup>, lățime – 45 cm.*

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - bumbac	De facto	GOST 25617 Reglementarea Tehnică pct.7	De facto	100
2	Densitatea superficială, g/m <sup>2</sup> , min	GOST 11027 pct. 1.4	SM SR EN 12127	240-12, abaterea pozitivă nelimitată	243,6
3	Sarcina de rupere mostrei 50 × 200 mm, N, min: - pe urzeală - pe bătătură	GOST 11027 pct. 1.6	SM SR EN ISO 13934-1	559 294	560,3 432,8
4	Conținutul de clor liber	GOST 11027 pct.1.9	GOST 25617	Nu se admite	lipsește
5	Capilaritatea, mm în 30 min, min	GOST 11027 pct. 1.10	GOST 11027 p.3.8 GOST 3816 p. 5	100	139

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.  
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAI.  
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	<i>Șveț E.</i>	
Tehnic - laborant	<i>Moșnoi T.</i>	