


 Fabricat în Moldova.
 CERTIFICAT DE CALITATE

Amestec de beton asfaltic SM STB 1033:2008 "Amestec de beton asfaltic pentru drumuri și aerodromuri și beton asfaltic".

 Denumirea producătorului și adresă **S.C. "Nouconst" S.R.L., str. Petricani 94**

 Denumirea și adresa consumatorului **Prestigiu-Az SRL, s. Siret, r-nul. Straseni**

 Tipul și marca amestecului **ŞKP I**

 Numărul și data eliberării documentului **Nr. 42 760 din 18.05.2019**

 Cantitatea eliberată **5,600 t**

 Temperatura amestecului **145-160 °C**

 Certificat de conformitate **Ocpr-049 11 A007421-17 valabil până la 09.06.2019**

1. Indicii fizico-mecanici al amestecului din beton asfaltic:

Nr.	Denumirea indicilor	Condițiile tehnice	Rezultatele încercării
1	Densitatea medie a betonului asfaltic, g/cm ³	-	2,36
2	Saturația cu apă, %	Max 12	8.6
3	Umflarea, %	Max 1	0
4	Adeziunea bitumului la suprafețele părților minerale din beton asfaltic, %	100	100
5	Porozitatea reziduală, %	5,0-12	7.1
6	Porozitatea părții minerale, %	MAX 23	18.6
7	Conținutul de bitum, %	2,5-6,5	4.2

2. Granulozitatea amestecului de minerale ce trece prin sita (cu mărimea ochiurilor).

Nr.	Mărimea sitei, mm	Nr. probei	40	20	15	10	5	2,5	1,25	0,63	0,315	0,14	0,071
1	Partea masivă de granule, % mai mici	1	100	97	84	69	45	31	25	18	14	9	7
2	Cerințe tehnice SM STB 1033:2008	Tip "ŞKP"	95-100	70-100	57-100	45-76	27-65	18-50	10-38	7-28	4-22	3-15	2-8

Concluzie: întreprinderea garantează că amestecul de beton asfaltic fierbinte cu granulație mare tip "ŞKP", marca I, pentru beton asfaltic poros corespunde cerințelor tehnice SM STB 1033:2008 dacă se îndeplinesc condițiile de transportare și folosire ale sale.

Semnatura

S.C. "Nouconst" S.R.L., mun. Chisinau str. Petricani 94

cod fiscal 1005600012120, cod TVA 0605333, c/d MD68AG000000002251679079, AGRNMD2X