



ООО «НПП Агринол»
Строительная, За,
г.Бердянск, Запорожская область,
Украина, 71100
тел/факс +38 (06153) 60-600 (многоканальный)

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № _____ ОТ _____

Жидкость охлаждающая

Antifreeze G-12



ТУ У 24.6-30802090-130:2009 с изм. 1-7

Гарантийный срок годности - 3 года со дня изготовления

Грузополучатель: _____

Наименование показателя	Норма	Фактически	Методы испытания
		для партии №	
		55 12.2018	
1 Внешний вид при температуре (20±5)°C	Однородная прозрачная жидкость красного цвета с оттенками от розового до сиреневого без механических примесей	Соответствует	по п.7.3.1
2 Плотность при 20°C, кг/м³, в пределах	1065-1085	1072	ДСТУ 7261
3 Температура начала кристаллизации, °C, не выше	Минус 40	Минус 40	ДСТУ ГОСТ 18995.5 или 7.3.3 ТУ
4 Водородный показатель (pH), единицы pH, не менее	7,5	8,13	ДСТУ 2207.1, с доп. п. 7.3.4
5 Вспениваемость: - объём пены, см³, не более - стойкость пены, с, не более	30 3	15 1	по п. 7.3.6
6 Корродирующее действие на металлы, г/м²·сутки, не более: - медь - чугун - сталь - латунь - припой - алюминий	0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1	0,05 0,07 0,05 0,08 0,09 0,09	по п. 7.3.7
7 Набухание резины, %, не более	5	3,9	ГОСТ 9.030, з доп. п. 7.3.8
8 Фракционные данные: - температура начала перегонки, °C, не ниже - массовая доля жидкости, перегоняемой до достижения температуры 150°C, %, не больше	100 50	100 40	ГОСТ 28084 по п. 4.4

Заключение: продукт соответствует требованиям ТУ У 24.6-30802090-130:2009 с изм. 1-7

Начальник ОТК _____



В.Ф. Бондарь