

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 96 - 25 « 15 » aprilie 2025	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 1



APROB

Director «LabTest - Airin» SRL

Șveț I.

2025

La încercări s-au prezentat mostrele Țesătură Beazi, 100% bumbac

Solicitant T.S.RUSSCA, s. Lăpușna, rl. Hâncești

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări 0,5 m²

Data primirii mostrelor 14.04.2025

Data începerii încercării 14.04.2025

Data sfârșitului încercării 15.04.2025

Mostrele prelevate și prezentate pe baza cererii Nr. K-28-25 din 14.04.2025

Tipurile și scopurile încercărilor pentru informație

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22^{\circ} \text{C}$

Rezultatele încercărilor

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități măsură	Indicativul DN metodelor de încercări	Valoarea indicilor de facto
1	Densitatea superficială, g/m ²	SM SR EN 12127:2013	165,6
2	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei) : - bumbac	HG Nr. 11 din 10.01.2024 „RT privind denumirile fibrelor...” anexa 7	100
3	Modificarea dimensiunilor după spălare, %: - pe urzeală - pe bătătură	GOST 30157.1-95 GOST 30157.0-95 Regim C ₁₁ Π ₉ O ₁ Γ ₈	- 5,0 - 1,0

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris L.I.

Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	Stolearenco S.	
Tehnic - laborant	Moșnoi T.	