



S.C. LACECA S.A.

Centrul de Cercetare pentru Calitatea Produselor Textile și Protecția Mediului

LABORATOR LACECA - DEPARTAMENT CALITATEA PRODUSELOR TEXTILE

Str. Gramont nr. 7, Sector 4, BUCUREȘTI 040182, ROMANIA,
Registrul Comerțului J40/6982/1991, CIF RO 1576584
Cont RO66RNCB0072049687070001 - BCR Sector 1
Tel/Fax: 0314.362.427 E-mail: office@laceca.ro, Web: https://laceca.ro

acreditat pentru
ÎNCERCARE



SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 327

RAPORT DE ÎNCERCARE Nr. 243 / 04.02.2026

Produsul de încercat: ȚESĂTURĂ ALBITĂ, DIN 100% BUMBAC, GOFRATĂ TIP "VAFELĂ" ART. 2-95/5-41, DENSITATE SUPERFICIALĂ - 240 g/m², LĂȚIME - 45 cm. DATA FABRICĂRII 30.05.2025. SIGILIU NR. ICC000230 - cod probă: 17.

Cantitatea de probă: 1,0 ml.

Solicitant: ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR "INSPECȚIE-CERTIFICARE-CALITATE" (OC ICC), CHIȘINĂU, REPUBLICA MOLDOVA, comanda nr. 9728-26/1 din 02.02.2026 înregistrată: L25/03.02.2026.

Cliet: "UNIVERSCOM" S.A., str. PETRICANI, 21/3, MUN. CHIȘINĂU, REPUBLICA MOLDOVA

Producător: OOO PRIVOLJSKAIA KOMMUNA, FEDERAȚIA RUSĂ

Intervalul efectuării încercărilor: de la 03.02.2026, până la 04.02.2026.

Prelevarea probelor a fost efectuată de către Client

Nr. crt.	Denumirea încercării	Metoda de lucru	UM	Rezultate obținute	
1.	Determinarea masei pe metru pătrat	SR EN 12127:2003 SR EN 12127:2003/C91:2024	g/m ²	232,0	
2.	Determinarea modificărilor dimensionale la spălat - după 1 spălare la 40°C	SR EN ISO 6330:2022 SR EN ISO 5077:2008 SR EN ISO 3759:2011	%	U = -11,0	B = -4,0

Obs.: Condiții de testare: atmosfera de condiționare: (20±2)°C/(65±4)% umiditate. Tratament aplicat: relaxare pe suprafață plană timp de 24 ore.

Determinarea modificărilor dimensionale la spălat s-a efectuat pe Wascator tip A, procedurile 4N s-a folosit detergent tip 3, metoda de uscare C - uscare pe plan orizontal. Număr de epruvete spălate și uscate: 2. Simboluri: - = contracție; + = alungire; U=urzeală, B=bătătură.

Notă: Determinările au fost efectuate conform standardelor în vigoare.

Rezultatele obținute se referă numai la produsul de încercat și cantitatea analizată.

Opiniile și interpretările nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Este interzisă reproducerea parțială sau totală a Raportului de încercare fără acordul scris al instituției executante.

Responsabil Încercare

Ing. Chim. Carmen Burciu

Tehn. Gabriel Țândărică

Director tehnic și Șef Laborator

Chim. Oana Sărăcin

Director General

Ec. Constantin Răducu

